

## TEHNIČKI LIST 14.05.03-SRL



# JUBIN Lasur classic

## Tankoslojni lazurni premaz

### 1. Opis i upotreba

JUBIN Lasur classic je tankoslojni zaštitni – dekorativni premaz za drvo koji se koristi za unutrašnje i spoljašnje radove u nijansama koje se mogu međusobno mešati.

Bezbojni i beli lazur se ne preporučuju za spoljašnju upotrebu.

Osušeni film JUBIN Lasur classic je transparentan i ističe prirodan izgled drveta.

Odlikuje se lakom ugradnjom, velikom izdašnošću, dobrom pokrivenošću.

### 2. Nijanse

• bela 11, bezbojni 12, bor 13, ariš 14, bukva 15, orah 16, tik 17, ebanovina 22, mahagoni 23, palisander 24 i hrast 93.

### 3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.75 l, 2.5 l, 5 l	
Gustina	0,83 - 0,94kg/m <sup>3</sup>	
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	695 g/l	
Zahtev EU VOC - kategorija	A/f<700	
Razređenje - zapreminsko	0 %	
Razređivanje za nanos prskanjem	0 %	
Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Suvo na dodir	6-12h
	Primereno za dalju obradu	12-24h
Potrošnja	~80 - 110 ml/m <sup>2</sup> (za jednoslojan nanos)	
Preporučeni broj slojeva	2-3	

Viskozitet

min 12 sec

#### 4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, i iznad 30°C, kao ni pod direktnim dejstvom sunčevog zračenja.

#### 5. Priprema podloge

Podloga mora biti suva i čista, bez slabo vezanih delova, prašine, masnih mrlja ili druge prljavštine. Vlažnost drveta ne sme prelaziti 12 % (listopadno) odnosno 15 % (četinari). Smolaste površine drva očistiti JUBIN Nitro cleaner i dobro ih osušiti.

JUBIN Lasur classic ne sadrži insekticide i fungicide. Kada štitite drvo u spoljašnjim uslovima, nanosite JUBIN Lasur base (impregnacija) u jednom sloju direktno na drvo, pre nanošenja JUBIN Lasur classic. Nemojte brusiti površinu nakon nanošenja osnovne zaštite. Možemo brusiti tek nakon prvog nanošenja lazure. Ovo osigurava da zaštitni agensi ostanu u drvetu.

Na prethodno dobro osušenu, brušenu (brusnim papirom 120-180) i čistu drvenu površinu naneti lazuru u dva do tri sloja za zaštitu drveta u unutrašnjosti ili u tri sloja za zaštitu drveta spolja.

#### 6. Priprema premaza

JUBIN Lasur classic dobro promešati pre upotrebe. Premaz je pripremljen za upotrebu i nije ga potrebno razređivati.

#### 7. Nanošenje premaza

Na prethodno dobro osušenu, obrušenu (brusnim papirom 120-180) i čistu drvenu površinu naneti lazurni premaz u dva do tri sloja za zaštitu drveta u enterijeru, odnosno u tri sloja za zaštitu drveta u eksterijeru.

JUBIN Lasur classic ne sadrži insekticide i fungicide. Kod zaštite drveta u spoljašnjim uslovima naneti JUBIN Lasur base (impregnaciju) u jednom sloju direktno na drvo, pre nanosa JUBIN Lasur classic-a.

Premaz nanositi četkom, valjkom ili sunđerom. Drugi sloj naneti nakon 12 – 24 h. Sušenje premaza 6 – 12 h.

Alat nakon upotrebe oprati JUBIN Nitro cleaner.

Nijansa (transparentni premazi, tekstura drveta ostaje vidljiva) zavisi od vrste drveta, obrade drveta, kao i od broja nanetih slojeva (nijansa će biti tamnija ukoliko se nanese više slojeva).

Sistemi:

- Sistem za zaštitu drveta i obnavljanje drvenih površina - primena u enterijeru - nanos 2-3 sloja JUBIN Lasur classic
- Sistem za zaštitu drveta i obnavljanje drvenih površina - primena u eksterijeru (zaštićen i opterećen) - nanos 3 sloja JUBIN Lasur classic
- Sistem za zaštitu drveta i zaštita drveta od insekata i gljiva - primena u eksterijeru (zaštićen i opterećen) - nanos 1 sloja JUBIN Lasur base + 3 sloja JUBIN Lasur classic

#### 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon, 35/2023). Ne odlagati sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Sa praznom ambalažom, postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Sa kontaminiranom ambalažom postupati kao sa proizvodom. Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: meseci.

#### 9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći

materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Sledite uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Nijansa može da odstupa u odnosu na ton kartu ili od potvrđenog uzorka u skladu sa internim standardima. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos premaza na test podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o.

Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uslovima, pripreme premaza koja nije u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: JTL -SRB-01/25, 21.05.2026