

## TEHNIČKI LIST 14.05.01-BS



# JUBIN Lak za čamce

## Bezbojni lak

### 1. Opis, upotreba

JUBIN Lak za čamce je bezbojni lak na bazi alkidnih smola namijenjen za zaštitu drveta od vode i drugih atmosferskih uticaja.

JUBIN Lak za čamce koristi se za lakiranje drveta u unutrašnjim i vanjskim prostorima: čamci, vrata, oplata, vrtni namještaj itd.

### 2. Nijansa

- transparent (bezbojna)

### 3. Tehnički podaci

|  |                              |     |
|--|------------------------------|-----|
| Pakovanja  | 0.75 l                       |     |
| Gustoća  | 0,86 - 0,94kg/m <sup>3</sup> |     |
| Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)        | 495 g/l                      |     |
| Zahtjev EU VOC – kategorija                          | A/i<500                      |     |
| Razrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos          | 0 %                          |     |
| Razrjeđivanje razređivačem - za špricanje            | 5 %                          |     |
| Vrijeme sušenja<br>T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % | Suho na dodir                | 12h |
|  | Primjereno za daljnju obradu | 24  |
| Efikasnost   | ~80 - 110 ml/m <sup>2</sup>  |     |
| Preporučeni broj premaza                             | 2-3                          |     |
| Viskozitet   | 70-100 sec                   |     |
| Tvrdoća (Persoz)                                     | min 40                       |     |

## 4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije pri nižim temperaturama. Premazi se ne smiju nanositi na temperaturama ispod 10°C i iznad 30°C, kao ni pod direktnim sunčevim svjetlom. U uslovima niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti zraka (iznad 80%) ne nanositi premaze jer mogu nastati problemi s prionjivosti.

## 5. Priprema podloge

Podloga mora biti suha i čista, bez loše pranjajućih čestica, prašine, masnih mrlja ili druge prljavštine. Očistite smolaste površine drveta JUBIN Nitro cleaner i ostavite da se dobro osuše. Prije nanošenja premaza izbrusite drvenu površinu brusnim papirom (120-180).

## 6. Priprema premaza

Viskoznost proizvoda je optimalna za nanošenje četkom ili valjkom i nije potrebno razrjeđivanje za nanošenje. Prije upotrebe premaze dobro promiješati. Za nanošenje špricanjem, ovisno o korištenoj mlaznici, ako je potrebno, razrijedite s JUBIN Cleaner do 5% volumena.

## 7. Ugradnja premaza

JUBIN Lak za čamce nanijeti u dva do tri sloja na prethodno izbrušenu podlogu (brusnim papirom 120 -180), uz obavezno brušenje između slojeva.

JUBIN Lak za čamce ne sadrži insekticide i fungicide. Kada štite drvo u vanjskim uslovima, nanosite JUBIN Wood impregnation UV (impregnaciju) u jednom sloju direktno na drvo, prije nanošenja JUBIN Lak za čamce.

## 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o upravljanju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznom ambalažom postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece.

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 mjeseci.

## 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JLC -SRB-01/25, 26.05.2026