

TEHNIČKI LIST 14.05.07-BS



JUBIN Lazur sa voskom

Debeloslojni lazurni premaz sa dodatkom voska

1. Opis, upotreba

JUBIN Lazur sa voskom je zaštitni i dekorativni premaz za vanjske i unutrašnje drvene površine. Premaz je baziran na posebnim alkidnim smolama, transparentnim pigmentima, voskovima i dodacima za UV stabilnost. Glavne karakteristike ovog premaza su da pruža dugotrajnu zaštitu drveta, da daje film bogatog izgleda i mliječnog sjaja, da je elastičan i da ne puca i ne odvaja se od drveta. Zahvaljujući posebnim voskovima povećava se vodoodbojnost filma i produljuje zaštita premazane površine. Koristi se za premazivanje drvenih kuća, prozora, vrata, ograda, nadstrešnica i vrtnog namještaja itd.

2. Nijanse

- 7 gotovih nijansi JUBIN Lazur sa voskom: transparent 12, bor 13, orah 16, tik 17, mahagonij 23, palisander 24 i hrast 93.

- 37 nijansi prema ton karti boja JUBIN Lazur sa voskom:

JUBIN Lazur sa voskom - BAZA 0001 - nijanse: 103, 105, 201, 204, 206, 207, 208, 305, 306, 307, 308, 401, 505, 506, 507, 508, 602, 603, 604, 606, 607

JUBIN Lazur sa voskom - BAZA 1001- nijanse: 101, 102, 104, 202, 203, 205, 301, 302, 303, 304, 501, 502, 503, 504, 601, 605

3. Tehnički podaci

| | |
|---|-------------------------|
| Pakovanja | 0.7 l, 2.5 l |
| Gustoća | ~ 0,92kg/m ³ |
| Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC) | |
| Zahtjev EU VOC – kategorija | < |
| Razrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos | 0 % |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Razrjeđivanje razrjeđivačem - za špricanje | | 5 % |
| Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % | Suho na dodir | 6-12h |
| | Primjereno za daljnju obradu | 12-24h |
| Efikasnost | | ~80 - 100 ml/m ² |
| Preporučeni broj premaza | | 2 |
| Viskozitet | | 50-100 sec |

4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije pri nižim temperaturama. Premazi se ne smiju nanositi na temperaturama ispod 10°C i iznad 30°C, kao ni pod direktnim sunčevim svjetlom.

5. Priprema podloge

Dobro osušenu drvenu površinu izbrusite brusnim papirom 120-180.
Stare slojeve lakiranog premaza izbrusite brusnim papirom 180 ili žičanom četkom i obrišite prašinu prije nanošenja novog sloja.

6. Priprema premaza

Samo dobro promiješajte JUBIN Lazur sa voskom prije upotrebe i nemojte ga razrjeđivati, jer već ima optimalnu viskoznost u obliku za isporuku, pogodnu za primjenu. Ako se nanosi špricanjem, razrijedite ga s JUBIN Nitro cleaner.

7. Ugradnja premaza

Premaz se može nanositi četkom ili valjkom.
Nakon upotrebe, operite alat s JUBIN Nitro cleaner.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o upravljanju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznom ambalažom postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece.

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JLG -SRB-01/25, 26.05.2026