

MŰSZAKI ADATLAP 01.01.03-HUN



JUPOL Primer

Akril beltéri alapozó bevonat

1. Leírás, alkalmazás

A JUPOL Primer polimer kötőanyagok és finom töltőanyagok vizes diszperziója, kizárólag beltéri mélyalapozó bevonatként, illetve impregnálószerként alkalmazható gipszkarton lemezek, ásványi felületek esetén a diszperziós festékekkel történő festést, glettelést, illetve a diszperziós kiegyenlítő anyagokkal vagy glettekkel történő finom kiegyenlítést megelőzően. Vízfelvétel tekintetében egyenletessé teszi a felületet, megköti rajta a poros és egyéb gyengén tapadó részeket, amit valamilyen okból nem tudunk eltávolítani tisztítással, részben megszilárdítja a felületet, valamint összekötő hidat is képez a felület és a kiegyenlítő anyag vagy a festék később felvitt rétege között.

2. Színárnyalatok

- Fehér (1001-es árnyalat)

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	1 l, 5 l	
Sűrűség	~1,108 kg/dm ³	
Hígítási arány vízzel	1:5	
Száradási idő	Tapintásra száraz	~2 h
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas	4-6 h
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	1 g/l	
EU VOC követelmény – kategória	A/g <30	
Anyagszükséglet	90-200 ml/m ²	
Javasolt rétegszám	1	

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +30 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. A felület előkészítése

Azokat a felületeket, amit nem kenünk le, lássuk el megfelelő védelemmel. A felület lehet beltéri fal-vagy mennyezet felület. A felület legyen szilárd, száraz; gyengén tapadó részekről, portól, olaj-és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A faliagákkal vagy penésszel fertőzött felületeket előzetesen tisztítsunk le. Nedves szivaccsal maradéktalanul távolítsuk el a fertőzést a felszínről, ezután pedig mindenképp fertőtlenítsük a felületet ALGICIDE Plus-szal.

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart.= 65 %) vastagság milliméterenként legalább 1 napig szárítsuk, illetve érleljük. Felújító festés esetén teljes egészében távolítsuk el a régi gyengén tapadó és vízben gyorsan oldódó festékeket, felhordásokat, és egyéb dekorációs rétegeket.

A bármilyen módon sérült felületek esetleges befoltozása esetén szorítkozzunk azokra az eljárásokra, amelyek a foltozott felületek számára érdesség szempontjából nagyfokú egyenletességet biztosítanak a felület többi részéhez képest.

6. Használati útmutató

Használat előtt jól keverjük össze a terméket és vízzel hígítsuk a következő arányban: JUPOL Primer : víz = 1 : 5. Az egyes felületek lekenéséhez szükséges mennyiségeket a felületek és az átlagos anyagszükséglet alapján számítjuk ki, speciális esetben pedig egy megfelelően nagy méretű tesztfelületen történő mérésel határozzuk meg a szükséges anyagmennyiséget.

Általában a diszperziós bevonatok felhordására alkalmas festőecsettel hordjuk fel, de felvihetjük hosszúszőrű teddyhengerrel is (a szőrök, illetve a szálak hossza 18 - 20 mm mm; használható természetes vagy műszőrme, illetve különböző szintetikus szálakból – szintetikus szálak - poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter – készült textil), diszperziós festékek felhordására alkalmas festőecsettel vagy szórással, egy rétegben. Hengerrel történő felhordás esetén használjunk megfelelő lehúzó rácsot.

A szóráshoz használhatunk különböző hagyományos magasnyomású és korszerű alacsonynyomású szórópisztolyokat, („külső” vagy „belső légkeverésűt”), de különböző kivitelű „airless” szórógép is alkalmazható, a fúvóka mérete és a munkanyomás tekintetében tartuk be a gyártók utasításait. Az egyes falfelületeket az egyék széltől a másikig megszakítás nélkül kenjük át. A standard hosszúszőrű teddy-hengerrel vagy szórópisztollyal nem elérhető felületeket (külső és belső sarkok, csatornák, szűk spaletták, stb.) megfelelő ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelő kisebb festőhengerrel mindig előre dolgozzuk ki.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, **FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!**

Eredeti zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 18 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített

felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a Műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-057/17-pek, 2026.05.29