

TEHNIČKI LIST 09.01.05-BS



UNIPAS

POS pigmentna pasta

1. Opis, primjena

UNIPAS pigmentne paste su tekući vodeni pripravci za pretakanje i doziranje. Ne sadrže veziva i izrađeni su na osnovi anorganskih ili organskih pigmentata, i prikladnih aditiva koji regulišu arheološke karakteristike i njihovo spajanje sa proizvodima. Mogu se koristiti na klasičnim i automatskim nijansirnim mašinama od najmanjih do najviših kapaciteta, kao i na nijansirnim mašinama za industrijsko nijansiranje.

Visoko kvalitetni pigmenti osiguravaju adekvatnu stabilnost boje i nisku foto aktivnost za pigmentne paste. Prema tome, proizvod je prikladan za miješanje unutrašnjih zidnih i fasadnih disperzijskih boja, dekorativnih pastoznih maltera, providnih premaza, završnih premaza za drvo i metal, kao i drugih pripravaka za vanjsku i unutrašnju upotrebu iz JUB prodajnog programa.

Veoma nizak sadržaj hlapivih organskih tvari ispod dozvoljene granice Uredbe Evropske unije (2004/42/CE) je naročito važan za proizvode iz programa unutrašnjih boja.

2. Tehnički podaci

	Index boje	Sadržaj pigmenta (%)	Gustoća (kg/dm ³)
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621
UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104

UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,635
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,632

3. Uputstvo za upotrebu

Bocu dobro protresemo, po mogućnosti 30 sekundi u mješaču (tzv. Šejker) prije nego je ulijemo u JUMIX nijansirnu mašinu. Ostatak neiskorištenog sredstva za toniranje uskladištite u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži za kasniju upotrebu.

Prije bilo koje druge upotrebe proizvoda, posavjetujte se sa tehničkom službom proizvođača.

4. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci.

5. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-021/23-vol, 29.05.2026