

TEHNIČKI LIST 15.02.01-BS



JUBOSAN Sanirni špric W110

Sanirni špric

1. Opis, primjena

JUBOSAN Sanirni špric W110 je na osnovi hidratiziranih veziva izrađena suha industrijski pripremljena malter mješavina. Namijenjena je za špricanje vlažnih zidova, na kojima ćemo odstranjene oštećene i presoljene maltere nadomjestiti primjerenijim sanirnim malterima.

Djeluje kao podloga između zidne površine i JUBOSAN W120 maltera za renoviranje koji se primjenjuje na njega. Dobro se prihvaća na podlogu i solidno je učvršćuje.

U pogledu sadržaja pora i kapilarne vodoupojnosti odgovara zahtjevima WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) u pogledu svih svojih osobina.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	20 kg	
Gustoća otvrdnutog sloja	~2 kg/dm ³	
Razrjeđenje sa vodom - maseno	~20 %	
Prosječna potrošnja	~9,5 kg/m ²	
Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Suho na dodir	~6 h
	Postizanje otpornosti na ispiranje kišnicom	~24 h
Paropropusnost EN ISO 7783-2	koeficijent μ	<15
	vrijednost Sd (d = 30 mm)	<0,45 m
Broj kapilarnog upijanja vode (EN 1062-3)	>7,7 kg/m ²	
Razred kapilarnog upijanja vode (EN 1015-18)	-	
Čvrstoća na pritisak (EN 1015-11)	>20,9 MPa	

Klasa pritiskne čvrstoće (EN 1015-11)	CS IV
Prihvata na beton (EN 1015-12)	1,5 MPa
Dubina prodiranja vode (WTA 6.3.7) nakon 1 sata	>5 mm
Dubina prodiranja vode (WTA 6.3.7) nakon 24 sata	20 mm
Požarna sigurnost	A1

3. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +30 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Fasadne površine od sunca, vjetrova i padavina zaštitimo sa zavjesama, unatoč takvoj zaštiti po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h) ne radimo.

4. Priprema površine

Podloga su zidovi od cigle, kamena i mješovitih zidova, od kojih ste u potpunosti odstranili sav stari presoljeni i trošni malter približno 80 do 100 cm iznad vidljive granice izlučivanja soli, odnosno 80 do 100 cm od linije mokrih mrlja.

Obavezno očistimo i fuge između cigle, odnosno kamenih blokova približno 1 do 2 cm duboko.

Ako je moguće, zidnu površinu nakon uklanjanja maltera i čišćenja fuga operemo mlazom vode, a dan prije ugradnje šprica za saniranje temeljito je navlažimo. Trulu ciglu i ostale zidne elemente uklonimo, a nastala udubljenja i veće neravnine zazidamo, pritom JUBOSAN W120 upotrijebimo kao malter za zidanje.

5. Priprema špric smjese za ugradnju

Špric primjerene konzistencije pripremimo u mješalici za beton, tako da u približno 3,9 l vode istresemo 1 vreću (20 kg) suhe malter smjese i miješamo dok smjesa ne postane ujednačena.

U normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zr. = 65 %) pripremljena malter smjesa je upotrebljiva 1,5 sati.

6. Ugradnja špric smjese

Nanosimo JUBOSAN Sanirni špric W110 zidarskom tzv. mistrijom ili zidarskom tzv. fanglom. Prekrijemo najmanje 75 % površine zida u obliku "mreže", i gdje je površina slabija, prekrijemo u cjelini.

Naročito po suhom i vjetrovitom vremenu njegujemo površinu navlaživanjem najmanje dana.

Nanosimo JUBOSAN W120 nakon jednog dana u normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %). U otežanim uslovima (slabo provjetravane podrumске prostorije, itd.), sušenje ubrzamo grijanjem prostorija i prisilnim provjetranjem ili dehidratorima.

U normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %), otpornost svježih obrađenih ploha od oštećenja uslijed oborinske vode (ispiranje nanosa) se postiže najkasnije nakon 24 sata.

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo s vodom.

Neiskorištenu suhu smjesu maltera treba čuvati u čvrsto zatvorenom pakovanju za eventualne popravke.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od navlaživanja. Skladištenje u suhim i prozračnim prostorima!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju

nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 115/26-čad, 29.05.2026