

TEHNIČKI LIST 08.03.04-SRL



FINI Omet 1,0mm

Vodoodbojni beli završni mater

1. Opis i upotreba

FINI Omet 1,0mm je tankoslojni malter izrađen na bazi belog cementa i kreča, namenjen za fino izravnavanje ili ravnanje fasadnih i unutrašnjih zidnih površina. Može se ugrađivati na sve vrste klasičnih grubih krečno-cementnih i krečnih maltera, na termoizolacione, reparaturne, renovirajuće i mineralne dekorativne maltere, na osnovne maltere fasadnih termoizolacionih sistema, a takođe dobro prijanja i na stare, već zaglađene malterisane površine. FINI Omet 1,0mm se na fasadi ili unutrašnjoj zidnoj površini može koristiti kao završni malter koji se može bojiti ili dodatno hidrofobirati (preporučujemo JUBOSIL Hydrophob), a može biti i kvalitetna podloga za ugradnju svih vrsta tankoslojnih dekorativnih maltera. Uobičajena debljina nanošenja za FINI Omet 1,0mm iznosi 3 do 6 mm i nudimo ga isključivo u prirodno beloj boji. Odlikuje se izuzetno visokom vodoodbojnošću, dobrom paropropusnošću i, uprkos visokoj čvrstoći, relativno niskim modulom elastičnosti. Otporan je na uticaj dimnih gasova i ultravioletnih zraka i postojan je čak i u izuzetno nepovoljnim uslovima eksploatacije.

2. Nijanse

- prirodno bela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

Pakovanje		20 kg
Gustina		~2 kg/dm ³
Razređenje vodom		~30 %
Debljina nanosa		~1,0 mm
Vreme sušenja	Suvo na dodir	~6 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %		Dostignuta otpornost od spiranja površine kišom
Prosečna potrošnja		~1,3 kg/m ²

Paropropustnost EN ISO 7783-2	koeficijent μ	<20
	vrednost S_d ($d = 6 \text{ mm}$)	<0,12 m (razred 1)
Upijanje vode w_{24} (EN 1062-3)		<0,2 kg/m ² *h _{0,5}
Upijanje vode - razred		W2
Pritisna čvrstoća (EN 1015-11)		>2 MPa
Pritisna čvrstoća - razred		CS II
Adhezija (EN 1015-12)		0,2 MPa 100 % B B ... lom u završnom malteru
Adhezija nakon izlaganja atmosferalijama (EN 1015-21)		0,2 MPa 100 % B B ... lom u završnom malteru
Reakcija na požar		A1
Toplotna provodljivost		0,93 W/mK

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne sme biti niža od +5 °C i ne viša od +30 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar ($\geq 30 \text{ km/h}$).

5. Priprema podloge

Površina treba da bude čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, lako rastvorljivih soli u vodi, uljanih mrlja i druge prljavštine. Prašina i ostala nečistoća koja ne prijanja usisavaju se ili uklanjaju metenjem. Sa već ofarbanih površina uklanjamo sve naslage boje i prskotine. Površine zaražene zidnom buđu moraju se dezinfikovati pre nanošenja mase za izravnavanje.

Pre nanošenja dekorativnog finog završnog maltera, novoizrađeni osnovni slojevi moraju se sušiti najmanje 7 do 10 dana za svaki cm svoje debljine (navedena vremena sušenja površine važe za normalne uslove: $T = +20 \text{ °C}$, relativna vlažnost vazduha = 65 %).

Pre ugradnje finih maltera na podlogu ne nanosimo nikakve osnovne premaze, dok je u uslovima brzog sušenja samo dobro navlažimo dan ranije.

6. Priprema maltera za ugradnju

Malterska smesa se priprema u mešalici za beton ili u odgovarajućoj posudi (ako se meša električnim mikserom ili ručno) tako što se sadržaj vreće (20 kg) uspe u odgovarajuću (što je moguće manju) količinu vode (otprilike 4,5 do 6 l), u zavisnosti od željene konzistencije ili tehnike nanošenja. Meša se dok smesa ne postane homogena i bez grudvica. Sačekajte 10 minuta da masa nabubri, pa je još jednom dobro promešajte. Ukoliko je potrebno, dodajte još malo vode. Pod normalnim uslovima ($T = +20 \text{ °C}$, relativna vlažnost vazduha = 65%), pripremljena malterska smesa se može koristiti do 2 sati.

7. Ugradnja maltera

Malterska smesa se ugrađuje u sloju debljine od 3 do 6 mm. Nanosi se ručno – nerđajućom čeličnom, drvenom ili plastičnom gletericom, ili mašinski – prskanjem – agregatima za fine malterske smese. Optimalni parametri za prskanje određuju se probno, prateći uputstva proizvođača opreme. Za razvlačenje mase po obrađenoj površini i uklanjanje viška mase, bez obzira na način nanošenja, koristi se nerđajuća čelična, drvena ili plastična gleterica, kojom površinu nastojimo da izravnamo što je više moguće. Kada ugrađena malterska smesa malo očvrstne usled gubitka vode, površina se zaglađuje drvenom, stiropornom ili plastičnom gletericom uz vlaženje vodom, kako bi dobila što ujednačeniji i fino hrapav izgled. Manje površine se mogu zaglađivati i nerđajućom čeličnom gletericom. U normalnim uslovima ($T = +20 \text{ °C}$, relativna vlažnost vazduha = 65 %), otpornost sveže obrađenih površina na oštećenja uzrokovana padavinama (ispiranje nanetog sloja) postiže se najkasnije u roku od 24 sata. Alat detaljno očistite vodom odmah nakon upotrebe. Osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

8. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Fasadne površine obrađene završnim malterima ne zahtevaju nikakvo posebno održavanje. Prašina i druga nečistoća koje ne prijanjaju za podlogu mogu se pomesti, usisati ili oprati vodom. Prijanjajuća prašina i tvrdokornije mrlje mogu se ukloniti blagim trljanjem mekom četkom umočenom u rastvor uobičajenih univerzalnih kućnih sredstava za čišćenje, a zatim isprati čistom vodom.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Tokom transporta proizvod zaštititi od vlage. Skladištiti u suvim i provetrenim prostorijama, van domašaja dece! Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 meseci

10. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 072/25-pek, 05.06.2026