

TEHNIČKI LIST 14.07.01-SRL



JUBIN Polyurethane lak

Debeli transparentni lak (sjaj, mat) za enterijer

1. Opis i upotreba

JUBIN Polyurethane lak je providni premaz za drvo, napravljen na bazi vodene disperzije akrilno-poliuretanskih veziva, bez neprijatnog mirisa, lako se nanosi i brzo se suši. Namenjen je za dekorativnu i mehaničku zaštitu unutrašnjih drvenih površina, kao što su plafoni i zidovi, nameštaj od punog drveta i drugi predmeti od svih vrsta drveta. Suvi premazni film poboljšava izgled drveta i čuva vidljivu strukturu.

2. Nijanse

- Bezbojna

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.65 l, 2.25 l	
Gustina	~1,018 kg/dm ³	
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	11 g/l	
Zahtev EU VOC - kategorija	A/e<130	
Razređenje vodom - zapreminsko	0 %	
Razređivanje vodom za nanos prskanjem	~10 %	
Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Suvo na dodir	~2 h
	Primereno za dalju obradu	~4-6 h
Potrošnja	~100 - 140 ml/m ²	
Preporučeni broj slojeva	2-3	
Sjaj - razred	Sjaj	86 GU/60°
	Mat	14 GU/60°

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +30 °C (optimalna radna temperatura je +10 °C do +25 °C), relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti suva i čista, bez slabo vezanih delova, prašine, masnih mrlja ili druge prljavštine. Vlažnost drveta ne sme prelaziti 12 % (listopadno) odnosno 15 % (četinari). Smolaste površine drva očistiti nitro razređivačem i dobro ih osušiti. Potencijalne nedostatke (pukotine, udubljenja, rupice i sl.) popraviti pomoću JUBIN Akrilin kita za drvo (odabrati kit u nijansi što bližoj boji drveta).

Ako je površina drveta veoma glatka, izbrusite je finim brusnim papirom ili sunđerom za brušenje. Ako se premaz nanosi na površine na kojima već postoje stari premazi, uklonite ih mehanički, pa površinu temeljno izbrusite i očistite od prašine.

6. Priprema premaza

Pre nanošenja, samo dobro promešati JUBIN Polyurethane lak. Ako se nanosi prskanjem (u uslovima ubrzanog sušenja i u drugim slučajevima), razblažiti ga, ali ne više od 10 %.

7. Nanošenje premaza

JUBIN Polyurethane lak se nanosi u dva ili tri sloja na suhu i čistu površinu četkom, odgovarajućim valjkom ili prskanjem. Zbog brzog sušenja preporučuje se nanošenje u trakama bez prekida. Odmah razmazati sve kapljice da se ne osuše. Ako je potrebno, pre drugog nanošenja nežno obrusite obojenu površinu finim brusnim papirom da biste uklonili podignuta drvena vlakna.

Za prskanje vazdušnim pištoljem preporučujemo upotrebu dizne od 1,2 do 1,5 mm, pritisak vazduha od 3 do 4 bara.

Bilo kakvo „popravljanje“ boje u toku nanosa (dodatak sredstava za nijansiranje, razređivanje i sl.) nije dozvoljeno. Potrebna količina materijala za bojenje određene površine se određuje u odnosu na prosečne podatke o potrošnji, a u nekim slučajevima potrebu je odrediti potrošnju testiranjem na dovoljno velikoj površini.

Alat odmah nakon upotrebe temeljno očistite vodom ili vodenim rastvorom univerzalnih deterdženata za domaćinstvo.

8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Površine tretirane sa JUBIN Polyurethane lak ne zahtevaju posebno održavanje. Ako je potrebno ponovno premazivanje, izbrusiti površine finim brusnim papirom ili sunđerom za fino brušenje, ili pogledajte odeljak „5. Priprema podloge“.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domaćaja dece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 18 meseci.

10. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Sledite uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Nijansa može da odstupa u odnosu na ton kartu ili od potvrđenog uzorka u skladu sa internim standardima. Za

kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos premaza na test podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uslovima, pripreme premaza koja nije u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 092/25-čad, 01.07.2026