

TECHNICKÝ LIST 02.02.03-SKY



JUBOGLET Hobby kit

Reparačná sadra

1. Popis, použitie

JUBOGLET Hobby kit je vyrovnávacia hmota na báze sadry s rýchlym tuhnutím určená na vyrovnávanie väčších priehlbín a nerovností, na vypĺňanie inštalačných kanálov, drážok a spojov; na menších plochách ju možno použiť aj ako klasickú hrubú alebo jemnú omietku. Zriedkavo sa používa na vyrovnávanie väčších plôch stien alebo stropov, pretože je to náročné z dôvodu relatívne krátkej „doby spracovania“ pripravenej maltovej zmesi. Vyrovnané povrchy možno natierať všetkými druhmi disperzných nástenných farieb, zvyčajne sa však najskôr vyhladzujú produktom JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25 fine a JUBOGLET Nivelin.

2. Technické údaje

Balenie	2 kg, 15 kg	
Hustota	~1,7	
Hrúbka vrstvy	<5	
Riedenie vodou (hmotnostne)	35 %	
Doba schnutia T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)	Vhodný na ďalšiu úpravu	24-48 h
Priemerná spotreba	1,1 kg/m ² /mm	
Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<30
	ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 3 mm)	0,09 trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)
Prídržnosť ku klasickej vápenno-cementovej omietke (EN 4624)	>0,35	

3. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna

vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

4. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo pridržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt. Z premaľovaných povrchov odstránime všetky vrstvy farieb, olejové nástreky, laky a emaily. Podkladom môže byť neomietnuté alebo omietnuté tehlové murivo, stenové a stropné povrchy môžu byť už premaľované.

Očistený podklad pred nanášaním zvyčajne len navlhčíme vodou.

5. Príprava vyrovnávacej hmoty na nanášanie

JUBOGLET Hobby kit pripravíme tak, že suchú zmes zmiešame s približne 35 % vody (~0,35 l/kg). Suchú zmes nasypeme do pripraveného množstva vody a ručne alebo elektrickým miešadlom 1 minútu intenzívne miešame, aby sme dostali homogénnu pastovitú hmotu.

Doba spracovania na nanášanie pripravenej zmesi je 30 minút.

6. Nanášanie vyrovnávacej hmoty

Hmotu nanášame nerezovým oceľovým hladidlom alebo nerezovou maliarskou špachtľou. Povrch zahladíme až vtedy, keď sa z neho odparí malé množstvo vody, resp. keď začne tvrdnúť. Ako rýchlo k tomu dôjde, závisí od mikroklimatických podmienok, od hrúbky vrstvy a od nasiakavosti podkladu. V každom prípade nesmieme zabudnúť, že hmota skôr ako za jednu hodinu stvrdne do takej miery, že ju nie je možné už ďalej spracovávať. Pri maximálnej hrúbke vrstvy je povrch po 1 až 2 dňoch vhodný na brúsenie, kým spracovateľnosť vrstvy v polovičnej hrúbke je možná po ~12 hodinách. Konečnú pevnosť dosiahne hmota 2 až 3 dni po nanosení (závisí to od hrúbky vrstvy). Potom môžeme jej povrch ešte dodatočne jemne vyrovnať JUBOLINOM Classic, JUBOLINOM P-25 Fine alebo NIVELINOM, ale ak takéto vyrovnanie nie je potrebné, môžeme ju premaľovať vnútornými disperznými maliarskymi farbami.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Výrobok počas prepravy chránime pred navlhnutím. Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch, mimo dosahu detí! Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov pre 2 kg balenie, resp. minimálne 12 mesiacov pre 15 kg balenie.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS-059/25-pek, 21.07.2026