

TECHNICKÝ LIST 02.02.04-SKY



JUBOGLET Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota

1. Popis, použitie

JUBOGLET Universal 0-8 je sadrová hmota určená na vyrovnávanie väčších stenových alebo stropných plôch a nerovností v hrúbke vrstvy až do 8 mm. Možno ju použiť aj na vyplňovanie spojov medzi sadrokartónovými doskami a na opravu až 8 mm hlbokých škrabancov, rýh a priehlbín na vnútorných povrchoch stien a stropov. Opravené a vyrovnané povrchy majú bielu farbu a môžu sa natierať všetkými typmi disperzných nástenných farieb, ak sú najskôr vyhladené produktmi JUBOGLET Nivelin 0-3, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOLIN P15 Fill & Fine alebo JUBOLIN P15 fill & fine 0-8.

2. Technické údaje

Balenie	4 kg, 20 kg	
Hustota	~1,6	
Hrúbka vrstvy	<8	
Riedenie vodou (hmotnostne)	40 %	
Doba schnutia T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)	Vhodný na ďalšiu úpravu	24 h
Priemerná spotreba	1,2 kg/m ² /mm	
Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<10
	ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 8 mm)	0,08 trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)
Prídržnosť ku klasickej vápenno-cementovej omietke (EN 4624)	>0,2	
Prídržnosť k sadrokartónu (EN 13279-2)	>0,3	

3. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

4. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez slabo pridrzných častíc, prachu, mastných flakov alebo iných nečistôt. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode rozpustné vrstvy farieb a nátery olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred nanosením vyrovnávacej hmoty musíme dezinfikovať povrchy napadnuté stenovými plesňami. Pred inštaláciou hmoty JUBOGLET Universal 0-8 nalepíme do stykov sadrokartónových dosiek bandážnu mriežku.

Pred aplikáciou vyrovnávacej hmoty je povinný základný náter AKRIL Emulzia.

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v ich technických listoch.

5. Príprava vyrovnávacej hmoty na nanášanie

JUBOGLET Universal 0-8 pripravíme tak, že suchú zmes zmiešame s približne 37,5 – 40 % vody (~0,38 l/kg). Suchú zmes nasypeme do pripraveného množstva vody a ručne alebo elektrickým miešadlom cca 1 minútu miešame (pri nízkych otáčkach, aby sme do hmoty nevmiešali veľké množstvo vzduchu), aby sme dostali homogénnu pastovitú hmotu bez hrudiek. Hmotu po 5 minútach, keď nabobtná, znova premiešame. Doba spracovania na nanášanie pripravenej zmesi je cca 80 minút.

6. Nanášanie vyrovnávacej hmoty

Hmotu nanášame nerezovým hladidlom, na menšie plochy nerezovou maliarskou špachtľou.

Stav vhodný na hladenie získa hmota až vtedy, keď sa z nej odparí určité množstvo vody. Táto doba môže byť od niekoľkých minút až do jednej hodiny v závislosti od mikroklimatických podmienok, hrúbky vrstvy a nasiakavosti podkladu.

S vyrovnávacou hmotou JUBOGLET Universal 0-8 je možné vyrovnávať aj vnútorné steny z pórobetónu (YTONG). Steny sa vopred natrú vodou riedeným základným náterom AKRIL Emulzia.

Na takto pripravené plochy sa vyrovnávacia hmota nanáša ručne nerezovým zubovým hladidlom (šírka a hrúbka zubov = 10 mm). Hrúbka spodnej vrstvy na pórobetónovom podklade je ~4 mm. Ihneď po nanosení hmoty JUBOGLET Universal 0-8 sa do nej vtlačí JUBIZOL plastifikovaná sklenená sieťovina. Po zaschnutí, keď vlhkosť vyrovnávacej hmoty klesne pod 5 %, nanesieme vrchnú vrstvu v hrúbke ~2 mm a povrchy čo najviac uhladíme. Za normálnych podmienok (T = +20 °C, rel. vlhkosť vzduchu = 65 %) v priebehu jedného až dvoch dní nanosená vrstva stvrdne do takej miery, že ju môžeme brúsiť. Pre ďalšiu úpravu – jemné hladenie a/alebo maľovanie – je vrstva vhodná až vtedy, keď je „suchá“, resp. keď jej vlhkosť klesne pod 5 %. Nanovo nanosené vyrovnávacie hmoty za normálnych podmienok (T = +20 °C, rel. vlhkosť vzduchu = 65 %) schnú alebo zrejú minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.

Na jemné vyhladenie sa môže použiť JUBOGLET Universal 0-8, ale vhodné sú aj jemné vyrovnávacie hmoty JUBOGLET Nivelin, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25 fine, JUBOLIN P 50 extra fine a JUBOLIN P 15 fill & fine.

Pred nanosením jemných vyrovnávacích hmôt odporúčame natrieť povrch vrstvy JUBOGLET Universal 0-8 základným náterom AKRIL Emulzia alebo JUKOL Primer, čím sa zabezpečí lepšia a ľahšia spracovateľnosť.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Výrobok počas prepravy chránime pred navlhnutím. Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch, mimo dosahu detí! Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov pre 5 kg balenie alebo 12 mesiacov pre 20 kg balenie.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady

materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 037/25-čad, 21.07.2026