

TECHNICKÝ LIST 03.01.29-SKY



JUPOL Weiss

Extra biela maliarska farba

1. Popis, použitie

JUPOL Weiss je interiérová maliarska farba vyrobená na báze vodnej disperzie polymérnych spojív, ktorá sa ľahko používa. Je vhodná na nové aj obnovovacie nátery stien a stropov tam, kde sa nevyžaduje odolnosť voči mokrému oteru. Zaschnutý farebný film má dobrú kryciu schopnosť, je paropriepustný a má nízky lesk. Vhodné podklady sú jemné omietky všetkých typov, povrchy vyrovnané stierkami, reliéfne papierové tapety, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a podobné podklady. Výrobok neobsahuje ťažké kovy a má nízky obsah prchavých organických zlúčenín (VOC).

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favorite Feelings E-G
- do pastelových odtieňov je možné tónovanie s DIPI Super color (do 300 ml/15L bielej farby), silnejšie odtiene s DIPI Koncentrát (do 300 ml/15L bielej farby)

Farbu v rôznych odtieňoch je možné medzi sebou miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	8kg, 25kg	
Husťota	~1,715 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín VOC	1 g/l	
Požiadavka EU VOC – kategória	A/a<30	
Riedenie vodou - podľa hmotnosti	20%	
Riedenie vodou - podľa objemu	~34%	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	3h

T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)		Vhodný na ďalšiu úpravu	4-6h
Spotreba			150-190 ml/m ²
Odporúčaný počet vrstiev			2
Vlastnosti zaschnutého farebného filmu	Zaradenie podľa STN EN 13300	Odolnosť proti oteru za mokra	neodolný
		Krycia schopnosť pri výdatnosti	trieda 3 9m ² /l
		Vzhľad	matná
	Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<100
		ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 100 μm)	<0,01m trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +30°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred maľovaním musíme dezinfikovať povrchy napadnuté stenovými plesňami.

Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulzia (v pomere 1:1), pre náročnejšie a nasiakavejšie podklady vodou zriedený JUKOL Primer (v pomere 1:1).

Základný náter zvyčajne nie je potrebný pri renovačných náteroch ani pred aplikáciou farby na povrchy vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami.

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste výrobku.

6. Príprava farby

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a podľa potreby ju zriedte vodou na konzistenciu zodpovedajúcu spôsobu aplikácie a podmienkam (pozri tabuľku vyššie).

Pri použití rovnakého odtieňa na väčšie plochy odporúčame farbu v dostatočne veľkej nádobe zjednotiť zmiešaním obsahu minimálne troch vedier. Po spotrebovaní približne jednej tretiny takto zjednotenej farby pridajte do nádoby nové vedro farby a dôkladne ho premiešajte so zvyškom predchádzajúcej zmesi. Egalizácia bielej farby rovnakej výrobnéj šarže alebo rovnakého dátumu výroby, ktorú sme neriedili, nie je potrebná.

Akékoľvek „úpravy“ farby v priebehu natierania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú prípustné.

Aj natreté povrchy, ktoré sú často vystavené kondenzácii vlhkosti, sú po relatívne dlhé obdobie odolné voči napadnutiu najrozšírenejšími druhmi stenových plesní. Ich odolnosť je možné ešte zvýšiť pridaním prípravku JUBOCIDE Plus v množstve 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) do farby.

7. Nanášanie farby

Na nanášanie farby odporúčame alebo textilný maliarsky valček (dĺžka vlasu alebo nití je 16 - 20 mm; možno použiť prírodnú a umelú kožušinu resp. textílie z rôznych syntetických nití – alebo maliarsky štetec, vhodný na nanášanie disperzných farieb na steny.

Jednotlivé stenové plochy natierame bez prerušenia od jedného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčkami.

Farbu je možné nanášať aj striekaním, v tomto prípade odporúčame použiť trysku 517 a minimálny tlak 80 barov.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.

8. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Premaľované povrchy si nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Prach a iné neprídržné nečistoty môžeme jednoducho pozametať alebo povysávať.

Povrchy, z ktorých nečistoty nie je možné uvedeným spôsobom odstrániť, premaľujeme obnovovacím náterom, ktorý obsahuje nový dvojnásobný náter farby, ako je uvedené v kapitole »Nanášanie farby«. Pri prelakovaní menej znečistených povrchov zvyčajne postačí iba jedna vrstva. Základný náter pri obnovovacom maľovaní zvyčajne nie je potrebný.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 18 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 040/26-čad, 21.07.2026