

TECHNICKÝ LIST 03.02.03-SKY



JUPOL Block

Špeciálna farba na blokovanie fl'akov

1. Popis, použitie

JUPOL Block je rýchloschnúca maliarska farba vyrobená na báze vodnej disperzie akrylátových spojív. Je určená na renovačné nátery všetkých typov vnútorných stien a stropov, ktoré z akéhokoľvek dôvodu obsahujú vo vode ľahko a rýchlo rozpustné látky.

Na rozdiel od bežných interiérových farieb na vodnej báze JUPOL Block účinne blokuje látky ľahko a rýchlo rozpustné vo vode a vyznačuje sa dobrou krycou schopnosťou a dobrou priľnavosťou k stenám, ktoré nie sú nadmerne znečistené masťou (menšie olejové škvrny a podobne).

Natreté povrchy je možné čistiť mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou jemným roztokom bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Zaschnutý farebný film má primeranú priľnavosť k nemastným podkladom, je odolný voči mokrému oteru (trieda 2) a má matný vzhľad.

Farbu je možné použiť aj ako samostatný finálny náter.

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favorite Feelings E-G

Farbu v rôznych odtieňoch je možné medzi sebou miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	0.75 l, 2 l, 5 l, 15 l
Hustota	~1,512 kg/dm ³
Obsah prchavých organických zlúčenín VOC	11 g/l
Požiadavka EU VOC – kategória	A/a<30
Riedenie vodou - podľa hmotnosti	0%
Riedenie vodou - podľa objemu	0%

Doba schnutia		Suchý na dotyk	1h
T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)		Vhodný na ďalšiu úpravu	6h
Spotreba			220-250 ml/m ²
Odporúčaný počet vrstiev			2-3
Vlastnosti zaschnutého farebného filmu	Zaradenie podľa STN EN 13300	Odolnosť proti oteru za mokra	odolný, trieda 2
		Krycia schopnosť	trieda 2
		pri výdatnosti	8m ² /l
		Vzhľad	hlboko matná
	Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<6935
		ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 100 μm)	<0,694m trieda 2 (stredná paropriepustnosť)

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Staré náterové vrstvy nesmú byť poškodené a musia k podkladu pevne priľnúť.

Výrobok JUPOL Block nenanášajte na povrchy natreté kriedovými farbami alebo inými nátermi, ktoré sa rýchlo nasiaknu vodou, ani na povrchy natreté olejovými farbami, lakmi a emailmi. Uvedené nátery je potrebné úplne odstrániť. Povrchy napadnuté plesňou je potrebné pred natieraním dezinfikovať.

6. Príprava farby

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a neriedte ju.

Farbu, ktorú potrebujeme na premaľovanie plochy na záverečný posledný náter (alebo ešte lepšie: na všetky plochy, ktoré natierame v rovnakom farebnom odtieni), v dostatočne veľkej nádobe egalizujeme. Na veľké plochy, keď takýmto spôsobom technicky nie je možné zabezpečiť požadované množstvo farby ani na jednonásobný náter, v egalizačnej nádobe zmiešame najskôr farbu z minimálne troch vedier. Keď spotrebujeme jednu tretinu takto pripravenej farby, do nádoby dolejeme ďalšiu farbu a so zvyškom farby v nádobe ju dobre premiešame, atď. Egalizácia bielej farby rovnakej výrobnej šarže alebo rovnakého dátumu výroby, ktorú sme neriedili, nie je potrebná.

Akkoľvek „úpravy“ farby v priebehu natierania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú prípustné.

V priestoroch, kde je v dôsledku vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu vysoká pravdepodobnosť vzniku stenových plesní a rias, možno do pripravenej farby pridať 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) prípravku JUBOCIDE Plus. UPOZORNENIE! So zvyšujúcim sa množstvom prípravku proti rastu stenových plesní sa znižuje schopnosť farby blokať škvrny.

7. Nanášanie farby

Farbu nanášame v dvoch alebo troch vrstvách (v závislosti od intenzity škvrny) s časovým odstupom minimálne 6 hodín (T = 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %).

Na nanášanie farby odporúčame použiť alebo textilný maliarsky valček (dĺžka vlasu alebo nití je 18 - 20 mm; možno použiť prírodnú alebo umelú kožušinu alebo textílie z rôznych syntetických nití –) prípadne maliarsky

štetec vhodný na aplikáciu disperzných interiérových farieb.

UPOZORNENIE! Vždy nanášajte natónovanú farbu v dvoch vrstvách a pred jej aplikáciou je povinné predchádzajúce premaľované plochy pretrieť netónovanou bielou farbou (jednovrstvová aplikácia, resp. dvojavrstvová aplikácia v prípade veľmi znečistených povrchov).

Jednotlivé stenové plochy natierame bez prerušenia od jedného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčkami.

Ochranné pásy odporúčame odstrániť po 24 hodinách po nanosení poslednej vrstvy farby.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou. Špachtľou na zotretie farby odstránime z valčeka zbytkovú farbu, potom náradie ihneď dôkladne umyjeme vodou. Nespotrebovanú neriedenú farbu uložíme v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo neskoršie použitie.

8. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Premaľované povrchy si nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Prach a iné neprídržné nečistoty môžeme jednoducho pozametať alebo povysávať. Odolný prach a škvrny odstráňte jemným pretretím vlhkou handričkou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť, potom povrch opláchnite čistou vodou.

Povrchy, z ktorých nečistoty nie je možné uvedeným spôsobom odstrániť, premaľujeme obnovovacím náterom, ktorý obsahuje nový dvojnásobný náter farby, ako je uvedené v kapitole »Nanášanie farby«. Pri prelakovaní menej znečistených povrchov zvyčajne postačí iba jedna vrstva. Základný náter pri obnovovanom maľovaní zvyčajne nie je potrebný.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZŇUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 36 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Farebný odtieň sa od odtieňa uvedeného vo vzorkovníku alebo od potvrdenej vzorky môže odlišovať, celková farebná odchýlka ΔE_{2000} - sa určuje v súlade s ISO 7724/1-3 a podľa matematického modelu CIE DE2000 – je maximálne 1,5 pre odtiene zo vzorkovníka JUB FARBY A OMIETKY, resp. 2,5 pre odtiene zo vzorkovníkov NCS a RAL. Pre kontrolu je smerodajná správne zaschnutá vrstva farby na testovacom podklade a štandardný predmetný odtieň, ktorý je uložený v TRC JUB d.o.o. Farba podľa iných vzorkovníkov je vyrobená v dobrej viere z báz a tónovacích pást JUB v najbližšom možnom odtieni, preto môže byť v týchto prípadoch celková farebná odchýlka od želaného odtieňa aj väčšia ako je udaná garantovaná hodnota. Rozdiel vo farebnom odtieni, ktorý je dôsledkom nesprávnych pracovných podmienok, nedodržania prípravy farby v súlade s návodom v tomto technickom liste, nedodržania egalizačných pravidiel, nanášania na nesprávne pripravený, veľmi alebo málo nasiakavý, veľmi alebo málo drsný, na vlhký alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny

a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 047/26-čad, 21.07.2026