

TECHNICKÝ LIST 01.02.06-SKY



JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter pod dekoračné omietky

1. Popis, použitie

JUBIZOL Unigrund je vodná disperzia akrylátových spojív plnená jemným kremičitým pieskom, určená na natieranie všetkých typov stenových povrchov – vrátane základných vrstiev vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – pred nanášaním akrylátových, silikónových a silikátových dekoratívnych omietok.

Náter vytvára podkladovú vrstvu, vyrovnáva nasiakavosť povrchu, mierne zvyšuje jeho vodoodpudivosť a viaže prach a iné nesúdržné častice, ktoré nebolo možné z akéhokoľvek dôvodu odstrániť čistením. Predlžuje čas spracovateľnosti nanášanej omietky a zlepšuje prídržnosť na veľmi hladkých a menej nasiakavých povrchoch.

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Home of Colours A-G, N, T, W s obmedzeniami
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings A-G

Nátery rôznych odtieňov je možné medzi sebou miešať v ľubovoľných pomeroch!

Za určitých podmienok sú možné aj dodávky v odtieňoch podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.

3. Technické údaje

Balenie	2 kg, 5 kg, 18 kg	
Hustota	~1,232 kg/dm ³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	5 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	12 h

	Odolnosť povrchu voči zmyváraniu zrážkovou vodou je dosiahnutá	24
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)		2 g/l
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória		A/g <30
Spotreba		150-250 g/m ²
Odporúčaný počet vrstiev		1

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu musí byť v rozmedzí od +1 °C do +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 80 %. Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a zrážkami pomocou ochranných lešeniarskych sietí; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce za dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a bez akýchkoľvek nesúdržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt. Umytie vysokotlakovým čistiacim zariadením (horúcou vodou alebo parou) sa odporúča najmä pri veľmi znečistených fasádnych povrchoch, všetkých betónových povrchoch a fasádach napadnutých stenovými riasami a plesňami. Takéto povrchy po umytí dezinfikujte.

Za normálnych podmienok ($T = 20^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novonanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť najmenej jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť minimálne jeden mesiac. V prípade renovačného maľovania dôkladne odstráňte z povrchu všetky staré, zle príľnavé nátery, kaly a iné dekoratívne vrstvy, ktoré ľahko nasávajú vodu.

6. Návod na použitie

Pred aplikáciou výrobok dôkladne premiešajte a v prípade potreby ho rozriedte vodou do 5 %. Množstvá potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe; v špecifických prípadoch sa spotreba určí meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Nanáša sa štetcom vhodným na nanášanie disperzných náterov alebo valčekom (dĺžka vlasu alebo vlákna je 18 - 20 mm; možno použiť poťahy z prírodnej a umelej kožušiny alebo textílie z rôznych syntetických vlákien –). Pri nanášaní farby valčekom používajte vhodnú mriežku do vedra.

Jednotlivú stenovú plochu natierajte bez prerušenia od jedného rohu k druhému. Povrchy nedostupné pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom (rohy, žľaby, úzke špalety a pod.) vždy ošetrite najskôr vhodnými štetcami alebo menšími maliarskymi valčekmi prispôbenými daným podmienkam.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou; zaschnuté škrvy nie je možné odstrániť.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote $+5^{\circ}\text{C}$ až $+25^{\circ}\text{C}$, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými

plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 030/26-pek, 21.07.2026