

TECHNICKÝ LIST 02.01.01-SKY



JUBOLIN Classic

Vnúťorná disperzná stierka

1. Popis, použitie

JUBOLIN Classic je disperzná vyrovnávací stierka určená na jemné vyhladzovanie vnútorných povrchov stien a stropov v obytných, obchodných, priemyselných a iných budovách. Možno ju použiť aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier, rýh a štrbín, ako aj na opravu iných chýb alebo poškodení. Po vyhladení majú povrchy špinavobielu farbu a sú vhodné na maľovanie všetkými typmi disperzných nástenných farieb, tapetovanie alebo inú dekoratívnu úpravu.

JUBOLIN Classic dobre priľne k vápenným, vápenno-cementovým a tiež cementovým jemným omietkam a sadrokartónu. Možno ju použiť aj na bezproblémové vyhladenie neomietnutých betónových povrchov, neomietnutých stien z pórobetónu, vlákno-cementových dosiek, drevotrieskových dosiek a podobne. Môže sa aplikovať aj na už natreté povrchy, ale len v prípade, ak existujúce nátery nevsakujú vodu a dobre držia na podklade.

2. Technické údaje

Balenie	1 kg, 3 kg, 8 kg, 25 kg	
Hustota	~1,68 kg/dm ³	
Hrúbka vrstvy	1-2	
Doba schnutia T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)	Vhodný na brúsenie	~12
Priemerná spotreba	1,75 kg/m ²	
Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<8
	ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 2 mm)	0,017 trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)
Prídržnosť na štandardnú vápenno-cementovú omietku (EN 4624)	>0,45	

3. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

4. Príprava podkladu

Povrch musí byť pevný, suchý a čistý, bez slabo priľnavých častíc, prachu, vo vode ľahko rozpustných solí, mastných usadenín a iných nečistôt. Prach a iné neprídržné nečistoty odstráňte vysávačom alebo zametáním, nerozložené zvyšky debniacich olejov z betónových povrchov odstráňte vysokotlakovým čističom (horúcou vodou alebo parou). Zo starých náterov odstráňte všetky vrstvy, ktoré sú nasiakavé voči vode, ako aj nátery olejových farieb, lakov a emailov. Pred nanosením stierky je nevyhnutné povrchy napadnuté plesňami dezinfikovať.

Použitie hmoty na extrémne slabých podkladoch (slabé omietky a slabé stierky), ktoré je možné odstrániť ľahkým zoškrabaním alebo spolu s ochrannými páskami, nie je prípustné.

Pred nanosením stierky musia nové podkladové vrstvy schnúť alebo vyzrievať minimálne 7 až 10 dní na každý centimeter svojej hrúbky. Na nové betónové povrchy sa stierka aplikuje až mesiac po betonáži (uvedené časy schnutia platia pri bežných podmienkach: T = +20 °C, RH = 65 %).

Pred nanosením stierky je potrebné použiť základný náter. Na bežne nasiakavé podklady je povinné použiť AKRIL Emulzia. Na betónové alebo iné menej nasiakavé povrchy odporúčame použiť hĺbkový základný náter JUKOL Primer. So samotnou aplikáciou stierky je možné začať za bežných podmienok (T = 20 °C, RH = 65 %) po 6 hodinách (AKRIL Emulzia) alebo po 12 hodinách (JUKOL Primer) od nanosenia základného náteru.

Podrobné technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v príslušných technických listoch.

5. Príprava vyrovnávacej hmoty na nanášanie

JUBOLIN Classic je továrensky pripravená stierka určená na priame použitie, ktorú je potrebné pred aplikáciou len dôkladne premiešať. Nie je potrebná žiadna dodatočná príprava.

6. Nanášanie vyrovnávacej hmoty

Hmotu zvyčajne nanášajte v jednej alebo dvoch vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy nesmie presiahnuť 1 až 2 mm a celková hrúbka pri dvojvrstvovej aplikácii nesmie presiahnuť 3 mm. Hmotu nanášajte ručne – nerezovým hladidlom – a rovnomerne ju rozotrite po upravovanom povrchu. Počas nanášania sa snažte povrch čo najviac vyhladiť. V prípade potreby odstráňte prebytočný materiál hladidlom.

Pred nanosením druhej vrstvy prvú vrstvu prebrúste jemným brúsnym papierom. To isté platí aj pre druhú, resp. finálnu vrstvu. Leštenie je možné vykonávať ručne alebo strojovo. Ak sú povrchy pripravované na náročnejšie dekoratívne úpravy, použite brúsny papier č. P150; v ostatných prípadoch zvolte brúsny papier v rozsahu P150 – P220.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZŇUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady

materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS-057/25-čad, 21.07.2026