

## TECHNICKÝ LIST 04.01.03-SKY



# DECOR Glamour

## Krycia metalická maliarska farba

### 1. Popis, použitie

DECOR Glamour je interiérová farba na steny na báze vodnej disperzie polymérnych spojív. Je vhodná na dekoratívnu úpravu tých vnútorných stenových a stropných povrchov, kde sa má maľovaním dosiahnuť atraktívny a moderný kovový („metalický“) vzhľad. Môže sa použiť v obytných budovách, reštauráciách, diskotékach, hoteloch, protokolárnych alebo reprezentačných budovách, galériách a iných výstavných priestoroch, ako aj v miestnostiach, kde sa konajú kongresy, propagačné a podobné aktivity.

Medzi vhodné podklady patria všetky druhy starých disperzných náterov s dobrou prídržnosťou, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú, a v prípade prvého maľovania aj jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, reliéfne papierové tapety, reliéfne tapety zo sklenených vlákien, ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotrieskové dosky, neomietnutý betón a podobne.

Farebný film je odolný voči mokrému oteru, takže nie príliš pevne prilnuté nečistoty je možné z natretých povrchov utrieť handričkou namočenou v roztoku bežných čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

### 2. Farebné odtiene

- Zlatá (odtieň 7001)
- Strieborná (odtieň 7002)
- Bronzová (odtieň 7003)
- Vzorkovník DECOR Glamour (25 odtieňov)

Dve alebo viac farieb rôznych odtieňov je možné miešať v ľubovoľných pomeroch!

### 3. Technické údaje

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Balenie                                    | 0.65 l                    |
| Hustota                                    | ~1,042 kg/dm <sup>3</sup> |
| Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) | 1 g/l                     |

|                                              |                                |                              |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória       |                                |                              | A/I<200               |
| Riedenie vodou – podľa hmotnosti             |                                |                              | 5 %                   |
| Množstvo vody na riedenie                    |                                |                              | 5,2%                  |
| Doba schnutia                                |                                | Suchý na dotyk               | ~3 h                  |
| T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 % |                                | Vhodný na ďalšiu úpravu      | ~4-6 h                |
| Spotreba                                     |                                |                              | ~120 - 150 ml/m²      |
| Odporúčaný počet vrstiev                     |                                |                              | 2                     |
| Vlastnosti suchého náterového filmu          | Klasifikácia podľa EN 13300    | Odolnosť voči oteru za mokra | 14,3 odolný, trieda 2 |
|                                              | Paropriepustnosť EN ISO 7783-2 | hodnota Sd (d = 100 um)      | >0,258<br>trieda 2    |

#### 4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

#### 5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddebnovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť minimálne jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, ktoré sa namáčajú vo vode, ako aj nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

Pred prvým maľovaním naneste na podklad základný náter, najlepšie farbu JUPOL Brilliant; je možné použiť aj JUPOL Gold alebo akúkoľvek inú umývateľnú interiérovú farbu na steny. Postačuje nanesenie jednej vrstvy striekaním, prípadne kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s krátkym vlasom (dĺžka vlasu alebo vlákna je ~10 mm). Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) sa s maľovaním môže začať 12 hodín po nanesení „základného náteru“.

#### 6. Príprava farby

DECOR Glamour pred použitím len dobre premiešajte.

Ak sa farba nanáša štetcom alebo sa namiesto valčeka s krátkym vlasom použije maliarsky valček s dlhým vlasom, a tiež pri maľovaní silne nasiakavých povrchov, zriedte farbu pridaním 5 % vody. POZOR! Krycia schopnosť farby riedením prudko klesá!

Farbu z rôznych výrobných šarží alebo s rôznymi dátumami výroby potrebnú na natretie finálneho stenového povrchu (alebo ešte lepšie: všetkých povrchov v miestnosti, ktoré sa natierajú rovnakým odtieňom) zjednotte (egalizujte) v nádobe primeranej veľkosti. V prípade veľkých plôch, kde takýmto spôsobom nie je technicky možné zabezpečiť dostatočné množstvo farby ani na jeden náter, najskôr zmiešajte farbu z minimálne piatich vedier v egalizačnej nádobe. Po spotrebovaní pätiny takto pripravenej farby dolejte do egalizačnej nádoby novú farbu a dobre ju premiešajte so zvyškom farby, ktorá už v nádobe je, atď.

Akékoľvek „opravy“ farby počas maľovania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a podobne) nie sú povolené. Množstvá farieb potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o spotrebe, pričom v špecifických prípadoch sa spotreba určí vykonaním meraní na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

#### 7. Nanášanie farby

Farbu nanášajte kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom – dĺžka vlasu alebo vlákna je približne 18 - 20 mm; možno použiť: prírodnú a umelú kožušinu alebo textilné poťahy z rôznych syntetických vlákien – . Šírka jednotlivého pracovného úseku by nemala presiahnuť jeden meter.

Najvýraznejší dekoratívny efekt sa dosiahne, ak sa nanosená farba ešte za mokra upraví veľkým alebo malým štetcom. Farbu rozotierajte krátkymi ťahmi v rôznych smeroch tak, aby boli stopy po štetci výrazne zdôraznené a dobre viditeľné – takto dosiahnutá štruktúra sa odborné nazýva Pettinato.

Pokračujte opakovaním oboch pracovných fáz, kým nie je natretý celý stenový povrch.

Farbu nanášajte v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu nanášajte a upravujte rovnakým spôsobom ako prvú. Pracovné pásy alebo pracovné úseky spájajte „do mokrého“, aby neboli viditeľné spoje.

Zaujímavý dekoratívny efekt sa dosiahne aj vtedy, ak sa mokrá farba nanosená valčekom štruktúruje iným náradím, napr. špongiou, plastovým alebo oceľovým maliarskym hladidlom, prípadne samotným valčekom použitým na nanášanie farby. Vo všetkých uvedených prípadoch sa úplne chaotickými alebo usporiadanými ťahmi hladidla, špongie a iného náradia dosiahne viac alebo menej reliéfny povrch. Vďaka rôzne intenzívnemu odrazu svetla sa tak dosiahne aj osobitý a nerovnomerný lesk.

Nanášanie farby striekaním sa odporúča v prípade, ak chcete dosiahnuť neštruktúrovaný vzhľad natretého povrchu. V tomto prípade vzhľad povrchu závisí najmä od množstva farby nanesej v jednotlivých vrstvách, od techniky striekania a od typu a nastavenia parametrov striekacieho zariadenia (striekanie s väčším alebo menším množstvom vzduchu, použitie zariadení airless alebo tradičnej striekacej pištole atď.).

Ak sa DECOR Glamour používa na šablónovanie, najlepšie výsledky a najvyšší lesk maľby sa dosiahnu, ak sa na nanávanie farby použije valček Flock. Pri šablónovaní postupujte podľa pokynov a odporúčaní priložených k šablónam, ktoré platia pre túto dekoratívnu techniku úpravy stenových povrchov bez ohľadu na druh použitej farby.

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

## 8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 24 mesiacov.

## 9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Farebný odtieň sa môže odlišovať od odtieňa uvedeného vo vzorkovníku a vo veľkej miere závisí od techniky aplikácie. Pre kontrolu odtieňa je smerodajná správne zaschnutá vrstva farby na testovacom podklade a príslušný štandardný odtieň, ktorý je uchovávaný v TRC JUB d.o.o. Posúdenie odchýlky odtieňa od štandardu sa vykonáva vizuálne, porovnaním so schváleným štandardným farebným odtieňom pri svetelných podmienkach D65 (štandard CIE). Rozdiel vo farebnom odtieni, ktorý je dôsledkom nevhodných pracovných podmienok, nedodržania prípravy farby v súlade s návodom v tomto technickom liste, nedodržania egalizačných pravidiel, nanášania na nesprávne pripravený, príliš alebo nedostatočne nasiakavý, príliš alebo nedostatočne drsný, prípadne na vlhký alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradujeme si právo na budúce zmeny

a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 067/25-čad, 21.07.2026