

TECHNICKÝ LIST 14.04.01-SKY



JUBIN Decor primer

Základný náter na drevo

1. Popis, použitie

JUBIN Decor primer je biely základný náter na drevo na báze vodnej disperzie akrylátových spojív. Používa sa ako základný náter pri dekoratívnej ochrane dreva (strešné konštrukcie, rímasy a iné obklady, ploty, stavebné stolárstvo) s vodou riediteľnými vrchnými nátermi.

JUBIN Decor primer rýchlo schne a dobre blokuje tanín a iné látky, ktoré sa rýchlo a ľahko rozpúšťajú vo vode. JUBIN Decor primer je možné použiť aj na natieranie detských hračiek a vybavenia detských ihrísk, čo potvrdzuje certifikát vydaný Ústavom verejného zdravotníctva (respektíve zhoda s normami EN 71-3 a EN 71-9).

Popis		Základný náter	Dekoratívny náter
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich úplne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri budov	1 x JUBIN Wood impregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
Obnova náteru (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich čiastočne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal

2. Farebné odtiene

- biela (farebný odtieň 1001)

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l
Hustota	~1,358 kg/dm ³
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	62 g/l
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/d<130
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	~5 %
Riedenie vodou na striekanie	~10
Doba schnutia	Suchý na dotyk ~2 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu ~4-6 h
Spotreba	~70 - 90 ml/m ²
Odporúčaný počet vrstiev	1

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C (optimálna pracovná teplota je v rozmedzí od +10 °C do +25 °C) a vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas natierania a tvrdnutia náterového filmu pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h)!

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, olejových škvŕn alebo iných nečistôt. Vlhosť dreva nesmie prekročiť 12 % (listnaté dreviny) alebo 15 % (ihličnaté dreviny). Povrchy dreva s obsahom živice očistite nitroriedidlom a nechajte ich dobre vyschnúť. Prípadné chyby (praskliny, priehlbiny, otláčeniny a pod.) môžete opraviť tmelom na drevo JUBIN Akrilin.

Staré popraskané a slabo pridrzné nátery odstráňte brúsením, opaľovaním alebo nanosením špeciálnych chemických prípravkov (odstraňovače alkydových a iných náterov) a očistené povrchy zľahka prebrúste jemným brúsnym papierom. Nepopraskané a dobre pridrzné staré nátery stačí len jemne prebrúsiť – v oboch prípadoch sa na brúsenie odporúča brúsny papier č. 180 alebo 220 – alebo zdrsniť vhodnou tvrdou drôtenou kefou.

Pred nanosením výrobku JUBIN Decor primer chráňte prvky vystavené zrážkam a iným poveternostným vplyvom prípravkom JUBIN Wood impregnation UV, ktorý zabraňuje rozvoju plesní a drevokazných parazitov.

7. Nanášanie náteru

Prípravok JUBIN Decor primer nanášajte štetcom, maliarskym valčekom alebo striekaním, zvyčajne v jednej vrstve. V prípade tvrdého dreva s vysokým obsahom tanínu (dub, gaštan a pod.) a veľmi hrčovitého mäkkého dreva však naneste dve vrstvy. Vzhľadom na rýchle schnutie odporúčame nanášanie v pásoch bez prerušenia. Prípadné kvapky ihneď rozotrite, aby nezaschli. Druhý nános zľahka prebrúste jemným brúsnym papierom, aby ste odstránili zdvihnuté drevné vlákna. Ak sa nanáša iba jedna vrstva prípravku JUBIN Decor primer, opísané brúsenie vynechajte. V takom prípade podľa potreby prebrúste prvú vrstvu prípravku JUBIN Decor universal (dekoratívny náter).

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou. Valček vyprázdňte pomocou špachtle (hladidla), ktorou zotriete zvyšnú farbu. Potom náradie ihneď dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajúte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych

výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: TRC-017/19-čad, 21.07.2026