


TECHNICKÝ LIST 21.08.01-SKY



EUROTHERM EPS F Strong 031-Graphite

1. Popis produktu

Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu s grafitom pre lepšiu tepelnú izoláciu, vyrobené vo forme. Bez prekrytia.

2. Technické údaje

Rozmery dosky: 1000 x 500 mm
Hrúbka: 30 mm až 200 mm

3. Odolnosť

Teplotná odolnosť: dlhodobo do 70 °C

4. Norma

EN 13163:2012+A1:2015

5. Kvalita

Kvalitatívne charakteristiky výrobku sú určené európskymi normami. Dosiahnutie deklarovanej alebo predpísanej úrovne kvality je zabezpečené systémom riadenia kvality ISO 9001, ktorý zahŕňa každodenné kontroly kvality výrobkov vo vlastných laboratóriách. Vo výrobnom procese prísne dodržiavame európske normy v oblasti úspory energie, ochrany životného prostredia a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo potvrdzujú certifikáty ISO 50001, ISO 14001 a ISO 45001.

6. Oblasť použitia

- Pevné GRAFITOVÉ dosky vyrobené do formy majú vďaka uzatvorenej štruktúre expandovaných granúl veľmi nízku nasiakavosť vody a plnia funkciu mechanickej ochrany hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy;

- obzvlášť vhodné na zhotovenie soklových častí fasády (podmuroviek), na izoláciu budov do 0,5 m pod úroveň terénu (zásypu), na izoláciu základacích líšt, okrajov železobetónových dosiek, prekladov a balkónov;

7. Aplikácia

Tepelnoizolačné dosky sa aplikujú v súlade s návodmi výrobcov fasádnych systémov.

8. Balenie

Tepelnoizolačné dosky sú balené v balíkoch s objemom 0,25 m³, zabalené v nepriehľadnej PE fólii. Každé balenie obsahuje vyhlásenie o parametroch (deklaráciu) v súlade s normou SIST EN 13172.

9. Skladovanie

Skladujte v krytých priestoroch, mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, nevystavujte UV žiareniu, zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi/chemikáliami.

10. Nakladanie s odpadmi

Výrobca garantuje, že všetky jeho obaly sú zapojené do systému nakladania s obalovými odpadmi (Ur. I. RS, č. 54/21 so všetkými zmenami a doplnkami).

1. Technická špecifikácia - 1

CE - technický kód EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS150-TR150-CS(10)100-WL(T)2

	L	1000	mm	L2	EN 822
	W	500	mm	W2	EN 822
	T	30-250	mm	T1	EN 823
	S	1000/500	mm	S2	EN 824
	P	1000/500	mm	P3	EN 825
	DS(N)	1000/500	%	DS(N)2	EN 1603
	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)1	EN 1604
	CS	≥100	kPa	CS(10)100	EN 826
	BS	≥150	kPa	BS150	EN 12089
	TR	≥150	kPa	TR150	EN 1607
	CC	NPD	kPa	NPD	EN 1606
	WL(T)	≤2	%	≤2	EN 12087
	WD(V)	NPD	%	NPD	EN 12088
	μ	NPD	-	NPD	EN 12086
	λD	0,031	W/mK	0,031	EN 12667
	-	E	-	E	EN 13501-1

12. Technická špecifikácia - 2

	d	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130
	RD	-	-	0,95	1,25	1,6	1,9	2,25	2,55	2,9	3,2	3,85	4,15
	U	-	-	1,033	0,775	0,62	0,517	0,443	0,388	0,344	0,31	0,258	0,238
	d	135	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
	RD	4,35	4,5	4,8	5,15	5,8	6,45	7,05	7,7	8,05	-	-	-
	U	0,229	0,221	0,207	0,194	0,172	0,155	0,141	0,129	0,124	-	-	-

13. Certifikát