

TECHNICKÝ LIST 04.01.02-SKY



DECOR Antique

Silikátová lazurovacia farba

1. Popis, použitie

DECOR Antique je polopriesvitná (lazúrovacia) farba na steny na báze draselného vodného skla. Podľa stavebno-fyzikálnych a iných vlastností spĺňa normu DIN 18363. Je určená na:

a) Dekoratívnu ochranu fasádnych povrchov (medzi vhodné podklady patria jemné a hrubé minerálne omietky všetkých druhov, dekoratívne silikátové omietky a staré silikátové nátery s dobrou prídržnosťou), najmä na budovách architektonického dedičstva (budovy v historických jadrách miest, cirkevné stavby, hrady a zámky atď.), keďže nedodáva chráneným povrchom nežiaduci, no nanešťastie pre väčšinu moderných fasádnych farieb typický, „sterilný“ vzhľad.

b) Dekoratívnu ochranu vnútorných stenových povrchov v budovách architektonického dedičstva, ale aj v novostavbách všetkých druhov – pohostinské, komerčné a iné obchodné priestory, staré a nové obytné budovy atď. (medzi vhodné podklady patria jemné a hrubé minerálne omietky všetkých druhov, dekoratívne silikátové omietky a staré silikátové nátery s dobrou prídržnosťou; pri použití vhodného základného náteru je možná aj aplikácia na povrchy vyhladené modernými vyrovnávacími hmotami a na povrchy natreté disperznými farbami na steny).

c) Dekoratívne úpravy kúlís v divadelnej, televíznej a filmovej scénickej technike.

Vysoká transparentnosť charakteristická pre túto farbu a špeciálna technika nanášania dodávajú upraveným povrchom zaujímavý, a pri výbere primeraných farebných odtieňov aj archaický (antický) vzhľad.

DECOR Antique sa chemicky viaže s podkladom. Vyznačuje sa veľmi dobrou paropriepustnosťou. Náterový film je odolný voči účinkom dymu, ultrafialovému žiareniu a iným atmosférickým vplyvom a je stabilný v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)
- Farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Home of Colours A-G, N, T, W s obmedzeniami

- Farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings C-G *
- dodanie v odtieňoch navrhnutých na špeciálnu požiadavku zákazníka je možné za určitých podmienok

Farby rôznych odtieňov je možné miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie		2 l, 5 l
Hustota		~1,03 kg/dm³
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)		1 g/l
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória		A/a<30
Riedenie vodou (základný náter)		~10
Riedenie vodou – podľa hmotnosti		0 %
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~3 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	~6 h
Spotreba		~100 ml/m² ;
Odporúčaný počet vrstiev		2-3
Vlastnosti suchého náterového filmu	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 um) >0,03 trieda 1
Nasiakavosť vodou w24 (EN 1062-3)		<0,3
Trieda nasiakavosti vodou (EN 1015-18)		class II
Prídržnosť ku konvenčnej vápennocementovej omietke (EN 4624)		>0,5
Trieda lesku (EN 13300)		hlboko matná

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +8 °C a vyššia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %. Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a dažďom závesmi; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce počas dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov oddebnovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. V prípade obnovy náteru dôkladne odstráňte všetky staré slabo prídržné častice, ako aj vrstvy farieb, nátery, základné nátery a iné dekoratívne vrstvy, ktoré sa ľahko a rýchlo namáčajú vo vode. Umývanie prúdom horúcej vody alebo pary sa dôrazne odporúča najmä pri veľmi znečistených povrchoch a fasádnych povrchoch napadnutých stenovými riasami a plesňami. Takéto povrchy po umytí dezinfikujte.

a) Fasádne povrchy

Aplikácia základného náteru je povinná tak pred prvým maľovaním, ako aj pred obnovou náteru. Odporúčame vodou riedený SILICATE Primer (SILICATE Primer : voda = 1 : 1), vodou riedený SILICATECOLOR (SILICATECOLOR : voda = 1 : 1) alebo jednoducho vodou riedenú farbu DECOR Antique (DECOR Antique : voda = 1 : 1). Je možné použiť aj REVITAL Primer (pred použitím ho stačí dobre premiešať a v prípade potreby zriediť do 10 % prostriedkom SILICATE Primer; môže sa nanášať v jednej alebo dvoch vrstvách). Pre fasádne povrchy viac vystavené zrážkam, ako aj pre tmavé a znečistené povrchy, odporúčame základný náter – aspoň jednu vrstvu farby SILICATECOLOR.

S podkladovým náterom alebo maľovaním môžete začať 12 hodín po nanesení základného náteru za normálnych

podmienok ($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %).

b) Interiérové farby na steny

V prípade vápenných alebo vápenno-cementových omietok, silikátových dekoratívnych omietok alebo dobre pridrzných silikátových farieb nie je špeciálna úprava povrchu potrebná. Môže sa však pripraviť rovnakým spôsobom ako fasádny povrch (pozri vyššie).

Povrchy vyhltené modernými vyrovnávacími hmotami a povrchy natreté dobre pridrznými disperznými farbami na steny natrite prostriedkom REVITAL Primer.

Každá ďalšia aplikácia je možná až vtedy, keď je predchádzajúca vrstva úplne suchá. Za normálnych podmienok ($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť = 65 %) je to približne 12 hodín (pri nižších teplotách a vysokej vlhkosti môže byť čas schnutia výrazne dlhší!).

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste.

6. Príprava farby

Farbu pred použitím len dobre premiešajte. V prípade potreby ju zriedte prostriedkom SILICATE Primer v súlade s konzistenciou zodpovedajúcou technike nanášania a podmienkam (do 10 % pri úprave fasádnych povrchov, zatiaľ čo pri úprave vnútorných stenových povrchov to môže byť aj viac).

Farbu potrebnú na natretie finálneho stenového povrchu (alebo ešte lepšie: všetkých povrchov v miestnosti, ktoré sa natierajú rovnakým odtieňom) zjednotte (egalizujte) v nádobe primeranej veľkosti. V prípade veľkých plôch, kde takýmto spôsobom nie je technicky možné zabezpečiť dostatočné množstvo farby ani na jeden náter, najskôr zmiešajte farbu z minimálne troch vedier v egalizačnej nádobe. Po spotrebovaní tretiny takto pripravenej farby dolejte do egalizačnej nádoby novú farbu a dobre ju premiešajte so zvyškom farby, ktorá už v nádobe je, atď. Egalizácia bielej farby z rovnakej výrobnéj šarže alebo s rovnakým dátumom výroby, ktorá nebola riedená, nie je potrebná.

Akékoľvek „opravy“ farby počas maľovania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a podobne) nie sú povolené. Množstvá farieb potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe, pričom v špecifických prípadoch sa spotreba určí vykonaním meraní na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

7. Nanášanie farby

Farba sa nanáša na vnútorné stenové povrchy v jednej, dvoch alebo troch vrstvách a na fasádne povrchy v dvoch alebo troch vrstvách pomocou kožušinového alebo textilného maliarskeho valčeka s dlhým vlasom (dĺžka vlasu alebo vlákna je 18 - 20 mm; možno použiť: umelú kožušinu alebo textilné poťahy z rôznych syntetických vlákien –), prípadne maliarskym štetcom vhodným na nanášanie disperzných farieb na steny. Typický škvrnitý povrch sa dosiahne vtedy, ak je hrúbka jednotlivých vrstiev čo najviac asymetrická (nerovnomerná) – môžeme si pomôcť handrami, tampónmi a špongiami, ktoré sa používajú na pridávanie alebo odoberanie farby.

Pri nanášaní farby valčekom používajte stieracu mriežku; druhá alebo tretia vrstva sa môže nanášať technikou „mokré do mokrého“ alebo až na úplne suchú predchádzajúcu vrstvu – za normálnych podmienok ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) je to zvyčajne po približne 2 až 4 hodinách (v prípade nižších teplôt a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa čas schnutia môže podstatne predĺžiť!).

Jednotlivý stenový povrch sa maľuje bez prerušenia z jedného konca na druhý. Bez ohľadu na vyššie uvedené, povrchy neprístupné pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekacu pištoľ (kúty, žľaby, úzke ostenia a podobne) upravte vždy ako prvé, a to pomocou vhodných štetcov alebo menších maliarskych valčeka prispôbienených daným podmienkam.

Odolnosť čerstvo natretých povrchov voči poškodeniu zrážkovou vodou (vymytie náteru) sa za normálnych podmienok ($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) dosiahne najneskôr do 24 hodín.

POZOR! Pred nanášaním silikátových náterov dôkladne zakryte (ochráňte) rámy okien a dverí, parapety, ako aj okenné sklá a iné exponované povrchy, pretože škvrny sa nedajú odstrániť.

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Nespotrebovanú farbu uchovávajúte v tesne uzavretej nádobe pre prípadné opravy alebo budúce použitie.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 12 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Farebný odtieň sa od odtieňa uvedeného vo vzorkovníku alebo od potvrdenej vzorky môže odlišovať a je vyrobený z báz a tónovacích pást JUB v najbližšom možnom odtieni. Veľmi závisí od druhu, nasiakavosti a drsnosti podkladu a počtu vrstiev. Pre kontrolu je smerodajná správne zaschnutá vrstva farby na testovacom podklade a štandardný predmetný odtieň, ktorý je uložený v TRC JUB d.o.o. Rozdiel vo farebnom odtieni, ktorý je dôsledkom nesprávnych pracovných podmienok, nedodržania návodu uvedenom v tomto technickom liste, nesprávnej prípravy podkladu, nanášania na nesprávne pripravený, na vlhký alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie.

Na natieranie fasádnych povrchov, zvlášť záverečných vrstiev fasádnych tepelnoizolačných systémov, odporúčame farbu so svetlosťou nad 25. Tmavšie farby a farby intenzívnych farebných odtieňov sú v náročných podmienkach menej odolné, menej odolné proti vyplavovaniu dažďovou vodou a viac náchylné na kriedovanie. Reklamácie na zmeny, ktoré sa z tohto dôvodu môžu na fasádnych plochách objaviť predovšetkým v podobe rýchlejšieho blednutia, neuznávame. Preto sa ohľadom podmienok použitia takýchto farieb a údržby premaľovaných povrchov pre každý konkrétny prípad zvlášť poraďte s našimi odborníkmi. Zoznam z tohto pohľadu problematických farebných odtieňov je k dispozícii v predajniach s JUMIX miešacími zariadeniami a na našich obchodno-technických oddeleniach.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 056/26-čad, 21.07.2026