

TECHNICKÝ LIST 08.07.01-SKY



JUBIZOL finish summer additive

Letná prísada na predĺženie doby tvrdnutia omietok

1. Popis, použitie

JUBIZOL finish summer additive je prísada na predĺženie otvorenej doby omietok. Môže sa pridávať do všetkých bielych alebo tónovaných akrylátových a silikónových omietok. S pridanou prísadou sa otvorená doba všetkých omietok uvedených v tabuľke približne zdvojnásobí, v závislosti od podmienok aplikácie záverečnej vrstvy.

Pre dodatočnú ochranu sa počas aplikácie a schnutia stále odporúča použitie ochranných závesov, pretože tie zabezpečujú ďalšie zníženie vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok (priame slnečné žiarenie, vietor alebo nízka vlhkosť). Použitie prísady sa odporúča vo veternom počasí a pri teplotách od 25 do 35 °C. Pri použití prísady by relatívna vlhkosť vzduchu nemala byť vyššia ako 50 %.

Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti použitie prísady JUBIZOL finish summer additive neodporúčame, pretože prísada výrazne predlžuje čas vytvrdzovania omietok. Prísada na predĺženie otvorenej doby omietok nemení zvolený farebný odtieň omietky.

Podrobnosti o použití v jednotlivých špecifických prípadoch sú uvedené v tabuľke nižšie:

Teplota vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu	Druh omietky	Množstvo pridaného additíva	Vhodné pre tepelnú izoláciu

25°C – 35°C	<50%	JUBIZOL Acryl finish S JUBIZOL Acryl finish T JUBIZOL Acryl finish XS JUBIZOL Acryl finish XT JUBIZOL Unixil finish S JUBIZOL Silicone finish S JUBIZOL Silicone finish T JUBIZOL Silicone finish XS JUBIZOL Trend finish S JUBIZOL Trend finish T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Finish S	EPS EPS EPS EPS EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW
--------------------	----------------	--	--

2. Farebné odtiene

- bezfarebná

3. Technické údaje

Balenie	2 l
Hustota	~0,98 kg/dm ³
Priemerná spotreba	~1,25 l

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny by mala byť v rozmedzí od +25 °C do +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 50 %. Fasádne povrchy musia byť chránené pred slnkom, vetrom a zrážkami ochrannými fasádnymi sieťami; avšak napriek tejto ochrane nevykonávajúte žiadne práce počas dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Návod na použitie

JUBIZOL finish summer additive (1 nádoba – 2 l) sa pridáva do (1 nádoba – 25 kg omietky). Prísada sa vždy pridáva do už natónovanej omietky. Po pridaní prísady do omietky sa zmes pred použitím dôkladne premieša elektrickým miešadlom. Následne sa skontroluje farebný odtieň a maltová zmes sa egalizuje, aby sa eliminovali aj tie najmenšie – alebo nepostrehnuteľné – rozdiely medzi jednotlivými nádobami.

Najprv sa v nádobe vhodnej veľkosti zmieša obsah štyroch nádob. Keď sa spotrebuje štvrtina takto pripravenej zmesi, do nádoby sa vleje obsah ďalšieho vedra a dobre sa premieša so zvyškom omietky atď. Maltová zmes pripravená s prísadou sa vždy nanáša na celú plochu fasády, až kým nie je pokrytý celý povrch. Zmes sa musí spotrebovať do uplynutia doby spotreby omietky.

Za podmienok (T = +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 50 %) sa odolnosť čerstvo upravených povrchov voči poškodeniu spôsobenému dažďovou vodou (vymytie omietky) dosiahne najneskôr do 24 hodín. Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou. Zaschnuté škvrny nie je možné odstrániť.

6. Bezpečnosť pri práci, nakladanie s odpadmi a čistenie náradia

Pri prelievaní a miešaní prísady sa odporúča používať ochranné okuliare. Okrem všeobecných pokynov a predpisov pre stavebné, omietkarské a maliarske práce a pokynov uvedených v karte bezpečnostných údajov, berte do úvahy aj nasledujúce upozornenia:

Obsahuje nasledujúce zlúčeniny: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Nepoužitú prísadu odovzdajte v zbernom dvore komunálneho odpadu medzi odpadové farby a laky, menšie množstvá možno likvidovať spolu s domovým odpadom.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chránené pred priamym slnečným žiarením, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 18 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú vypracované na základe našich skúseností a slúžia ako návod na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neprofesionálnou prácou. Spoločnosť JUB nenesie zodpovednosť ani v prípadoch, keď je podklad pre aplikáciu našich produktov pripravený nedostatočne alebo s použitím materiálov nevhodnej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich produktov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na vopred pripravené podklady s materiálmi od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami produktov JUB, a to v zhode s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov produktu.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na zmenu a dopĺňanie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum vydania: TRC-050/16-pek, 21.07.2026