

TECHNICKÝ LIST 09.01.05-SKY



UNIPAS

POS pigmentovacia pasta

1. Popis, použitie

Tónovacie pasty UNIPAS sú tekuté, vodné pigmentové prípravky vhodné na dávkovanie a extrakciu. Neobsahujú spojivá a sú zložené z organických alebo anorganických pigmentov a vhodných aditív, ktoré regulujú reologické vlastnosti a ich miešateľnosť do výrobkov. Používajú sa na tradičných aj automatických tónovacích staniciach s nízkou aj vysokou kapacitou, ako aj na tónovacích staniciach pre priemyselné tónovanie.

Vysokokvalitné pigmenty zabezpečujú pigmentovaným pastám primeranú stabilitu farieb a nízku fotoaktivitu, preto je výrobok vhodný na tónovanie interiérových nástenných a fasádnych disperzných farieb, dekoratívnych pastovitých omietok, lazúr, vrchných náterov na drevo a kov, ako aj iných prípravkov pre exteriérové a interiérové použitie z predajného programu JUB. Mimoriadne nízky obsah prchavých organických zlúčenín, hlboko pod povoleným limitom európskej smernice VOC (2004/42/ES), je dôležitý najmä pre výrobky z interiérového programu.

2. Technické údaje

	Index farebnosti	Obsah pigmentu (%)	Hustota (kg/dm ³)
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621
UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104

UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,635
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,632

3. Návod na použitie

Pred vyprázdnením plastového obalu do zásobníka tónovacej stanice ho dobre pretrepte, najlepšie 30 sekúnd v šejkri. Nepoužitý pigmentový prípravok uchovávajte v dobre uzavretom originálnom obale až do ďalšieho plnenia.

Pred akýmkoľvek iným použitím výrobku sa poraďte s technickým servisom výrobcu.

4.Skladovanie, podmienky prepravy a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, NESMIE ZAMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzavretom a nepoškodenom obale: minimálne 18 mesiacov.

5. Iné informácie

Technické pokyny sú zostavené na základe našich skúseností a slúžia ako príručka na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. JUB takisto nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi iných výrobcov v nezodpovedajúcej kvalite. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na podklady vopred pripravené materiálmi iných výrobcov, je pred začatím prác povinné urobiť na vhodných testovacích plochách skúšku so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. JUB si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum zverejnenia: TRC-021/23-vol, 21.07.2026