

TECHNICKÝ LIST 14.06.02-SKY



JUBIN Lasur

Hrubovrstvý lazurovací náter

1. Popis, použitie

JUBIN Lasur je transparentná lazúra na drevo na vonkajšie a vnútorné použitie na báze vodnej disperzie akrylátových spojív. Je určená na dekoratívnu ochranu drevených strešných konštrukcií, obkladov ríms a iných obkladov, drevených plotov, dreveného stavebného stolárstva, záhradného nábytku a podobne.

Popis		Základný náter	Dekoratívny náter
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich úplne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri a interiéri budov (mimo obytných priestorov)	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2 x JUBIN Lasur
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov (v obytných priestoroch)	1 x JUBIN Lasur ()	2 x JUBIN Lasur
Obnova náteru (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich čiastočne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky kdekoľvek v exteriéri a interiéri budov		2 x JUBIN Lasur

2. Farebné odtiene

- báza 100, bezfarebná (1), biela (odtieň 1001), borovica (odtieň 2), teak (odtieň 3), orech (odtieň 4), eben (odtieň 5), mahagón (odtieň 7), staré drevo (odtieň 8), palisander (odtieň 9), dub (odtieň 93), prírodná (odtieň 10)
- 45 odtieňov podľa vzorkovníka JUBIN Lasur (na tónovacích staniciach JUMIX v predajných miestach!)

Náterové farby rôznych odtieňov sa môžu navzájom miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l, 2.25 l	
Hustota	~1,031 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	22 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/d<130	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	~5 %	
Riedenie vodou na striekanie	~10	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	~4-6 h
Spotreba	~60 - 80 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	2	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C (optimálna pracovná teplota je od +10 °C do +25 °C) a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas nanášania a tvrdnutia náteru pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre!

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, mastných povlakov alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12 % (listnaté dreviny) alebo 15 % (ihličnaté dreviny). Povrchy dreva s obsahom živice očistite nitroriedidlom a nechajte ich dobre vyschnúť. Prípadné chyby (praskliny, priehlbiny, otláčeniny a pod.) opravte tmelom na drevo JUBIN Akrilin (tmel nanášajte v odtieni, ktorý je najbližší farbe dreva).

Prvky vystavené zrážkam a iným poveternostným vplyvom preto pred prvým natieraním, pri obnove náteru a po čiastočnom alebo úplnom odstránení starých lazúrovacích náterov ošetríte impregnačným prostriedkom JUBIN Wood impregnation UV, ktorý poskytuje drevu dodatočnú ochranu. Ak staré nátery nie sú poškodené, pri obnove náteru nie je potrebný žiadny základný náter. V prípade prvkov umiestnených v interiéri stavebných objektov použite ako základný náter primerane zriedený prípravok JUBIN Lasur. V takýchto prípadoch však zvyčajne nie je potrebné nanášať základný náter.

Po nanesení základnej vrstvy povrch zľahka prebrúste, aby ste odstránili zdvihnuté drevné vlákna.

7. Nanášanie náteru

Prípravok JUBIN Lasur nanášajte v dvoch vrstvách na suchý a čistý podklad štetcom, vhodným maliarskym valčekom alebo striekaním. Vzhľadom na rýchle schnutie odporúčame nanášanie v pásach bez prerušenia; prípadné kvapky ihneď rozotrite, aby nezaschli. Ak je to potrebné, pred druhým nanesením natretý povrch zľahka prebrúste jemným brúsnym papierom, aby ste odstránili zdvihnuté drevné vlákna.

Akémkoľvek „korekcii“ náteru počas procesu natierania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú povolené. Množstvo farby potrebné na natretie jednotlivých plôch vypočítame alebo odhadneme na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe. V špecifických prípadoch určíme spotrebu meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Farba natretého povrchu závisí od druhu a nasiakavosti dreva, kvality opracovania povrchu dreva a počtu nánosov. Vo všeobecnosti je viac nasiakavé drevo tmavšie ako menej nasiakavé. Podobne nahrubo opracované drevo (napr. rezané) je tmavšie než jemne opracované (napr. hobľované).

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou alebo vodným roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

8. Údržba a obnova upravených povrchov

Trvanlivosť ochrany lakom závisí od druhu dreva, počtu nánosov, umiestnenia a výšky objektu. K degradácii dochádza intenzívnejšie na silnejšie oslnených povrchoch, preto sa náter na týchto plochách obnovuje častejšie.

Natreté povrchy nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Prach a iné nesúdržné nečistoty sa dajú jednoducho zamiesť alebo vysať. Pridržený prach a škvrny odstráňte jemným pretretím vlhkou handrou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

V prípadoch, kde nečistoty a škvrny nie je možné odstrániť vyššie opísanými spôsobmi, sa vykoná obnova náteru, ktorá pozostáva z naniesenia dvoch vrstiev farby, ako je opísané v kapitole „7. Nanášanie náteru“. Pri obnove náteru zvyčajne nie je potrebné použiť základný náter.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny uvádzame na základe našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. Spoločnosť JUB taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na nanášanie našich výrobkov pripravený neadekvátne alebo z materiálov nedostatočnej kvality od iných výrobcov. V prípade nanášania našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo vopred pripravené podklady z materiálov od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami výrobkov JUB, a to v súlade s technickými pokynmi.

Farebný odtieň sa môže odchyľovať od tlače vo farebnom vzorkovníku, pretože závisí od druhu a nasiakavosti dreva, drsnosti povrchu a počtu nanesených vrstiev. Na kontrolu farebného odtieňa sa suchý nános náteru na štandardnom skúšobnom kartóne porovnáva so štandardom príslušného odtieňa, ktorý je uchovávaný v spoločnosti TRC JUB d.o.o. Rozdiel vo farebnom odtieni, ktorý je dôsledkom nevhodných pracovných podmienok, techniky prípravy náteru odlišnej od pokynov v tomto technickom liste, naniesenia výrobku na nevhodne pripravený povrch a na mokrý alebo nedostatočne preschnutý povrch, nemôže byť predmetom reklamácie.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: TDS 094/25-čad, 21.07.2026