

TECHNICKÝ LIST 08.07.02-SKY



JUBIZOL finish winter additive

Zimná prísada na urýchlené tvrdnutie omietok

1. Popis, použitie

JUBIZOL finish winter additive je prísada na urýchlenie tuhnutia omietok. Môže sa pridávať do všetkých bielych alebo tónovaných akrylátových a silikónových omietok. S pridaním 0,25 kg prísady na vedro je možné omietku nanášať pri teplotách od 1 °C do 15 °C a pri zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu až do 80 %. Pri výrazne zvýšenej vlhkosti vzduchu až do 95 % je povolené nanášať iba JUBIZOL Unixil finish winter S s pridaním 0,5 kg prísady na vedro.

Akrylátové omietky s pridanou prísadou sa môžu nanášať iba na systémy, ktoré obsahujú tepelnoizolačnú vrstvu z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu. Ostatné omietky s pridaním polovice balenia JUBIZOL finish winter additive (0,25 kg/vedro) je povolené nanášať na systémy s tepelnou izoláciou z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Takisto je povolené nanášať JUBIZOL Unixil finish winter S na podklady z EPS aj minerálnej vlny (MW) s pridaním polovice alebo jednej celej fľaše prísady JUBIZOL finish winter additive (0,25 alebo 0,5 kg/vedro).

S pridaním prísady JUBIZOL finish winter additive je omietka odolná voči dažďovej vode približne po 24 hodinách od aplikácie (v závislosti od podmienok pri nanášaní). Po otvorení balenia sa musí výrobok ihneď spotrebovať, pretože k vytvrdzovaniu dochádza, aj keď nie je vmiešaný do omietky.

Podrobnosti o použití v jednotlivých špecifických prípadoch sú uvedené v tabuľke nižšie:

Teplota vzduchu	Relatívna vlhkosť vzduchu	Druh omietky	Množstvo pridaného additíva	Vhodné pre tepelnú izoláciu

1°C – 15°C	<80%	JUBIZOL Acryl finish S JUBIZOL Acryl finish T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Silicone finish S JUBIZOL Silicone finish T JUBIZOL Aerogel finish S JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS EPS EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW
1°C – 15°C	80<95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS, MW

2. Farebné odtiene

- žltkastá

3. Technické údaje

Balenie	0,5 l
Hustota	~1,15 kg/dm ³
Priemerná spotreba	~0,25 - 0,5 l

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny by mala byť v rozmedzí od +1 °C do +15 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 95 %. Fasádne povrchy musia byť chránené pred slnkom, vetrom a zrážkami ochrannými fasádnymi sieťami; avšak napriek tejto ochrane nevykonávajúte žiadne práce počas dažďa alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Návod na použitie

Prísada JUBIZOL finish winter additive (1 plastová fľaša) sa pridáva do 1 nádoby omietky. Obsah plastovej fľaše sa vleje do nádoby a pred použitím sa dôkladne premieša elektrickým miešadlom. Následne sa skontroluje farebný odtieň a maltová zmes sa egalizuje, aby sa eliminovali aj tie najmenšie alebo nepostrehnuteľné rozdiely medzi jednotlivými nádobami. Najprv sa v nádobe vhodnej veľkosti zmieša obsah štyroch nádob. Keď sa spotrebuje štvrtina takto pripravenej zmesi, do nádoby sa vleje obsah ďalšej nádoby a dobre sa premieša so zvyškom omietky atď. Maltová zmes obsahujúca prísadu sa musí naniesť do 2 hodín. Akékoľvek „opravy“ omietky počas nanášania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a podobne) nie sú povolené. Odolnosť čerstvo upravených plôch voči poškodeniu spôsobenému dažďovou vodou (vymytie) sa za podmienok (T = +5 °C, relatívna vlhkosť = 80 %) dosiahne najneskôr do 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas schnutia výrazne predlžuje. Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou. Zaschnuté škvrny nie je možné odstrániť.

6. Bezpečnosť pri práci, nakladanie s odpadmi a čistenie náradia

Ďalšie pokyny týkajúce sa manipulácie s výrobkom, používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, odpadového hospodárstva, čistenia náradia, opatrení prvej pomoci, výstražných symbolov, signálnych slov, zložiek určujúcich nebezpečenstvo, výstražných upozornení a bezpečnostných upozornení sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku, ktorú nájdete na webovej stránke spoločnosti JUB alebo si ju môžete vyžiadať od výrobcu či predajcu. Pri aplikácii výrobku je potrebné dodržiavať aj pokyny a predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri stavebných, fasádných a maliarskych prácach.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou. Zaschnuté škvrny nie je možné odstrániť.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chránené pred priamym slnečným žiarením, mimo dosahu detí, NEMIE ZMRZNUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 18 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú vypracované na základe našich skúseností a slúžia ako návod na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neprofesionálnou prácou. Spoločnosť JUB nenesie zodpovednosť ani v prípadoch, keď je podklad pre aplikáciu našich produktov pripravený nedostatočne alebo s použitím materiálov nevhodnej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich produktov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na vopred pripravené podklady s materiálmi od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami produktov JUB, a to v zhode s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov produktu.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na zmenu a dopĺňanie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum vydania: TRC-002/22-pek, 21.07.2026