

TECHNICKÝ LIST 01.01.02-SKY



DRYWALL Primer

Základný spojovací náter pre sadrokartón

1. Popis, použitie

DRYWALL Primer je biela krycia farba na steny vyrobená na základe polymérnych spojív. Používa sa ako základný náter vnútorných stenových povrchov pred natieraním silikátovými alebo slabšie krycími disperznými farbami, na rôzne prefabrikované podklady, nakoľko vyrovnáva podklad z hľadiska nasiakavosti a zlepšuje priľnavosť. Umožňuje prídržnosť silikátových farieb aj na betón, sadrové omietky a dobre priľnavé staré nezmývateľné nátery, dobre pokrýva rôzne druhy vo vode nerozpustných flakov, kryje aj vodou nerozpustné škvrny, používa sa aj na úpravu povrchov suchej výstavby pred finálnym lakovaním, ktoré majú kontaktné plochy už ošetrené v kvalite Q2, nakoľko umožňuje jednotný vzhľad po finálnom lakovaní aj pod uhlom dopadu svetla.

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)

3. Technické údaje

Balenie	5 l	
Hustota	~1,615 kg/dm³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	10 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	12 h
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	5 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/g <30	
Spotreba	130-150 g/m²	
Odporúčaný počet vrstiev	1	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podkladom môžu byť vnútorné stenové a stropné povrchy - jemné vápenné, vápennocementové alebo cementové omietky, betón, sadrokartónové, vláknocementové dosky, drevotriesky a nie veľmi drsné dekoratívne omietky všetkých druhov. V každom prípade musia byť tvrdé, suché a čisté, bez slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť pri normálnych podmienkach ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkosť vzduchu = 65%) minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne mesiac. Pri obnovovaní maľovaní z podkladu celoplošne odstránime všetky staré slabo pridrzné a vo vode rýchlo rozpustné nátery, nástreky a iné dekoratívne vrstvy.

Pri prípadnom opravovaní akokoľvek poškodených povrchov dodržiavame postupy, aby opravené povrchy mali rovnomernú drsnosť.

Spoje sadrokartónových dosiek upravených v kvalite Q2 musia byť jemne prebrúsené a vyrovnané s doskami, bez viditeľných anomálií.

6. Návod na použitie

Výrobok pred použitím dobre premiešame a do 10% ho zriedime vodou. Nanášame ho kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom (dĺžka vlasu, resp. nití je 18 - 20 mm; použiteľná je prírodná a umelá kožušina, resp. textílie z rôznych syntetických nití –), maliarskym štetcom vhodným nanášanie disperzných náterov alebo striekaním zvyčajne v jednej vrstve.

Nepoužitú farbu (iba v neriedenom stave!) skladujte v tesne uzavretom obale pre prípadné opravy alebo budúce použitie.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou; zaschnuté škrvy už nie je možné odstrániť.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, **NESMIE ZMRZNÚŤ!**

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 030/25-čad, 21.07.2026