

TECHNICKÝ LIST 04.01.17-SKY



DECOR Desert

Dekoratívna farba so vzhľadom púštneho piesku

1. Popis, použitie

DECOR Desert je ekologická interiérová dekoratívna farba na steny na báze vodnej disperzie polymérnych spojív a špeciálnych prísad. Je určená na dekoratívnu úpravu stien a stropov, kde sa má dosiahnuť atraktívny a moderný hrubší/jemnejší a reflexný/reliéfny vzhľad. Môže sa použiť v obytných budovách, reštauráciách, diskotékach, hoteloch, protokolárnych alebo reprezentačných priestoroch, galériách a iných výstavných priestoroch, ako aj v objektoch, kde sa konajú kongresy, propagačné a podobné aktivity.

Medzi vhodné podklady patria všetky druhy starých disperzných náterov s dobrou prídržnosťou, ktoré sa vo vode nenamáčajú, a v prípade prvého maľovania aj jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, reliéfne papierové tapety, reliéfne tapety zo sklenených vlákien, ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotrieskové dosky, neomietnutý betón a podobne. Náterový film je odolný voči oderu za mokra, takže nečistoty je možné z natretých povrchov utrieť handričkou namočenou v roztoku bežných čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

2. Farebné odtiene

- Zlatá (odtieň 8003)
- Strieborná (odtieň 8002)
- Perleťová (odtieň 8001)
- Čierna (odtieň 8004)
- Farebný odtieň podľa vzorkovníka (JUE) – (v miešacích centrách JUMIX na predajných miestach!)

Poznámka: ako bázu na tónovanie používame odtieň 8001 „Perleťová“.

Dve alebo viac farieb rôznych farebných odtieňov je možné miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l, 2 l
---------	-------------

Hustota		~1,3 kg/dm ³
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)		1 g/l
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória		A/I<200
Množstvo vody na riedenie		0 %
Riedenie vodou – podľa hmotnosti		0 %
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	~3 h
	Vhodný na ďalšiu úpravu	~4-6 h
Spotreba		~110 g/m ²
Odporúčaný počet vrstiev		1
Vlastnosti suchého náterového filmu	Klasifikácia podľa EN 13300	Odolnosť voči oteru za mokra
	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 um)
		20,18 odolný, trieda 3 >0,22 trieda 2

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddeňovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť aspoň jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, ktoré sa vo vode namáčajú, ako aj nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

Pred prvým maľovaním podklad podmaľujte (naneste základnú vrstvu) v dvoch vrstvách farbou JUPOL Gold (v príslušnom farebnom odtieni) striekaním alebo kožušinovým, prípadne textilným maliarskym valčekom s krátkym vlasom (dĺžka vlasu alebo vlákna je ~10 mm). Finálna vrstva podmaľovaného povrchu by mala byť čo najhladšia. Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) sa môže nanášanie DECOR Desert začať 6 hodín po „podmaľovaní“.

Odporúčané farebné odtiene farby JUPOL Gold na podmaľovanie sú nasledujúce:

- Zlatá – 740C
- Strieborná – 020F
- Perleťová – 050F
- Čierna – 010A
- Farebné odtiene A až E podľa vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS (v miešacích centrách JUMIX na predajných miestach!)

UPOZORNENIE: V prípade tónovaného produktu použite na podmaľovanie JUPOL Gold v tmavšom farebnom odtieni, ako je farebný odtieň DECOR Desert, napr.:

JUPOL Gold A B C D E
DECOR Desert B C D E F

Technické informácie o uvedenej interiérovej farbe na steny JUPOL nájdete v technickom liste.

6. Príprava farby

Obsah balenia pred použitím len dobre premiešajte.

Farbu z rôznych výrobných šarží alebo s rôznymi dátumami výroby potrebnú na natretie finálneho stenového povrchu (alebo ešte lepšie: všetkých povrchov, ktoré sa maľujú rovnakým farebným odtieňom) zjednoťte (egalizujte) v nádobe primeranej veľkosti. V prípade veľkých plôch, kde takýmto spôsobom nie je technicky možné zabezpečiť dostatočné množstvo farby ani na nanosenie jednej vrstvy, najskôr zmiešajte farbu z minimálne piatich balení v egalizačnej nádobe. Po spotrebovaní pätiny takto pripravenej farby dolejte do nádoby novú farbu a dobre ju premiešajte so zvyškom farby, ktorá už v nádobe je, atď.

Akékoľvek dodatočné „opravy“ farby počas nanášania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a podobne) nie sú povolené. Množstvá potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o spotrebe, pričom v špecifických prípadoch sa spotreba určí vykonaním meraní na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

7. Nanášanie farby

Farbu nanášajte štetcom priamo na pripravený podklad, pričom dbajte na to, aby bol povrch úplne pokrytý. Nanášanie je možné vykonávať v ľubovoľnom smere. Na dosiahnutie konečného vzhľadu použite niekoľko minút po nanosení (do mokrého náteru) široký dekoratívny štetec na vyhladenie povrchu a vytvorenie štruktúry. Vytváranie štruktúry je možné vykonať dvoma spôsobmi:

- Líniové štruktúrovanie – vyhladzovanie širokým dekoratívnym štetcom v jednom smere
- Kruhovú štruktúrovanie – vyhladzovanie širokým dekoratívnym štetcom krúživými pohybmi

Po dosiahnutí požadovaného vzhľadu opäť použite široký dekoratívny štetec, ale už len veľmi jemne, aby ste vyhladili štruktúrovaný povrch a predišli akýmkoľvek stopám po štetci. Pre výraznejšiu štruktúru nanášanie zopakujte.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 24 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 068/25-čad, 21.07.2026