

TECHNICKÝ LIST 04.01.24-SKY



DECOR Interior finish

Disperzná dekoratívna hladená omietka zrnitosti 1.5 mm na vnútorné povrchy

1. Popis, použitie

DECOR Interior finish je dekoratívna tenkovrstvová omietka, ktorá sa vyznačuje rovnomerne zrnitým povrchom. Je určená na dekoratívnu ochranu interiérových stenových povrchov. Produkt sa vyznačuje vynikajúcou prídržnosťou ku všetkým typom hrubých stavebných podkladov: základným omietkam tepelnoizolačných systémov, klasickým jemným vápenno-cementovým a cementovým omietkam, ako aj vyhladeným betónovým povrchom. **NESMIE SA POUŽÍVAŤ V EXTERIÉRI!!!**

2. Farebné odtiene

- biela (farebný odtieň 1001)
- 266 farebných odtieňov podľa vzorkovníka FAVOURITE FEELINGS

3. Technické údaje

Balenie	25 kg	
Hustota	~1,72 kg/dm ³	
Riedenie vodou	1	
Obsah sušiny	~81	
Spotreba	~2,5 kg/m ²	
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	~15 h
Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 um)	≤0,16 trieda 2
Prídržnosť k betónu (EN 1542)	≥0,3	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad by mal byť mierne zdrsnený (ideálna je drsnosť klasicky vyhladenej jemnej omietky s granulometriou 1,0 mm), s pevnou pevnosťou v tlaku (najmenej 1,5 MPa – trieda CS II podľa EN 998-1), suchý a čistý – bez slabo pridrzných častíc, prachu, vo vode ľahko rozpustných solí, olejových škvŕn a iných nečistôt. Akékoľvek menšie nerovnosti – výstupky a priehlbiny – sťažujú vyhladzovanie nanesej omietky, preto je dôležité venovať pozornosť príprave povrchu.

Pred nanesením dekoratívnej omietky musia novo nanesené základné omietky schnúť aspoň 7 až 10 dní na každý cm ich hrúbky. Dekoratívne omietky sa na nové betónové povrchy nanášajú až mesiac po betonáži (uvedené časy schnutia podkladu platia pre normálne podmienky: T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %). Zo starých pevných omietok sa musia odstrániť nátery, kaly a iné dekoratívne vrstvy. Po očistení by sa mal povrch dôkladne zbaviť prachu umytím a v prípade potreby opraviť a vyrovnať. Umytie teplou vodou sa odporúča najmä pri betónových povrchoch, pretože odstraňuje masťotu, oleje, zvyšky starých farieb a podobne.

Podklad sa natie základným náterom JUBIZOL Unigrund, zvoleným v odtieni čo najpodobnejšom farbe omietky. S nanášaním omietky by sa malo začať až vtedy, keď je základný náter úplne preschnutý. Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) je to najmenej 12 hodín po nanesení základného náteru.

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste.

6. Príprava maltovej zmesi

Pred nanesením sa DECOR Interior finish premieša elektrickým miešadlom a v prípade potreby (iba výnimočne) zriedi vodou (maximálne 1 dl na 25 kg balenie omietky). Musí sa skontrolovať farebný odtieň; následne omietku egalizujte, aby ste odstránili aj tie najmenšie alebo nepostrehnuteľné rozdiely vo farebnom odtieni medzi jednotlivými vedrami. Obsah štyroch vedier dobre premiešajte vo veľkej nádobe vhodnej veľkosti. Po spotrebovaní štvrtiny takto pripravenej zmesi sa do nádoby naleje obsah ďalšieho vedra a poriadne sa premieša so zvyškom omietky atď. Egalizácia bielych omietok, ktoré patria do rovnakej výrobnéj šarže alebo majú rovnaký dátum výroby a neboli zriedené, nie je potrebná.

Akékoľvek „opravy“ maltovej zmesi počas nanášania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a podobne) nie sú dovolené.

7. Nanášanie maltovej zmesi

DECOR Interior finish sa nanáša ručne nerezovým vyhladzovacím hladidlom v hrúbke približne o 20 % väčšej, než je priemer najväčšieho pieskového zrna. Prebytočný materiál zo steny odstráňte. Ihneď po nanesení povrch vyhladte pevným plastovým vyhladzovacím hladidlom tak, aby sa štruktúrne zrná „kotúľali“ pod hladidlom po povrchu steny a nanesená vrstva bola rovnomerne zvrásnená. Vyhladzovanie by sa malo vykonávať kruhovými pohybmi v páse dĺžky dvoch hladidiel (cca 50 cm) jemným tlakom hladidla, bez silného pritláčania na hladidlo. Počas vyhladzovania by sa mal prebytočný materiál z hladidla pravidelne (po každých 5 pásoch – kruhoch alebo po 0,5 m) čistiť/odstraňovať. Hladidlo nečistite úplne dočista, ale radšej na ňom ponechajte trochu emulzie, aby nedošlo k odstráneniu príliš veľkého množstva materiálu. Vyhladzovanie by malo pokračovať, kým sa nedosiahne rovnomerne zrnitá štruktúra. Zrna v nanesej vrstve malty by sa mali pri vyhladzovaní hýbať čo najmenej; tlačenie maltovej zmesi vo forme vlny pred hladidlom nie je dovolené. Vo väčšine prípadov možno vytvorenie takejto vlny pripísať nadmernej hrúbke nanesej vrstvy alebo zle pripravenému, resp. nerovnému povrchu. Na záver – niekoľko minút po vyhladení – zatlačte vyčnievajúce hrudky do povrchu miernym vyhladením plochy čistým nerezovým vyhladzovacím hladidlom.

Práca by sa mala vykonávať bez prerušenia od jedného rohu steny po druhý.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, **CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!**

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 12 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: R-SRB; IFG/v–1/ VKL, 21.07.2026