

TECHNICKÝ LIST 08.02.04-SKY



JUBIZOL Kulirplast 1.8 2K

Dvojzložková dekoratívna omietka na sokle

1. Popis, použitie

2. Farebné odtiene

3. Technické údaje

Balenie (A+B)		24,3 kg
Hustota (A)		~1 kg/dm ³
Riedenie s iným výrobkom		//
Hrúbka vrstvy		~2,3
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~24 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Na dosiahnutie odolnosti voči vymývaniu dažďovou vodou	~48
Priemerná spotreba		~4 kg/m ²
Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	koeficient μ	<15
	hodnota Sd (d = 1,8 mm)	<0,03 (trieda 1)
Nasiakavosť vodou w24 (EN 1062-3)		<0,5
Trieda nasiakavosti vodou		W2
Prídržnosť ku konvenčnej vápennocementovej omietke (EN 4624)		>0,5

4. Podmienky aplikácie

5. Príprava podkladu

6. Príprava omietky na aplikáciu

7. Aplikácia omietky

8. Údržba a obnova povrchov

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

10. Iné informácie