

TECHNICKÝ LIST 14.03.04-SKY



JUBIN Metal primer (SB)

Základný antikorózný náter na železo a farebné kovy

1. Popis, použitie

JUBIN Metal primer (SB) je alkydový základný náter na báze rozpúšťadiel. Používa sa na ochranu železa a ocele pred poveternostnými vplyvmi. Je vhodný na ochranu okenných a dverných rámov, plotov, oceľových konštrukcií a pod. Môže sa používať v interiéri a exteriéri budov. Výrobok dobre kryje, zlepšuje prídržnosť vrchného náteru ku kovu, vynikajúco sa rozlieva a má dlhú otvorenú dobu, čo umožňuje opravu chýb. JUBIN Metal primer (SB) sa nepoužíva na ochranu kovových povrchov z pozinkovaného plechu, hliníka a medi.

Pri prvom natieraní alebo obnove náteru oceľových alebo železných prvkov vonkajšej či vnútornej konštrukcie budov sa používa v systéme s vrchným náterom JUBIN Email Universal.

2. Farebné odtiene

- Základné farby: sivá a červená

3. Technické údaje

Balenie	0.7 5 l	
Hustota	~1,409 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	500 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/i<500	
Riedenie riedidlom (podľa hmotnosti)	0	
Riedenie riedidlom na striekanie	5	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	12h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	24h
Spotreba	~100 - 125 ml/m ²	

Odporúčaný počet vrstiev	1
Viskozita	110 – 150"
Elasticita (DIN 53156)	4
Tvrdosť (König)	Min. 20"
Jemnosť mletia	40

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny musí byť v rozmedzí od +10 °C do +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas nanášania a tvrdnutia vyrovnávacej hmoty pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h)!

5. Príprava podkladu

Produkty korózie sa odstraňujú mechanicky (ručne alebo strojovo) drôtenou kefou alebo brúsnym papierom so zrnitosťou P-080, P-100 alebo P-120. Pred odmasťovaním je potrebné odstrániť prach z hrdze (mechanicky agregátmi stlačeného vzduchu alebo ručne kefou či metličkou). Osobitnú pozornosť treba venovať hlbokým priehlbínám (kráterom), ktoré vznikli v dôsledku dlhodobého hrdzavenia. Mastnota a iné nečistoty sa odstraňujú alkoholom, acetónom, nitrriedidlom alebo iným špeciálnym odmasťovacím prostriedkom. Pri veľmi mastných povrchoch sa proces odmasťovania niekoľkokrát zopakuje. Po odmasťení utrite všetky povrchy suchou bavlnenou handrou (po utretí nesmú na handre zostať žiadne nečistoty). Pred nanosením základného náteru musí byť podklad suchý a čistý, bez prachu a iných nesúdržných alebo slabo pridrzných častíc.

Vlastnosti:

Ak sa hrdza odstraňuje chemickými prostriedkami na báze kyseliny (fosforečnej), povrch sa po použití chemického prostriedku musí dôkladne umyť vodou, vysušiť a až potom sa naň nanese základný náter.

Obnova starých náterov:

Odstráňte staré, nesúdržné nánosy farby; ak majú k podkladu dobrú prídržnosť, jednoducho ich len zdrsните tvrdou drôtenou kefou alebo jemne prebrúste (brúsny papier č. 180 – 320).

7. Nanášanie náteru

JUBIN Metal primer (SB) sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 61 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny uvádzame na základe našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. Spoločnosť JUB taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na nanášanie našich výrobkov pripravený neadekvátne alebo z materiálov nedostatočnej kvality od iných výrobcov. V prípade nanášania našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo vopred pripravené podklady z materiálov od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami výrobkov JUB, a to v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Odtieň sa môže odchyľovať od farebného vzorkovníka alebo od schválenej vzorky v súlade s internými normami. Pre kontrolu je smerodajný správne vyschnutý náter na skúšobnom podklade uchovávanom v spoločnosti TRC JUB d.o.o.

Rozdiel v odtieni, ktorý je spôsobený nevhodnými pracovnými podmienkami, prípravou náteru, ktorá nie je v súlade s pokynmi uvedenými v technickom liste, nanesením na nevhodne pripravený podklad, na mokrý alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: -SRB-01/25, 21.07.2026