

TECHNICKÝ LIST 14.04.02-SKY



JUBIN Decor universal gloss

Lesklý vrchný náter na drevo a kov

1. Popis, použitie

JUBIN Decor universal gloss je emailová farba na drevo a kov na báze vodnej disperzie akrylátových spojív. Je určená na dekoratívnu ochranu menej náročných a jednoduchých predmetov z dreva, ocele, železa, medi, zinku a hliníka, napr. drevených strešných konštrukcií, ríms a iných obkladov, plotov, stavebného a záhradného nábytku, radiátorov a radiátorových rúrok (teploty do 60 °C), krytov strojov, vyčnievajúcich strešných konštrukcií a pod. Na drevených povrchoch je výrobok vhodný do interiéru aj exteriéru. Oceľ, železo, meď, zinok a hliník sa môžu natierať len vo vnútri stavebných objektov. Pred natieraním týchto povrchov sa musí použiť antikorózný základný náter JUBIN Metal primer (WB). Na drevené povrchy sa má ako základný náter použiť JUBIN Decor primer. JUBIN Decor universal gloss nežltne, rýchlo schne a nemá nepríjemný zápach. Náradie sa po použití jednoducho umyje vodou. Podrobnosti pre jednotlivé špecifické prípady sú uvedené v tabuľke nižšie.

JUBIN Decor universal gloss získal vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvádza, že z hľadiska prenosu látok do potravín je výrobok v súlade s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

- čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS;
- čl. 10, 11 (1), 12 nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 (v znení zmien a doplnení: 321/2011, 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 174/2015) o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

JUBIN Decor universal gloss je k dispozícii v širokej škále farebných odtieňov. JUBIN Decor universal gloss sa môže používať aj na natieranie detských hračiek a vybavenia detských ihrísk, čo potvrdzuje certifikát vydaný Ústavom verejného zdravotníctva (respektíve zhoda s normami EN 71-3 a EN 71-9).

Systémy na ochranu dreva v exteriéri a interiéri stavebných objektov			
Popis		Základný náter	Dekoratívny náter
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú pridržnosť k podkladu – pred	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri budov	1 x JUBIN Wood impregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal gloss

príprava podkladu (pred natieraním ich úplne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2x JUBIN Decor universal gloss
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal gloss
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal gloss
Systémy na ochranu kovu v interiéri stavebných objektov			
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú prídĺžnosť k podkladu – pred natieraním ich čiastočne alebo úplne odstráňte)	Prvok z ocele, železa, medi, zinku alebo hliníka v interiéri stavebných objektov	2 x JUBIN Metal primer (WB)	2 x JUBIN Decor universal gloss

2. Farebné odtiene

- biela (farebný odtieň 1001)
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Home of Colours A-G, N, W s obmedzeniami
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings A-G
- farebné odtiene podľa vzorkovníka RAL
- žltá (farebný odtieň 2), okrová (farebný odtieň 3), červená (farebný odtieň 4), modrá (farebný odtieň 5), zelená (farebný odtieň 6), sivá (farebný odtieň 7), tmavohnedá (farebný odtieň 8) a čierna (farebný odtieň 9) podľa vzorkovníka JUBIN Decor universal gloss

Farby rôznych farebných odtieňov je možné navzájom miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l, 2.25 l	
Hustota	~1,223 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	32 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/d<130	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	~5 %	
Riedenie vodou na striekanie	~10	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	~4-6 h
Spotreba	~70 - 90 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	2	
Vlastnosti suchého náterového filmu	Lesk (odraz 60°) EN 927-1	pololesklá

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +25 °C (optimálna pracovná teplota je od +10 °C do +25 °C) a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas natierania a tvrdnutia náterového filmu pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h)!

5. Príprava podkladu

Drevené povrchy:

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, mastných povlakov alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12 % (listnaté drevinu) alebo 15 % (ihličnaté drevinu). Povrchy dreva s obsahom živice očistíte nitroriedidlom a nechajte ich dobre vyschnúť. Prípadné chyby (praskliny, priehlbiny, otláčeniny a pod.) opravte tmelom na drevo JUBIN Akrilin.

Pred prvým natieraním a pri obnove náteru (ak boli staré nátery čiastočne alebo úplne odstránené) naneste na povrch najskôr JUBIN Decor primer. Prvky z tvrdého dreva a veľmi hrčovitého dreva natrite dvakrát a prvky vystavené zrážkam a iným poveternostným vplyvom vopred chrániť impregnačným prostriedkom JUBIN Wood impregnation UV, ktorý zabráňuje rozvoju plesní a modrania dreva alebo ho spomaľuje.

Natreté povrchy po prvom nanesení zľahka prebrúste jemným brúsny papierom, aby ste odstránili zdvihnuté drevné vlákna. Ak sa JUBIN Decor primer nanáša iba v jednej vrstve, opísané brúsenie vynechajte. V takom prípade podľa potreby prebrúste prvú vrstvu prípravku JUBIN Decor universal gloss.

Povrchy z ocele, železa, medi, hliníka alebo pozinkovaného kovu:

Pred nanesením výrobku JUBIN Decor universal gloss musia byť chránené antikoróznym základným náterom JUBIN Metal primer (WB) (príprava povrchov je v tomto prípade opísaná v technickom liste JUBIN Metal primer (WB)).

7. Nanášanie náteru

Drevené povrchy:

Farba sa nanáša v dvoch vrstvách na suchý a čistý podklad štetcom, vhodným maliarskym valčekom alebo striekaním. Vzhľadom na rýchle schnutie odporúčame nanášanie v pásoch bez prerušenia; prípadné kvapky je potrebné rozotrieť, aby nezaschli.

Povrchy z ocele, železa, medi, hliníka alebo pozinkovaného kovu (len vnútri objektov):

Farba sa nanáša v dvoch vrstvách na suchý a čistý podklad štetcom alebo striekaním. V prípade striekania sa musí v jednej vrstve naniesť aspoň 80 – 100 mikróv mokrého filmu. Počas nanášania niekoľkokrát skontrolujte hrúbku hrebeňovou mierkou na meranie hrúbky mokrého filmu. Vzhľadom na rýchle schnutie odporúčame nanášanie v pásoch bez prerušenia; prípadné kvapky je potrebné rozotrieť, aby nezaschli.

Akkoľvek „korekcie“ farby počas procesu natierania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú povolené. Množstvo farby potrebné na natretie jednotlivých plôch vypočítame alebo odhadneme na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe. V špecifických prípadoch určíme spotrebu meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou. Valček vyprázdňte pomocou špachtle (hladidla), ktorou zotriete zvyšnú farbu. Potom náradie ihneď dôkladne očistite vodou.

8. Údržba a obnova upravených povrchov

Natreté povrchy nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Prach a iné nesúdržné nečistoty sa dajú jednoducho zamiesť alebo vysať. Pridrzaný prach a škvrny odstráňte jemným pretretím vlhkou handrou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

V prípadoch, kde nečistoty a škvrny nie je možné odstrániť vyššie opísanými spôsobmi, sa vykoná obnova náteru, ktorá pozostáva z naniesenia dvoch vrstiev farby, ako je opísané v kapitole „7. Nanášanie náteru“. Pri obnove náteru zvyčajne nie je potrebné použiť základný náter.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych

výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: TDS 109/26-čad, 21.07.2026