

TECHNICKÝ LIST 14.05.04-SKY



JUBIN Lasur UV Premium

Hrubovrstvá lazúra na drevo

1. Popis, použitie

JUBIN Lasur UV Premium je alkydový hrubovrstvový lazurovací náter na drevo na vonkajšie a vnútorné použitie, vyrobený na báze organických rozpúšťadiel. Je určený na dekoratívnu ochranu dreva na povrchoch, ktoré sú viac vystavené poveternostným vplyvom, ako sú strešné konštrukcie, drevené ploty, drevený záhradný nábytok a pod.

Vyschnutý film JUBIN Lasur UV Premium je transparentný a zvyrazňuje prirodzený vzhľad dreva. Charakterizuje ho jednoduché nanášanie, vysoká účinnosť a dobrá krycia schopnosť.

2. Farebné odtiene

• biela 11, bezfarebná 12, borovica 13, smrekovec 14, buk 15, orech 16, teak 17, eben 22, mahagón 23, palisander 24 a dub 93.

3. Technické údaje

Balenie	0.75 l, 2.5 l, 5 l	
Hustota	~0,968 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	395 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/e<400	
Riedenie riedidlom (podľa hmotnosti)	0	
Riedenie riedidlom na striekanie	0	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	12h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	24
Výdatnosť	~80 - 125 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	2-3	

Viskozita

50-100 sec

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C a vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas natierania a tvrdenia náterového filmu pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h)!

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, mastných škvŕn alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12 % (listnaté dreviny) alebo 15 % (ihličnaté dreviny). Povrchy dreva s obsahom živice očistite riedidlom JUBIN Nitro cleaner a nechajte ich dobre vyschnúť.

Pri ochrane nového dreva odporúčame vopred naniesť základnú preventívnu ochranu dreva; pri natieraní bezfarebným odtieňom je jej použitie povinné.

Po nanesení základnej ochrany povrch nebrúste. Brúsiť môžeme až po prvom nanesení lazúry. Tým sa zabezpečí, že ochranné látky zostanú v dreve.

7. Nanášanie náteru

Prípravok nanášajte v 2 – 3 vrstvách štetcom, valčekom alebo striekaním, pričom dbajte na to, aby ste v jednej vrstve neniesli príliš veľkú hrúbku, čím zabránite stekaniu. Pri práci používajte ochranné prostriedky (odev, rukavice, okuliare...).

Pre lepšiu a trvácnejšiu ochranu odporúčame niekoľko tenkých vrstiev; pre dosiahnutie lepšieho vzhľadu povrch aspoň po prvej vrstve zľahka prebrúste. Pri použití bezfarebného odtieňa je povinné nanesenie aspoň v troch vrstvách. Pri nanášaní buďte obzvlášť opatrní, pretože existuje možnosť, že niektoré časti povrchu nebudú pokryté náterom z dôvodu zlej viditeľnosti bezfarebného odtieňa medzi jednotlivými nánosmi. V dôsledku toho môže dôjsť k príliš tenkým nánosom a následne k slabšej ochrane. Bezfarebný náter má vďaka obsiahnutým UV filtrom mierne mliečny vzhľad, a preto nie je vhodný na natieranie tmavo sfarbených povrchov alebo tmavších druhov dreva.

Farba natretého povrchu závisí od druhu a nasiakavosti dreva, kvality opracovaného povrchu dreva a počtu nánosov. Vo všeobecnosti je viac nasiakavé drevo tmavšie ako menej nasiakavé, rovnako ako hrubo opracované (napr. nahrubo rezané) drevo je tmavšie než jemne opracované (napr. hladké). Odtiene vo vzorkovníku sú preto informatívne a závisia od druhu a opracovania dreva.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Nepoužitý výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi. Nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie. S prázdnyimi obalmi nakladajte v súlade s miestnymi predpismi o obaloch a odpadoch z obalov. S kontaminovanými obalmi zaobchádzajte ako so samotným výrobkom.

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí.

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny uvádzame na základe našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. Spoločnosť JUB taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na nanášanie našich výrobkov pripravený neadekvátne alebo z materiálov nedostatočnej kvality od iných výrobcov. V prípade nanášania našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo vopred pripravené podklady z materiálov od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť

príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami výrobkov JUB, a to v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Odtieň sa môže odchyľovať od farebného vzorkovníka alebo od schválenej vzorky v súlade s internými normami. Pre kontrolu je smerodajný správne vyschnutý náter na skúšobnom podklade uchovávanom v spoločnosti TRC JUB d.o.o.

Rozdiel v odtieni, ktorý je spôsobený nevhodnými pracovnými podmienkami, prípravou náteru, ktorá nie je v súlade s pokynmi uvedenými v technickom liste, nanesením na nevhodne pripravený podklad, na mokrý alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: JLS -SRB-01/25, 21.07.2026