

TECHNICKÝ LIST 14.06.01-SKY



JUBIN Wood impregnation UV

Bezfarebný impregnačný náter

1. Popis, použitie

JUBIN Wood impregnation UV je bezfarebný impregnačný náter na báze vodnej disperzie alkydových spojív, určený na ochranu všetkých druhov dreva. Dobre sa vstrebáva do dreva a zvyšuje jeho UV ochranu; zlepšuje prídržnosť medzi drevom a vrchným náterom a vynikajúco viaže drevné vlákna. Je vhodný na ochranu drevených strešných krytín, ríms, drevených plotov a dreveného stavebného stolárstva pred natieraním týchto povrchov vodou riediteľnými alebo rozpúšťadlovými lazúrami, emailmi a lakmi (napr. JUBIN Lasur, JUBIN Decor primer, JUBIN Decor universal, JUBIN Wood impregnation). Najvhodnejšie použitie výrobku pri ochrane dreva je na drevo, ktoré nie je v priamom kontakte so zemou a nie je namáčané vo vode.

Popis		Základný náter	Dekoratívny náter
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich čiastočne alebo dôkladne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri a interiéri budov	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2 x JUBIN Lasur
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri a interiéri budov	1 x JUBIN Wood impregnation UV; 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri a interiéri budov	1 x JUBIN Wood impregnation UV; 1 x JUBIN Wood impregnation	2 x JUBIN Email Universal

2. Farebné odtiene

- Transparentný

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l, 2.25 l
---------	----------------

Hustota	~1,017 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	16,3 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/d<130	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	0 %	
Riedenie vodou na striekanie	~0	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~6-8 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	~12 h
Spotreba	~90 - 120 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	1-2	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C (optimálna pracovná teplota je od +10 °C do +25 °C) a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas nanášania a tvrdnutia náteru pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre!

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, mastných povlakov alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15 % (listnaté dreviny) alebo 18 % (ihličnaté dreviny). Povrchy dreva s obsahom živice očistite nitroriedidlom a nechajte ich dobre vyschnúť. Prípadné chyby (praskliny, priehlbiny, otláčeniny a pod.) opravte tmelom na drevo JUBIN Akriin (tmel nanášajte v odtieni, ktorý je najbližší farbe dreva).

Pri obnove starých, dobre pridrzných emailov povrch dôkladne prebrúste tvrdou kefou. Staré, uvoľnené a popraskané nátery úplne odstráňte – očistené povrchy následne prebrúste jemným brúsnym papierom.

7. Nanášanie náteru

Prípravok JUBIN Wood impregnation UV nanášajte v jednej alebo dvoch vrstvách na suchý a čistý podklad štetcom alebo máčaním po dobu 5 – 10 minút. Po 12 hodinách je náter suchý a vhodný na naniesenie finálnej vrstvy – lazúry alebo emailu. Po nanosení impregnačného náteru drevo nebrúste. Na odstránenie zdvihnutých drevných vlákien môžete prebrúsiť až prvú vrstvu vrchného náteru.

Počas nanášania je potrebné zabrániť kontaktu impregnovaného dreva so včelami a chrániť ho pred dažďom. Po uplynutí vhodného času schnutia natrite drevený povrch príslušným vrchným náterom JUBIN. Okolie aplikácie by malo byť vopred primerane chránené, aby sa zabránilo kontaminácii pôdy alebo vodných tokov.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou alebo vodným roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

8. Údržba a obnova upravených povrchov

Povrchy ošetrované prípravkom JUBIN Wood impregnation UV nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. V prípade potreby obnovy náteru stačí povrchy prebrúsiť jemným brúsnym papierom alebo jemnou brúsnou špongiou, prípadne si pozrite časť „5. Príprava podkladu“.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny uvádzame na základe našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. Spoločnosť JUB taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na nanášanie našich výrobkov pripravený neadekvátne alebo z materiálov nedostatočnej kvality od iných výrobcov. V prípade nanášania našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo vopred pripravené podklady z materiálov od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami výrobkov JUB, a to v súlade s technickými pokynmi.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: TRC-033/20-čad, 21.07.2026