

TECHNICKÝ LIST 01.03.04-SKY



REVITAL Primer

Egalizačný základný náter na premostenie mikro trhlín

1. Popis, použitie

REVITAL Primer je základný náter plnený mikrovláknami a jemným kremičitým pieskom na báze polymérnych spojív. Je vhodný na natieranie podkladov s vlasovými trhlinami (do 0,3 mm) – jemne aj hrubo vyhladených. Je vhodný aj na nerovnomerne drsné – opravované povrchy pred ich natieraním mikroarmovanými a inými farbami. Vďaka vysokej paropriepustnosti a obsahu silikátových plnív je vhodný aj na použitie na historických budovách, pretože zanecháva povrch difúzne otvorený a vďaka silikátovým plnivám umožňuje dobrú prídržnosť silikátových farieb. Môže sa použiť aj ako základný náter pri aplikácii rôznych náročnejších dekoratívnych techník úpravy vnútorných a vonkajších stenových povrchov.

Dobre vyplňa trhliny do šírky 0,3 mm, vyrovnáva povrch z hľadiska drsnosti a nasiakavosti a viaže prach a iné nesúdržné častice, ktoré nebolo možné z akéhokoľvek dôvodu odstrániť čistením. Vytvára ideálny podklad pre penetráciu fasádnych povrchov s výrazným kontrastom tmavých a svetlých farebných odtieňov, ktoré sa majú renovovať menej kryvými odtieňmi farieb TRENDCOLOR.

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)

3. Technické údaje

Balenie	5 l, 15 l	
Hustota	1,58 kg/dm ³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	5 %	
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	3 h
	Vhodný na ďalšiu úpravu	12 h
	Odolnosť povrchu voči zmývaniu zrážkovou vodou je dosiahnutá	24 h

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)		3,9 g/l
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória		A/g <30
Spotreba (pre jednu vrstvu)		200-350 ml/m ²
Odporúčaný počet vrstiev		1-2
Vlastnosti suchého náterového filmu	koeficient μ	/
Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 μ m)	/

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu musí byť v rozmedzí od +5 °C do +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 80 %. Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a zrážkami pomocou ochranných lešenárskych sietí; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce za dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a bez akýchkoľvek nesúdržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt. Umytie vysokotlakovým čistiacim zariadením (horúcou vodou alebo parou) sa odporúča najmä pri veľmi znečistených fasádnych povrchoch, všetkých betónových povrchoch a fasádach napadnutých stenovými riasami a plesňami. Takéto povrchy po umytí dezinfikujte.

Za normálnych podmienok (T = 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novonanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť najmenej jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť minimálne jeden mesiac. V prípade renovačného maľovania dôkladne odstráňte z povrchu všetky staré, zle priľnavé nátery, kaly a iné dekoratívne vrstvy, ktoré ľahko nasávajú vodu.

6. Návod na použitie

Pred aplikáciou výrobok dôkladne premiešajte a tento krok zopakujte niekoľkokrát aj počas práce. V prípade potreby ho rozriedte vodou do 5 %. Množstvá potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe; v špecifických prípadoch sa spotreba určí meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Nanáša sa maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo textilným valčekom (dĺžka vlasu alebo vlákna je 18 - 20 mm; možno použiť potahy z prírodnej a umelej kožušiny alebo textílie z rôznych syntetických vlákien –) alebo štetcom vhodným na nanášanie disperzných náterov. Pri nanášaní farby valčekom používajte vhodnú mriežku do vedra.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 035/25-pek, 21.07.2026