

TECHNICKÝ LIST 01.03.10-SKY



AKRINOL Super grip plus

1. Popis, použitie

AKRINOL Super grip plus je stredne hrubý náter modrej farby na báze styrén-akrylátových spojív a silikátových plnív. Slúži primárne ako adhézny mostík pri lepení keramických obkladov a dlažieb na staré keramické obklady. Používa sa tiež na natieranie starých keramických obkladov, veľmi hladkých betónových povrchov, OSB dosiek, vláknocementových a sadrokartónových dosiek, stredne tvrdých drevovláknitých dosiek (MDF), dekoratívneho tmelu marmorin (spatulato) a starých, dobre priľnavých náterov pred upevňovaním rôznych obkladov a pred aplikáciou vyrovnávacích hmôt.

Vyznačuje sa rýchlym schnutím a rýchlym dosiahnutím plnej pevnosti, vďaka čomu je náter vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu.

2. Farebné odtiene

- modrá

3. Technické údaje

Balenie	2 kg, 18 kg	
Hustota	~1,1 kg/dm ³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	0 %	
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	~0,5 h
	Vhodný na ďalšiu úpravu	~3 h
	Odolnosť povrchu voči zmývaniu zrážkovou vodou je dosiahnutá	~24
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	2 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/g < 30	
Spotreba	80-150 g/m ²	

Odporúčaný počet vrstiev	1
Prídržnosť (EN 1348) v systéme aplikácie keramických obkladov	>= 1
Nasiakavosť vodou w24 (EN 1062-3)	<0,1
Trieda nasiakavosti vodou	W3

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu musí byť v rozmedzí od +5 °C do +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 80 %. Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a zrážkami pomocou ochranných lešenárskych sietí; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce za dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Podklad, na ktorý sa aplikuje AKRINOL Super grip plus, musí byť čistý, suchý a odmastený. Betónové podklady musia byť staré najmenej 28 dní (maximálna vlhkosť 3 %). Staré, zle priľnavé a vo vode rozpustné nátery, kaly a iné dekoratívne vrstvy sa musia z podkladu úplne odstrániť.

6. Návod na použitie

Pred aplikáciou výrobok dôkladne premiešajte. Nanáša sa neriedený. Množstvá potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe; v špecifických prípadoch sa spotreba určí meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Výrobok sa nanáša valčekom alebo štetcom vhodným na nanášanie disperzných náterov. Jednotlivú stenovú plochu natierajte bez prerušenia od jedného rohu k druhému. Časový interval medzi nanosením základného náteru a ďalším spracovaním by mal byť 4 až 24 hodín. V podmienkach vysokých teplôt a nízkej vlhkosti vzduchu je ďalšie spracovanie možné aj skôr ako po 4 hodinách.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou; zaschnuté škrvy nie je možné odstrániť.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: ASP-SRB-01/24, 21.07.2026