

TECHNICKÝ LIST 14.04.06-SKY



JUBIN Decor universal matt

Matný vrchný náter na drevo a kov

1. Popis, použitie

JUBIN Decor universal matt je emailová farba na drevo a kov na báze vodnej disperzie akrylátových spojív. Je určená na dekoratívnu ochranu menej náročných a jednoduchých predmetov z dreva, ocele, železa, medi, zinku a hliníka, napr. drevených strešných konštrukcií, ríms a iných obkladov, plotov, stavebného a záhradného nábytku, radiátorov a radiátorových rúrok (teploty do 60 °C), krytov strojov, vyčnievajúcich strešných konštrukcií a pod. Na drevených povrchoch je výrobok vhodný do interiéru aj exteriéru. Oceľ, železo, meď, zinok a hliník sa môžu natierať len vo vnútri stavebných objektov. Pred natieraním týchto povrchov sa musí použiť antikoročný základný náter JUBIN Metal primer (WB). Na drevené povrchy sa má ako základný náter použiť JUBIN Decor primer. JUBIN Decor universal matt nežltne, rýchlo schne a nemá nepríjemný zápach. Náradie sa po použití jednoducho umyje vodou. Podrobnosti pre jednotlivé špecifické prípady sú uvedené v tabuľke nižšie.

JUBIN Decor universal matt získal vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvádza, že z hľadiska prenosu látok do potravín je výrobok v súlade s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

- čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS;
- čl. 10, 11 (1), 12 nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 (v znení zmien a doplnení: 321/2011, 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 174/2015) o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
- JUBIN Decor universal matt je k dispozícii v širokej škále farebných odtieňov. JUBIN Decor universal matt sa môže používať aj na natieranie detských hračiek a vybavenia detských ihrísk, čo potvrdzuje certifikát vydaný Ústavom verejného zdravotníctva (respektíve zhoda s normami EN 71-3 a EN 71-9).

Systémy na ochranu dreva v exteriéri a interiéri stavebných objektov			
Popis	Základný náter		Dekoratívny náter
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri budov	1 x JUBIN Wood impregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal matt

prídržnosť k podkladu (pred natieraním ich úplne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2x JUBIN Decor universal matt
Obnova náteru (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich čiastočne odstráňte)	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v exteriéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal matt
	Drevené konštrukcie a iné drevené prvky v interiéri budov	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal matt
Systémy na ochranu kovov v interiéri stavebných objektov			
Prvý náter alebo obnovovací náter (staré nátery sú popraskané a nemajú prídržnosť k podkladu – pred natieraním ich čiastočne alebo úplne odstráňte)	Prvok z ocele, železa, medi, zinku alebo hliníka v interiéri stavebných objektov	2 x JUBIN Metal primer (WB)	2 x JUBIN Decor universal matt

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Home of Colours A-G, N, W s obmedzeniami
- farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings A-G
- farebné odtiene podľa vzorkovníka RAL (na tónovacích staniciach JUMIX v predajných miestach!)
- hotové odtiene RAL 9016, RAL 9001, RAL 9005, RAL 8017, RAL 7046, RAL 7035, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5017, RAL 3001, RAL 1018 v balení 0,2 l

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l, 2.25 l, 0.2 l	
Hustota	~1,265 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	32 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/d<130	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	~5 %	
Riedenie vodou na striekanie	~10	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	~4-6 h
Spotreba	~70 - 90 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	2	
Vlastnosti suchého náterového filmu	polomatná	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +25 °C (optimálna pracovná teplota je od +10 °C do +25 °C) a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas natierania a tvrdnutia náterového filmu pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h)!

5. Príprava podkladu

Drevené povrchy:

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo prídržných častíc, prachu, mastných povlakov alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12 % (listnaté dreviny) alebo 15 % (ihličnaté dreviny). Povrchy dreva s obsahom živice očistíte nitroriedidlom a nechajte ich dobre vyschnúť. Prípadné chyby (praskliny,

priehlbiny, otláčeniny a pod.) opravte tmelom na drevo JUBIN Akrlin.

Pred prvým natieraním a pri obnove náteru (ak boli staré nátery čiastočne alebo úplne odstránené) naneste na povrch najskôr JUBIN Decor primer. Prvky z tvrdého dreva a veľmi hrčovitého dreva natrite dvakrát a prvky vystavené zrážkam a iným poveternostným vplyvom vopred chráňte impregnačným prostriedkom JUBIN Wood impregnation UV, ktorý zabraňuje rozvoju plesní a modrania dreva alebo ho spomaľuje.

Natreté povrchy po prvom nanesení zľahka prebrúste jemným brúsnym papierom, aby ste odstránili zdvihnuté drevné vlákna. Ak sa JUBIN Decor primer nanáša iba v jednej vrstve, opísané brúsenie vynechajte. V takom prípade podľa potreby prebrúste prvú vrstvu prípravku JUBIN Decor universal matt.

Povrchy z ocele, železa, medi, hliníka alebo pozinkovaného kovu:

Pred nanesením výrobku JUBIN Decor universal matt musia byť chránené antikoróznym základným náterom JUBIN Metal primer (WB) (príprava povrchov je v tomto prípade opísaná v technickom liste JUBIN Metal primer (WB)).

7. Nanášanie náteru

Drevené povrchy:

Farba sa nanáša v dvoch vrstvách na suchý a čistý povrch štetcom, vhodným maliarskym valčekom alebo striekaním. Vzhľadom na rýchle schnutie odporúčame nanášanie v pásoch bez prerušenia; prípadné kvapky je potrebné rozotrieť, aby nezaschli.

Povrchy z ocele, železa, medi, hliníka alebo pozinkovaného kovu (len vnútri objektov):

Farba sa nanáša v dvoch vrstvách na suchý a čistý povrch štetcom alebo striekaním. V prípade striekania sa musí v jednej vrstve naniesť aspoň 80 – 100 mikrónov mokrého filmu. Počas nanášania niekoľkokrát skontrolujte hrúbku hrebeňovou mierkou na meranie hrúbky mokrého filmu. Vzhľadom na rýchle schnutie odporúčame nanášanie v pásoch bez prerušenia; prípadné kvapky je potrebné rozotrieť, aby nezaschli.

Akémkoľvek „korekcie“ farby počas procesu natierania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú povolené. Množstvo farby potrebné na natretie jednotlivých plôch vypočítame alebo odhadneme na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe. V špecifických prípadoch určíme spotrebu meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou. Valček vyprázdňte pomocou špachtle (hladidla), ktorou zotriete zvyšnú farbu. Potom náradie ihneď dôkladne očistite vodou.

8. Údržba a obnova upravených povrchov

Natreté povrchy nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Prach a iné nesúdržné nečistoty sa dajú jednoducho zamiesť alebo vysať. Pridržaný prach a škvrny odstráňte jemným pretretím vlhkou handrou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

V prípadoch, kde nečistoty a škvrny nie je možné odstrániť vyššie opísanými spôsobmi, sa vykoná obnova náteru, ktorá pozostáva z naniesenia dvoch vrstiev farby, ako je opísané v kapitole „7. Nanášanie náteru“. Pri obnove náteru zvyčajne nie je potrebné použiť základný náter.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V

prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: TDS 114/26-čad, 21.07.2026