

TECHNICKÝ LIST 10.04.09-SKY



JUB Aqua stop

1. Popis, použitie

JUB Aqua stop je bezfarebný impregnačný prostriedok vyrobený na báze oligoméryných siloxánov a silánov vo vode, ktorý poskytuje základnú alebo dodatočnú vodoodpudivú ochranu fasádnych povrchov ako sú minerálne a syntetické (akrylátové) omietky a farby, betón, pórobetón, kalcium-silikátová tehla, hlinená tehla a prírodný kameň.

Materiál sa vyznačuje dobrou penetráciou do podkladu, nemení vzhľad (lesk, farbu) a neovplyvňuje paropriepustnosť podkladu. Vďaka zníženej nasiakavosti podkladu JUB Aqua stop účinne chráni pred vznikom rias a plesní a zvyšuje odolnosť proti premrzaniu a „zasoleniu“.

2. Farebné odtiene

- bezfarebný

3. Technické údaje

Balenie	1 l, 5 l	
Hustota	~0,99 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	1 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/a<30	
Doba schnutia	Vhodný na ďalšiu úpravu	~6h
Spotreba	100-800 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	2-3	
Vlastnosti suchého náterového filmu	Nasiakavosť vodou w24 (EN 1062-3)	<0,1 kg/m ² h ^{0,5}
	Trieda nasiakavosti vodou (EN 1015-18)	W3 - trieda 3 (Nízka)
	Vzhľad	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a podkladu by mala byť od +5 °C do +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia ako 80 %.

Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a dažďom oponovými závesmi; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce za dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo pridrŕných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Doba schnutia nových betónových povrchov za normálnych podmienok ($T = +20$ °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) je minimálne 2 mesiace, nových cementových alebo vápennocementových mált minimálne 7 až 10 dní na každý cm hrúbky. V prvom rade pri veľmi znečistených povrchoch, pri všetkých nových betónových povrchoch a povrchoch napadnutých riasami a plesňami odporúčame umyť prúdom horúcej vody alebo pary - po umytí je potrebné dezinfikovať.

6. Príprava náteru

Pred použitím náter dôkladne premiešajte. Neriediť vodou, pretože sa znižuje hydrofóbny účinok.

7. Nanášanie náteru

JUB Aqua stop aplikujte v dvoch až troch vrstvách („mokrú do mokrého“) na podklad až do nasýtenia, striekaním, polievaním alebo maliarskym štetcom.

Na striekanie možno použiť klasické vysokotlakové aj moderné nízkotlakové pištoly rôznych typov (s „externým“ alebo „interným“ miešaním vzduchu), ako aj „airless“ zariadenia rôznych výrobcov. Pri výbere trysiek a pracovného tlaku sa riadte pokynmi výrobcu.

Odolnosť čerstvo impregnovaných povrchov proti poškodeniu zrážkami (zmytie) sa za normálnych podmienok ($T = +20$ °C, relatívna vlhkosť = 65 %) dosiahne najneskôr po 6 hodinách.

Orientačná, resp. priemerná spotreba pri dvojvrstvej aplikácii (v závislosti od nasiakavosti podkladu):

Minerálne omietky	200 – 500 ml/m ²
Vápenno-kremičité tehly	200 – 500 ml/m ²
Betón	400 – 600 ml/m ²
Pórobetón	500 – 800 ml/m ²
Prírodný kameň	100 – 200 ml/m ²
Pálená tehla	500 – 800 ml/m ²

8. Údržba a obnova upravených povrchov

Upravené povrchy nevyžadujú špeciálnu údržbu. Obnova upravených povrchov zahŕňa opätovné naniesenie JUB Aqua stop po umytí a dezinfekcii.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 12 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady

materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: JAS-SRB-01, 21.07.2026