

TECHNICKÝ LIST 08.07.05-SKY



JUBIZOL Decor dark glitter

1. Popis, použitie

JUBIZOL Decor dark glitter je zmes tmavých kryštálov s reflexným účinkom. Môžu sa nastreľovať do čerstvo nanesených minerálnych, akrylátových a silikónových dekoratívnych omietok, ako aj do JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium a JUBIZOL Kulirplast 1,8. Možno ich aplikovať aj do ešte čerstvej, výdatnejšej druhej vrstvy mikroarmovaných fasádnych farieb. Výrobok nie je vhodný na použitie v silikátových produktoch ani na hladké povrchy.

Výrobok je určený na úpravu vonkajších povrchov. Pridaním sklenených zŕn s reflexným účinkom do omietok a farieb dosiahneme prirodzený trblietavý vzhľad, ktorý sa mení v závislosti od uhla a zdroja svetla (slnečné alebo umelé svetlo). Možno ich použiť na tmavých aj svetlých odtieňoch omietok a farieb. Tmavé kryštály s reflexným účinkom sú odolné voči poveternostným vplyvom a ľahko sa aplikujú.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Aplikované tmavé kryštály sú na dotyk ostré, preto ich neodporúčame aplikovať na miestach, kde môže dôjsť k úzkemu kontaktu osôb s kryštálmi (úzke balkóny, úzke priechody, športové zariadenia a pod.).

2. Farebné odtiene

Tmavé kryštály s reflexným účinkom.

3. Technické údaje

Balenie	8 kg
Hustota	~1,15 kg/dm ³
Rozmery častíc (priemer)	1,25 - 2,5
Minimálna spoteba	100
Maximálna spoteba	250
Priemerná spoteba	~175

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny nesmie byť nižšia ako +5 °C alebo vyššia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť < 80 %. Fasádne povrchy musia byť chránené pred slnkom, vetrom a zrážkami fasádnymi sieťami, avšak napriek tejto ochrane sa nanášanie omietky nesmie vykonávať počas dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Tmavé kryštály s reflexným účinkom sa nanášajú do čerstvo nanesených a vyhladených alebo zahladených omietok (ešte nesmie byť vytvorený film ani nelepivý povrch). Možno ich nanášať aj do čerstvej druhej vrstvy fasádnej farby. Aj v tomto prípade platí, že na povrchu ešte nesmie byť vytvorený film ani nelepivá vrstva.

POZNÁMKA:

Tmavé kryštály odporúčame nanášať iba na tmavšie, drsnejšie povrchy. Na hladkých a svetlejších povrchoch je ťažšie dosiahnuť vzhľad rovnomerného rozloženia po celej ploche. Odporúčané odtiene podľa vzorkovníka JUB FAVORITE FEELINGS sú nasledovné: 010A, 010B, 010C, 020A, 020B, 020C, 025A, 025B, 025C, 030A, 030B, 040A, 040B, 040C.

7. Aplikácia trblietok

Na aplikáciu tmavých kryštálov s reflexným účinkom odporúčame striekaciu pištoľ na stlačený vzduch. Objem nádoby by mal byť približne 5 litrov. Na nanášanie tmavých kryštálov sú vhodné trysky s priemerom 4 – 6 mm. Pracovný tlak by mal byť v rozmedzí 2,0 až 3,0 barov. Tmavé kryštály sa nanášajú do čerstvej hladkej omietky alebo do ešte čerstvej, výdatnejšej druhej vrstvy mikroarmovaných fasádnych farieb. Aplikujú sa krúživými, vertikálnymi alebo horizontálnymi pohybmi zo vzdialenosti približne 30 – 50 cm od podkladu. Je dôležité dodržať zvolený spôsob striekania sklenených guľôčok na celom objekte, pretože len tak je možné dosiahnuť jednotný vzhľad celej fasády. Práca by sa mala vykonávať čo najrýchlejšie – bez prerušenia od jedného krajného okraja steny po druhý. Na plochách stien, ktoré sa tiahnu cez niekoľko podlaží, sa sklenené guľôčky aplikujú súčasne na všetkých podlažiach: začíname na najvyššom poschodí a na nižších poschodiach pracujeme so „stupňovitým odstupom“. Na spracovanie väčších plôch je potrebné zabezpečiť dostatočný počet striekacích pištolí a dostatok pracovníkov. Pracovné lešenie musí byť v dostatočnom odstupe od fasádnych plôch, inak môžu rúrky konštrukcie brániť rovnomernému nanášaniu trblietok. Pred spracovaním fasády odporúčame vytvoriť skúšobné polia alebo testovacie plochy, na ktorých sa potvrdí požadovaná intenzita sklenených guľôčok a ich spotreba. Pri vysokých teplotách a nízkej vlhkosti, ako aj pri vetre, odporúčame pridať do dekoratívnych omietok prísadu JUBIZOL finish summer additive. Táto prísada približne zdvojnásobuje čas vhodný na nastreľovanie tmavých kryštálov do dekoratívnej omietky. Odolnosť čerstvo upravených povrchov voči poškodeniu spôsobenému dažďovou vodou (vymytie tmavých kryštálov) sa za normálnych podmienok ($T = +20$ °C, rel. vlhkosť vzduchu = 65 %) dosiahne najneskôr do 24 hodín.

8. Údržba a obnova povrchov

Povrchy upravené tmavými kryštálmi nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Neprichytený prach a iné voľné nečistoty je možné zmiesť, povysávať alebo zmyť vodou. Avšak na podkladoch, z ktorých nie je možné odstrániť nečistoty a škvrny vyššie opísanými metódami, sa vykonáva renovačný náter, ktorý pozostáva z naniesenia dvoch vrstiev fasádnej farby a omietnutia maltou a dekoratívnou omietkou. Naniesenie vhodných základných náterov je povinné.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Prepravné podmienky – bez osobitných obmedzení. Skladujte na suchých miestach, mimo dosahu detí.

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzavretom a nepoškodenom obale: neobmedzená.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú vypracované na základe našich skúseností a slúžia ako návod na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neprofesionálnou prácou. Spoločnosť JUB nenesie zodpovednosť ani v prípadoch, keď je podklad pre aplikáciu našich produktov pripravený nedostatočne alebo s použitím materiálov nevhodnej kvality od iných

výrobcov. V prípade aplikácie našich produktov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na vopred pripravené podklady s materiálmi od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami produktov JUB, a to v zhode s technickými pokynmi.
Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov produktu.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na zmenu a dopĺňanie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum vydania: TRC-030/24-pek, 21.07.2026