

TECHNICKÝ LIST 04.01.27-SKY



DECOR Travertino

1. Popis, použitie

DECOR Travertino je jemná dekoratívna omietka určená na vytváranie rôznych reliéfnych štruktúr na interiérových a exteriérových stenových povrchoch, ako sú štruktúry zodpovedajúce vzhľadu travertínového kameňa, dreva, betónu a podobne. Materiál sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, dobrou prídržnosťou k rôznym podkladom (vápennocementové malty, betón, vopred nanesené disperzné farby, sadrokartónové dosky, vláknocementové dosky), „prirodzeným“ vzhľadom a jednoduchým nanášaním, ktoré umožňuje rýchlo dosiahnuť požadovanú štruktúru.

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %. Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a dažďom závesmi; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce počas dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Příprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov oddeľovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt. Prach a iné nečistoty, ktoré nedržia na podklade, vysajte alebo odstráňte kefou. Nerozložené zvyšky oddeľovacích olejov z betónových podkladov odstráňte prúdom horúcej vody alebo pary. Z už natretých povrchov odstráňte vrstvy farieb a nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi, ktoré sú ľahko a rýchlo rozpustné vo vode. Podklady napadnuté stenovými plesňami sa musia pred nanášaním vyrovnávacej hmoty vydezinfikovať.

Za normálnych podmienok ($T = +20$ °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť aspoň jeden mesiac. Pred nanášaním vyrovnávacej hmoty vždy naneste základný náter. JUB odporúča zriedený AKRIL Emulzia (AKRIL Emulzia : voda = 1 : 3). Základný náter nanášajte maliarskym alebo murárskym štetcom, valčekom s dlhým vlasom (kožušinovým alebo textilným) alebo striekaním.

S nanášaním vyrovnávacej hmoty začnite za normálnych podmienok ($T = +20$ °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) po 6 hodinách od naniesenia základného náteru.

5. Příprava materiálu

DECOR Travertino je materiál pripravený na priame použitie, preto nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Pred nanosením je však potrebné obsah vedra premiešať elektrickým miešadlom.

6. Pokyny pre aplikáciu

Materiál nanášajte ručne nerezovým hladidlom v dvoch alebo viacerých vrstvách v hrúbkach do 2 mm na jednu vrstvu. Na dosiahnutie väčších hrúbok systému je možné naniesť viacero vrstiev. Pri všetkých technikách nanášajte materiál v prvej vrstve v hrúbke 0,5 – 1 mm. Nenášajte materiál vo väčších hrúbkach, než je odporúčané, a v jednej vrstve!

Nevtvrdnutý materiál upravte pomocou rôznych nástrojov na dekoratívne techniky (vystredovacie pravítko, rýhovací nástroj, škrabka – „umelá tráva“) v závislosti od požadovanej štruktúry. V prípade potreby materiál po nanosení dodatočne vyhladte oceľovým hladidlom po 0,5 h (prípadne skôr alebo neskôr, v závislosti od mikroklimatických podmienok a nasiakavosti podkladu) pri podmienkach ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkosť vzduchu = 65 %). Jednotlivé vrstvy nechajte schnúť za normálnych podmienok ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkosť vzduchu = 65 %). Optimálne podmienky na brúsenie sa dosiahnu po schnutí približne 12 mm na každý mm hrúbky; následne v prípade potreby povrch prebrúste brúsnym papierom č. 80-120.

Technika DECOR Travertino:

Technika DECOR Travertino spočíva v dosiahnutí štruktúry zodpovedajúcej vzhľadu travertínového kameňa nanášaním materiálu DECOR Travertino v dvoch vrstvách nerezovým hladidlom. Reliéfna štruktúra sa dosahuje horizontálnymi vlnitými ťahmi na čerstvom materiáli v druhej vrstve. V čiastočne zaschnutom stave povrch materiálu dodatočne vyhladte (30 min. pri podmienkach: $T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť = 65 %). Na dosiahnutie efektu kamenných blokov vytvorte na povrchu čiastočne zaschnutého materiálu zvislé a vodorovné línie pomocou vhodného nástroja (pravítko a rýhovací nástroj). Po zaschnutí materiálu sa vykoná nanosenie DECOR Antique (1 – 2 vrstvy) v požadovanom odtieni. Pri aplikácii DECOR Travertino na exteriérové stenové povrchy materiál dodatočne chráňte hydrofobizačným prostriedkom JUBOSIL Hydrophob, aby ste dosiahli primeranú vodoodpudivosť. Spotreba: 2,0 – 2,5 kg/m². Hrúbka v prvej vrstve: 0,5 – 1,0 mm; hrúbka v druhej vrstve: 1,0 – 2,0 mm.

Technika DECOR Wood:

Technika DECOR Wood spočíva v dosiahnutí štruktúry zodpovedajúcej vzhľadu dreva nanášaním materiálu DECOR Travertino v dvoch vrstvách nerezovým hladidlom. Reliéfna štruktúra sa dosahuje horizontálnymi vlnitými ťahmi na čerstvom materiáli v druhej vrstve. V čiastočne zaschnutom stave povrch materiálu vyhladte (30 min. pri podmienkach: $T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) a následne, na dosiahnutie efektu dreveného obkladu (dosiek), vytvorte zvislé a vodorovné línie pomocou vhodného nástroja (vystredovacie pravítko a rýhovací nástroj). Po 24 hodinách natrite povrch výrobkom JUBIN Lasur (dve vrstvy) v požadovanom odtieni. Pri aplikácii DECOR Travertino na exteriérové stenové povrchy materiál dodatočne chráňte hydrofobizačným prostriedkom JUBOSIL Hydrophob, aby ste dosiahli primeranú vodoodpudivosť. Spotreba: 2,0 – 2,5 kg/m²; hrúbka v prvej vrstve: 0,5 – 1,0 mm; hrúbka v druhej vrstve: 1,0 – 2,0 mm.

Technika Beton look:

Technika Beton look spočíva v dosiahnutí štruktúry zodpovedajúcej vzhľadu betónu nanášaním materiálu DECOR Travertino v dvoch vrstvách nerezovým hladidlom. DECOR Travertino nanášajte na vopred pripravený podklad pri súčasnom vyhladzovaní čerstvého materiálu a povrchovej úprave (brúsení) každej vrstvy. Na dosiahnutie poréznej štruktúry zatlačajte do finálnej vrstvy čerstvého materiálu vhodný nástroj na dekoratívne techniky („umelá tráva“). Po zaschnutí naneste SILICATECOLOR v požadovanom odtieni, zriedený s SILICATE Primer (pripraveným v súlade s technickým listom výrobku), s dobou schnutia 6 hodín. Na dosiahnutie finálneho efektu dodatočne naneste DECOR Antique v dvoch vrstvách. Pri aplikácii DECOR Travertino na exteriérové stenové povrchy materiál dodatočne chráňte hydrofobizačným prostriedkom JUBOSIL Hydrophob, aby ste dosiahli primeranú vodoodpudivosť. Celková spotreba pri dvojvrstvovej aplikácii: 1,5 – 2,0 kg/m²; hrúbka na vrstvu: 0,5 – 1 mm.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 12 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: DT - SRB-01/25, 21.07.2026