

TECHNICKÝ LIST 14.01.02-SKY



JUBIN Akrilin professional

1. Popis, použitie

JUBIN Akrilin professional je disperzná vyrovnávacia hmota na kvalitnú opravu povrchových chýb až do hĺbky 10 , ako sú praskliny, ryhy, preliačiny, praskliny - na výrobkoch z masívneho dreva, dyhovaných a neošetrených drevotriekových doskách, lepených resp. panelových doskách pred ich finálnou povrchovou úpravou - jemné brúsenie, nanášanie lazúry a iných náterov a lakovanie.

2. Farebné odtiene

plastové vedrá 8 kg, okrem odtieňa eben 7 kg:

- biela (odtieň 10), smrek (odtieň 20), buk (odtieň 30), dub (odtieň 40), palisander (odtieň 50), svetlý smrek (odtieň 60), eben (odtieň 70)

plastové vedrá 1,5 kg (iba odtiene svetlý smrek a eben):

- Dodanie vyrovnávacej hmoty na základe špeciálnej požiadavky zákazníka je možné za určitých podmienok.
- JUBIN Akrilin professional je možné tónovať aj výrobkom DIPI Super color (max. 3 fľaštičky s objemom 100 ml na 8 kg balenie a max. 5,5 uzáveru fľaštičky na 750 g balenie).

DIPI Super color musí byť do hmoty JUBIN Akrilin professional dobre primiešaný, pri väčších baleniach odporúčame použiť elektrické miešadlo.

Tmely (vyrovnávacie hmoty) rôznych odtieňov je možné navzájom miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	1.5 kg, 7 kg, 8 kg
Hustota	~1,67 kg/dm ³
Hrúbka vrstvy	~10

Spotreba	~1 kg/m ² /mm
Odporúčaný počet vrstiev	1-2
	0 %
Doba schnutia	~24 h
	~24 h

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny musí byť v rozmedzí od +5 °C do +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %. V prípade vonkajších prác chráňte povrchy počas nanášania a tvrdnutia vyrovnávacej hmoty pred silným slnečným žiarením a vetrom. Napriek tejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce v daždi, hmle alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h)!

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, mastných povlakov alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12 % (listnaté dreviny) alebo 15 % (ihličnaté dreviny). Povrchy dreva s obsahom živice očistite nitroriedidlom alebo akýmkoľvek iným riedidlom a nechajte ich dobre vyschnúť.

Pred tmelením vyplníme prázdne miesta drevenými vložkami.

7. Nanášanie tmelu

Nanášajte ho nerezovým hladidlom tak, aby bola vyplnená každá prasklina, priehlbina, trhlina, škrabanec, otlačenina, kaz, ako aj iné poškodenia alebo chyby. Plytšie poškodenia vyplňte v jednej vrstve a do hlbších trhlín a otvorov nanášajte vyrovnávaciu hmotu (tmel) vo viacerých vrstvách tak, aby hrúbka jednotlivéj vrstvy neprekročila 10 . Každú nasledujúcu vrstvu nanášajte až po úplnom preschnutí predchádzajúcej vrstvy. Suchý a vyrovnaný povrch prebrúste jemným brúsnym papierom, a to ručne alebo strojo.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNUŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 18 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Materiál namiešaný podľa iných farebných vzorkovníkov je pre dostupné bázy a tónovacie pasty JUB len najlepším možným priblížením; z tohto dôvodu môže byť celková odchýlka farby od požadovaného odtieňa väčšia ako vyššie uvedené garantované hodnoty.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a dopĺňať údaje.

Označenie a dátum vydania: TRC-085/22-čad, 21.07.2026