

TEHNIČKI LIST 01.01.07-BS



OSNOVNI Premaz enterijer 1:8

Temeljni premaz za unutrašnje zidne boje

1. Opis, primjena

OSNOVNI Premaz enterijer 1:8 je vodena disperzija polimernih veziva, upotrebljiva kao temeljni premaz, odnosno impregnacijsko sredstvo za sve vrste mineralnih podloga prije bojenja disperzivnim bojama, prije kitovanja, odnosno finog izravnavanja disperzivnim izravnavajućim masama.

OSNOVNI Premaz enterijer 1:8 izjednačava podlogu u smislu upijanja vode, vezuje prašinu i druge fine čestice koje se ne mogu mehanički ukloniti. Također poboljšava prijanjanje podloge i premaza. Karakterizira ga bijela boja.

2. Nijanse

- bijela

3. Tehnički podaci

Pakovanja	1 kg, 15 kg	
Gustoća		
Razrjeđenje sa vodom - maseno	1:8	
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~2 h
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu	4-6 h
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	g/l	
Zahtjev EU VOC – kategorija	<	
Potrošnja	20-30 g/m²	
Preporučeni broj premaza	1	

4. Uslovi za ugradnju

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

5. Priprema površine

Podloga mogu biti unutrašnje zidne i stropne površine. Podloga mora biti tvrda, suha i očišćena od slabo prihvaćenih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti ili druge prljavštine. Kada se koristi na jako zaprljanim površinama zaraženim algama i plijesni, preporučujemo pranje površina mlazom vruće vode ili pare — nakon pranja, površinu treba dezinfikovati biocidnim proizvodom Algicide plus.

Prije nanošenja OSNOVNI Premaz enterijer 1:8, novo ugrađene maltere i izravnavajuće mase u normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo, odnosno dozrijevamo najmanje 1 dan za svaki mm debljine a za betonske podloge, vrijeme sušenja minimalno je mjesec dana. Kod obnavljajućeg bojenja, s podloge u cijelosti odstranimo sve stare slabo prihvaćene i u vodi lako topive slojeve, špricanee i druge dekorativne nanose.

Prilikom mogućeg krpljenja bilo kakvih oštećenih površina, koristimo samo postupke kojim zakrpljenoj površini, u pogledu hrapavosti, osiguravaju visok stepen egaliziranosti.

6. Uputstvo za upotrebu

Proizvod prije upotrebe dobro promiješamo i razrijedimo s vodom, u omjeru 1 : 8. Količine koje su nam potrebne za premazivanje pojedinih ploha izračunamo ili procijenimo iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji, a u specifičnim slučajevima potrošnju određujemo mjerenjem na dovoljno velikoj testnoj plohi.

Nanesite premaz u jednom sloju korištenjem sljedećeg: četke prikladne za nanošenje disperzijskih premaza, dugodlaki krznjeni ili tekstilni molerski valjak (dužina dlaka odnosno niti je (dužina dlaka odnosno niti je 18 - 20 mm); upotrebljivo je sljedeće: prirodno i umjetno krzno, te tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti – (sintetičke niti - poliamid, dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester) ili špricanje. Prilikom nanošenja valjkom upotrebljavamo odgovarajuću mrežicu za cijedenje.

Za špricanje se mogu koristiti klasični pištolji pod visokim pritiskom i moderni pištolji pod niskim pritiskom različitih tipova (sa „vanjskim“ ili „unutrašnjim“ miješanjem zraka), kao i „airless“ prskalice različitih proizvođača. Prilikom odabira odgovarajućih mlaznica i radnog pritiska, pridržavajte se uputstava proizvođača. Svaku zidnu površinu premazujte kontinuirano s jednog kraja na drugi.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: OPE1-SRB-02/22, 29.07.2026