

MŰSZAKI ADATLAP 01.03.06-HUN



BETON Kontakt

Durva alapozó bevonat gépi vakolatokhoz

1. Leírás, alkalmazás

A BETON Kontakt egy durva szemcsés alapozó, amelynek célja a különböző falfelületek tapadó szilárdságának növelése gépi vakolatok sima betonfelületre való beépítése előtt, növeli a felület érdességét és javítja a tapadást.

A bevonat egyenletessé teszi a felület nedvszívó képességét, enyhén növeli annak víztaszító képességét és megköti rajta a poros és egyéb gyengén tapadó részeket amiket valamilyen oknál fogva tisztítással nem lehetett eltávolítani. A BETON Kontakt javítja a gépi vakolat tapadását a sima és gyengén nedvszívó alap felületek esetén.

2. Színárnyalatok

- Fehér (1001-es árnyalat)

3. Műszaki adatok

Kiszerelés	5 kg, 20 kg, 25 kg	
Sűrűség	1,35 kg/dm ³	
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	2 %	
Száradási idő	Tapintásra száraz	~2 h
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas	24 h
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)	11 g/l	
EU VOC követelmény – kategória	A/a <30	
Anyagszükséglet	250-400 g/m ²	
Javasolt rétegszám	1	
Tapadószilárdság (EN 1542)	> 1 Mpa	
Vízfelvétel w24 (EN 1062-3)	≤ 0,5 kg/m ² *h0,5	

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről vagy csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és gyengén tapadó részekről, portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Elsősorban az erősen szennyezett homlokzatfelületek, betonfelületek és a falialgával és falpenésszel fertőzött homlokzatfelületek esetében javasoljuk a forró víz- vagy gőzsugárral történő mosást – az utóbbiak esetében a mosást követően mindenképp fertőtlenítsünk.

Normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %) az új vakolatok és kiegyenlítő anyagok száradási illetve érési ideje vastagság milliméterenként legalább 1 nap, a betonfelületek száradási ideje pedig legalább egy hónap. Felújító festés esetén a felületről eltávolítjuk a régi gyengén tapadó részeket, és a vízben gyorsan oldódó festékrétegeket, szórt festékeket és egyéb dekorációs rétegeket.

6. Használati útmutató

Az alkalmazás előtt keverjük fel alaposan a terméket, szükség esetén max. 5% vízzel hígítsuk. Az egyes felületek lekenéséhez szükséges mennyiségeket a felületek nagyságából és az átlagos anyagszükségleti adatokból számítjuk ki vagy becsüljük meg, speciális esetekben pedig egy megfelelően nagy kiterjedésű próbafelületen történő méréssel határozzuk meg.

Általában diszperziós bevonatok felhordására alkalmas festőecsettel vagy hosszúszerű teddy hengerrel, illetve textil festőhengerrel (a szőrök, illetve a szálak hossza 18 - 20 mm mm; használható természetes vagy műszőrme, illetve különböző szintetikus szálakból - különböző szintetikus szálakból – poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter - készült textil), vagy szórással egy rétegben visszük fel. Hengerrel történő felhordás esetén alkalmazzunk megfelelő lehúzórácsot.

Az egyes falfelületeket az egyik szélről a másikig megszakítás nélkül kenjük le. A standard hosszúszerű festőhengerrel, a nem elérhető felületeket (külső és belső sarkok, csatornák, szűk spaletták, stb.) megfelelő ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelő kisebb festőhengerrel mindig előre kidolgozzuk.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a Műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és

kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: BTK-SRB-02/22, 2026.07.30