

MŰSZAKI ADATLAP 01.03.07-HUN



AKRINOL Super grip

Speciális bevonat sima és nem nedvszívó felületekhez

1. Leírás, alkalmazás

Az AKRINOL Super grip kék színű közepesen durva, sztirol-akrilát kötőanyag és szilikát töltőanyagokat tartalmazó alapozó. Elsősorban tapadóhídként alkalmazható, amikor régi kerámia burkolatra új kerámia lapokat ragasztunk. Alkalmas egyéb régi aljzatok burkoláshoz, nagyon sima betonfelületek, OSB, szálcement és gipszkarton táblák, közepes sűrűségű farostlemezről (MDF) készült felületekre, MARMORIN (spatulato) és a régi, jól tapadó bevonatokra történő, új bevonatok rögzítése előtt, különböző burkolatok és kiegyenlítő anyagok alkalmazása előtt.

A bevonat jelentős mértékben megnöveli a felület érdességét és a később felvitt ragasztó vagy vakolat számára jobb tapadást biztosít, vízfelvevő-képesség szempontjából egyenletessé teszi a felületet, enyhén fokozza a víztaszító-képességét és megköti rajta a poros és egyéb gyengén tapadó részeket, amiket valamilyen oknál fogva tisztítással nem lehetett eltávolítani.

2. Színárnyalatok

- Kék

3. Műszaki adatok

Kiszerelés		2 kg, 18 kg
Sűrűség		~1,1 kg/dm³
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban		0 %
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Tapintásra száraz	~2 h
	További megmunkálásra alkalmas	~4 h
	A csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás	~24 h
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)		2 g/l

EU VOC követelmény – kategória	A/g < 30
Anyagszükséglet	30-100 g/m ²
Javasolt rétegszám	1
Tapadószilárdság kerámiaburkolati rendszerben (EN 1348)	>= 1 Mpa
Vízfelvétel w24 (EN 1062-3)	<0,13 kg/m ² *h ^{0,5}
Vízfelvételi osztály	W3

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről vagy csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A felület előkészítése

Az a felület, amelyre az AKRINOL Super grip kerül alkalmazásra legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Elsősorban az erősen szennyezett homlokzatfelületek, betonfelületek és a faliálgával és falpenésszel fertőzött homlokzatfelületek esetében javasoljuk a forró víz- vagy gőzsugárral történő mosást – az utóbbiak esetében a mosást követően mindenképp fertőtlenítsünk.

Beton felületek legalább 28 napos (max. 3% páratartalom). A régi, rosszul tapadó és vízben oldódó részekről, iszapok és egyéb dekorációs rétegeket teljesen el kell távolítani a felületről.

6. Használati útmutató

Az alkalmazás előtt keverjük fel alaposan a terméket. Hígítatlanul kell alkalmazni. Szükséges mennyiségben kell felhordani, az egyes felületek esetében számítás vagy becslés alapján. Egyedi esetekben az anyagszükségletet egyedi próba felület elkészítésével tudjuk pontosan kiszámolni.

A terméket diszperziós bevonatok felhordására alkalmas festőecsettel visszük fel, rendszerint egy rétegben. Az egyes falfelületeket az egyik szélről a másikig megszakítás nélkül kenjük le. Az alapozó felhordása és a további megmunkálás között eltelt idő 4 - 24 óra legyen. Magas hőmérséklet és alacsony páratartalom esetén a további megmunkálás akár 4 órán belül is lehetséges.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a Műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-058/17-pek, 2026.07.30