

MŰSZAKI ADATLAP 01.03.04-HUN



REVITAL Primer

Kiegyenlítő alapozó bevonat a hajszálrepedések áthidalására

1. Leírás, alkalmazás

A REVITAL Primer polimer kötőanyagokon alapuló, elemi szálakkal és finom kvarchomokkal töltött alapozó. Alkalmas hajszálrepedéses (legfeljebb 0,3 mm szélességű), finoman vagy durvábban elsimított alapfelületek bevonására. Ezenkívül egyenetlenül érdes, javított felületek előkészítésére is alkalmazható elemi szálerősített és egyéb festékek felhordása előtt. Magas páraáteresztő képességének és szilikát töltőanyagainak köszönhetően műemléki épületeken történő felhasználásra is alkalmas, mivel a felületet diffúzióra nyitva hagyja, továbbá a szilikát töltőanyagok révén kiváló tapadást biztosít a szilikátfestékek számára. Belső és külső falfelületeken alkalmazott, igényesebb dekorációs technikák kialakításakor alapozóként is használható.

Jól kitölti a legfeljebb 0,3 mm szélességű repedéseket, kiegyenlíti a felület érdességét és nedvszívó képességét, valamint megköti a port és az egyéb, gyengén tapadó részecskéket, amelyeket valamilyen okból a tisztítással nem lehetett eltávolítani. Ideális alapfelületet képez olyan homlokzatok előkészítéséhez, amelyeken a sötét és világos színárnyalatok közötti kontraszt jelentős, és amelyeket a TRENDCOLOR kisebb fedőképességű színárnyalataival kívánunk felújítani.

2. Színárnyalatok

- Fehér (1001-es árnyalat)

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	5 l, 15 l	
Sűrűség	1,58 kg/dm ³	
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	5 %	
Száradási idő	Tapintásra száraz	3 h
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas	12 h

	A csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás	24 h
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)		3,9 g/l
EU VOC követelmény – kategória		A/g <30
Anyagszükséglet		200-350 ml/m ²
Javasolt rétegszám		1-2
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	μ együttható	/
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	Sd érték (d = 100 μm)	/

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +30 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről vagy csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és gyengén tapadó részekről, portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Elsősorban az erősen szennyezett homlokzatfelületek, betonfelületek és a faligával és falpenésszel fertőzött homlokzatfelületek esetében javasoljuk a forró víz- vagy gőzsugárral történő mosást – az utóbbiak esetében a mosást követően mindenképp fertőtlenítsünk.

Normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %) az új vakolatok és kiegyenlítő anyagok száradási illetve érési ideje vastagság milliméterenként legalább 1 nap, a betonfelületek száradási ideje pedig legalább egy hónap. Felújító festés esetén a felületről eltávolítjuk a régi gyengén tapadó részeket, és a vízben gyorsan oldódó festékrétegeket, szórt festékeket és egyéb dekorációs rétegeket.

6. Használati útmutató

A terméket használat előtt, valamint munka közben többször is alaposan összekeverjük, amennyiben szükséges max. 5%-ig vízzel hígítjuk. Az egyes felületek lekenéséhez szükséges mennyiségeket a felületek nagyságából és az átlagos anyagszükségleti adatokból számítjuk ki vagy becsüljük meg, speciális esetekben pedig egy megfelelően nagy kiterjedésű próbafelületen történő méréssel határozzuk meg.

Diszperziós bevonatok felhordására alkalmas festőecsettel vagy hosszúszőrű teddy-hengerrel, illetve textil festőhengerrel (a szőrök illetve a szálak hossza 18 - 20 mm mm; használható műszőrme illetve különböző szintetikus szálakból – poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter – készült textil), egy rétegben visszük fel. Hengerrel történő felhordás esetén alkalmazzunk megfelelő lehúzórácsot.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha

termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a Műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 035/25-pek, 2026.08.03