

TEHNIČKI LIST 08.07.01-SRL



JUBIZOL Finish summer additive

Letnji dodatak za produženje otvorenog vremena pri učvršćivanju maltera

1. Opis i upotreba

JUBIZOL Finish summer additive je aditiv za produženje otvorenog vremena (vremena ugradljivosti) završnih maltera. Može se dodavati svim belim ili nijansiranim akrilnim i silikonskim malterima. Sa dodatkom ovog aditiva, otvoreno vreme svih maltera navedenih u tabeli se približno udvostručuje, u zavisnosti od uslova ugradnje završnog sloja. Za dodatnu zaštitu, i dalje se preporučuje upotreba zaštitnih zavesa (mreža) tokom nanošenja i sušenja, jer se time obezbeđuje dodatno smanjenje uticaja nepovoljnih vremenskih uslova (direktno sunce, vetar ili niska vlažnost vazduha). Upotreba aditiva se preporučuje po vetrovitom vremenu i na temperaturama od 25 do 35°C. Kada se aditiv koristi, relativna vlažnost vazduha ne bi trebalo da bude viša od 50%. Pri niskim temperaturama i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha ne preporučujemo upotrebu aditiva JUBIZOL Finish summer additive, jer njegovo dodavanje značajno produžava vreme vezivanja (sušenja) maltera. Aditiv za produženje otvorenog vremena maltera ne menja izabranu nijansu maltera. Detalji za upotrebu u pojedinačnim specifičnim slučajevima navedeni su u tabeli ispod:

Temperatura vazduha	Relativna vlažnost vazduha	Vrsta maltera	Količina aditiva	Odgovarajuća izolaciona ploča
25°C – 35°C	<50%	JUBIZOL Acryl finish S JUBIZOL Acryl finish T JUBIZOL Acryl finish XS JUBIZOL Acryl finish XT JUBIZOL Unixil finish S JUBIZOL Silicone finish S JUBIZOL Silicone finish T JUBIZOL Silicone finish XS JUBIZOL Trend finish S JUBIZOL Trend finish T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Finish S	1 kanta (1,25 kg/kanta)	EPS EPS EPS EPS EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW

2. Nijanse

- Bezbojna

3. Tehnički podaci

Pakovanje	1,25 kg
Gustina	~0,98 kg/dm ³
Potrošnja po pakovanju završnog maltera	~1,25 kg

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge treba biti između +25 °C i +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 50 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Uputstvo za upotrebu

JUBIZOL Finish summer additive (sadržaj 1 pakovanja – 1,25 kg) se dodaje u jednu kantu (25kg) završnog maltera. Aditiv se uvek dodaje već nijansiranom malteru. Sadržaj plastične boce se sipa u posudu i dobro promeša električnim mikserom pre upotrebe. Zatim se proverava nijansa boje i egalizuje se smeša maltera kako bi se eliminisale i najmanje ili neprimetne razlike između pojedinačnih kanti. Prvo se sadržaj četiri kante pomeša u posudu odgovarajuće veličine. Kada se potroši četvrtina tako pripremljene smese, u posudu se sipa sadržaj sledećeg pakovanja i dobro promeša sa ostatkom završnog maltera, i tako redom. Smeša maltera pripremljena sa aditivom uvek se nanosi na celu površinu fasade, sve dok se cela površina ne pokrije. Smeša se mora upotrebiti do isteka roka trajanja završne obrade maltera.

Otpornost sveže obrađenih površina na oštećenja zbog kiše (ispiranje nanosa) u datim uslovima (T = +25 °C, rel. vl. vazduha = 50 %) dostiže se u roku od 24 sata.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe. Osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

6. Bezbednost na radu, upravljanje otpadom, i čišćenje alata

Prilikom presipanja i mešanja aditiva preporučuje se upotreba zaštitnih naočara. Osim opštih uputstava i propisa iz zaštite u građevinskim, fasaderskim i molerskim radovima i uputstava navedenih u bezbednosnom listu, uzeti u obzir i sleseća upozorenja:

Sadrži sledeće jedinjenje: 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzizotiazol-3 (2H)- jedan, metilizotiazolinon. Može izazvati alergijsku reakciju.

Neiskorišćeni aditiv se predaje u sabirni centar komunalnog otpada među otpadne boje i lakove, manje količine se mogu deponovati zajedno sa kućnim otpadom.

Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Nijansa boje može se razlikovati od otiska u ton karti ili potvrđenog uzorka, ukupna razlika u boji ΔE_{2000} za nijanse po JUB ton karti – određuje se uskladu sa ISO 7724/1-3 i po matematičkom modelu CIE DE2000 – iznosi najviše 2,5. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos maltera na probnu podlogu i standard predmetne nijanse koji se čuva u TRC JUB d.o.o.. Odstupanja za materijal izrađen u nijansi prema drugim uzorcima ili ton karti mogu biti veća od navedene vrednosti i predstavljaju najbolju moguću aproksimaciju. Razlika u nijansi boje koja je posledica neodgovarajućih radnih uslova, pripreme boje koja nije koja nije u skladu sa uputstvima iz ovog tehničkog lista, nepridržavanja pravila egalizacije, nanošenja na podlogu koja je neadekvatno pripremljena, sa prevelikom ili premalom apsorpcijom, manje ili više hrapavu, koja je vlažna ili nedovoljno suva, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 173/26-pek, 19.08.2026