

TEHNIČKI LIST 08.07.03-SRL



JUBIZOL Decor glitter

Dekoratívna staklena zrna sa reflektujućim dejstvom

1. Opis i upotreba

JUBIZOL Decor glitter je mešavina staklenih čestica sa efektom refleksije. Mogu se nanositi (špricati) u sveže nanosene mineralne, akrilne i silikonske dekorativne maltere, kao i u JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium i JUBIZOL Kulirplast 1,8 SRB. Takođe se mogu nanositi u još uvek svež, izdašniji ili bogatiji drugi sloj mikroarmiranih fasadnih boja. Proizvod nije pogodan za upotrebu u silikatnim proizvodima, niti za upotrebu na glatkim podlogama. Proizvod je namenjen za obradu spoljašnjih površina. Dodatkom staklenih čestica sa efektom refleksije postiže se prirodan svetlucavi izgled maltera i boja, koji se menja u zavisnosti od ugla i izvora svetlosti (sunčeva ili veštačka svetlost). Mogu se koristiti kako na tamnim, tako i na svetlim nijansama maltera i boja. Staklene čestice sa efektom refleksije su otporne na vremenske uslove i jednostavne za nanošenje.

BEZBEDNOSNO UPOZORENJE: Nanesene staklene čestice su oštre na dodir; zbog toga se njihovo nanošenje ne preporučuje na mestima gde može doći do bliskog kontakta ljudi sa česticama (uski balkoni, uski prolazi, sportski objekti itd.).

2. Nijanse

Staklene čestice sa reflektujućim efektom.

3. Tehnički podaci

Pakovanje	8 kg
Gustina	~1,15 kg/dm ³
Dimenzije čestica (prečnik)	1,25 - 2,5 mm
Minimalna potrošnja	100 g/m ²
Maksimalna potrošnja	250 g/m ²
Prosečna potrošnja	~175 g/m ²

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge treba biti između +5 °C i +30 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Priprema podloge

Staklene čestice sa reflektujućim efektom nanose se u sveže nanešene i zaglađene ili zaribane završne maltere (na njima se još uvek ne sme formirati pokorica ili nelepljivi površinski sloj). Takođe se mogu nanositi u svež drugi sloj fasadnih boja. Na ovom drugom sloju se takođe još uvek ne sme formirati pokorica niti nelepljivi površinski sloj.

6. Priprema

Staklene čestice sa reflektujućim efektom ne zahtevaju nikakvu posebnu pripremu pre nanošenja. Potrebnu količinu od približno 1–2 kg treba sipati u pištolj sa levkom (gornjom posudom) i može se početi sa prskanjem. Upotreba zaštitnih naočara je obavezna.

7. Nanošenje

Za nanošenje staklenih čestica sa efektom refleksije preporučujemo pištolj za prskanje sa levkom (gornjom posudom). Zapremina posude bi trebalo da iznosi približno 5 litara. Za nanošenje staklenih čestica pogodne su dizne prečnika 4–6 mm. Radni pritisak bi trebalo da bude od 2,0 do 3,0 bara. Staklene čestice se nanose u još uvek svež, zaglađen završni malter ili u još uvek svež, izdašniji ili bogatiji drugi sloj mikroarmirane fasadne boje. Nanose se kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, na udaljenosti od približno 30–50 cm od podloge. Važno je pridržavati se odabranog načina prskanja staklenih čestica na celom objektu, jer se na taj način obezbeđuje ujednačen izgled cele fasade. Radove treba izvoditi što je brže moguće, bez prekida, od jednog do drugog ugla zida. Kada se staklene čestice nanose na zidne površine više od jednog sprata, nanošenje se mora vršiti istovremeno na svim spratovima: u takvim slučajevima nanošenje uvek počinje na najvišem spratu, dok se na nižim spratovima radi sa „stepenastim pomakom“ (smicanjem faza). Za obradu većih površina mora se obezbediti adekvatan broj pištolja sa levkom i dovoljno radne snage. Radna platforma (skela) mora biti adekvatno udaljena od fasadnih površina; u suprotnom, cevi skele mogu sprečiti ravnomerno nanošenje šljokica. Preporučujemo izradu testnih polja ili probnih površina pre obrade fasadnih površina, kako bi se potvrdili željeni intenzitet staklenih čestica i njihova potrošnja. U slučaju visokih temperatura i niske vlažnosti vazduha, kao i pri vetru, preporučuje se dodavanje aditiva JUBIZOL Finish summer additive u dekorativne maltere. Ovaj aditiv približno udvostručuje vreme raspoloživo za prskanje staklenih čestica u dekorativni malter.

U normalnim uslovima ($T = +20$ °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %), otpornost sveže obrađenih površina na oštećenja uzrokovana padavinama (ispiranje šljokica) postiže se najkasnije u roku od 24 sata.

8. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Fasadne površine obrađene JUBIZOL Decor glitter ne zahtevaju posebno održavanje. Prašinu očistiti metlom, usisavanjem ili pranjem vodom.

Na površinama kod kojih na opisan način nije moguće ukloniti nečistoće, prebojiti površinu dvoslojnim nanosom fasadne boje ili ponovno malterisanje. Nanos odgovarajućeg osnovnog premaza je obavezan.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Uslovi transporta – bez posebnih ograničenja. Čuvati na suvom mestu, van domašaja dece. Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: neograničen.

10. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći

materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-061/21-pek, 19.08.2026