

TEHNIČKI LIST 08.07.05-SRL



JUBIZOL Decor dark glitter

Tamni kristali sa reflektujućim efektom

1. Opis i upotreba

JUBIZOL Decor dark glitter je mešavina tamnih kristala sa efektom refleksije. Mogu se prskati u sveže nanese mineralne, akrilne i silikonske dekorativne maltere, kao i u JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium i JUBIZOL Kulirplast 1,8 SRB. Takođe se mogu prskati u još svežiji, izdašniji ili bogatiji drugi sloj mikroarmiranih fasadnih boja. Proizvod nije pogodan za upotrebu u silikatnim proizvodima, a takođe nije pogodan ni za upotrebu na glatkim površinama. Proizvod je namenjen za obradu spoljašnjih površina. Dodavanjem staklenih zrna sa efektom refleksije u maltere i boje, dobija se prirodan izgled sjaja (svetlucanja), koji se menja u zavisnosti od ugla i izvora svetlosti (sunčeva ili veštačka). Mogu se koristiti i na tamnim i na svetlim nijansama maltera i boja. Tamni kristali sa efektom refleksije su otporni na vremenske uslove i jednostavni za ugradnju.

BEZBEDNOSNO UPOZORENJE: Ugrađeni tamni kristali su oštri na dodir, pa ne preporučujemo njihovu ugradnju u zonama gde može doći do bliskog kontakta između tamnih kristala i ljudi (uski balkoni, uski prolazi, sportski objekti itd.).

2. Nijanse

Tamni kristali sa reflektujućim efektom.

3. Tehnički podaci

Pakovanje	8 kg
Gustina	~1,15 kg/dm ³
Dimenzije čestica (prečnik)	1,25 - 2,5 mm
Minimalna potrošnja	100
Maksimalna potrošnja	250
Prosečna potrošnja	~175

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge treba biti između +5 °C i +30 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Priprema podloge

Staklene čestice sa reflektujućim efektom nanose se u sveže nanešene i zaglađene ili zaribane završne maltere (na njima se još uvek ne sme formirati pokorica ili nelepljivi površinski sloj). Takođe se mogu nanositi u svež drugi sloj fasadnih boja. Na ovom drugom sloju se takođe još uvek ne sme formirati pokorica niti nelepljivi površinski sloj.

NAPOMENA: Preporučujemo nanošenje tamnih kristala samo na tamnije, hrapavije površine. Na glatkim, svetlijim površinama je teže postići izgled ujednačene raspoređenosti po celoj površini. Predložene nijanse preporučene prema JUB FAVOURITE FEELINGS ton karti su sledeće: nijansa 010A, 010B, 010C, 020A, 020B, 020C, 025A, 025B, 025C, 030A, 030B, 040A, 040B, 040C.

6. Priprema

Tamni kristali sa reflektujućim efektom ne zahtevaju nikakvu posebnu pripremu pre nanošenja. Potrebnu količinu od približno 1–2 kg treba sipati u pištolj sa levkom (gornjom posudom) i može se početi sa prskanjem. Upotreba zaštitnih naočara je obavezna.

7. Nanošenje

Za nanošenje tamnih kristala sa efektom refleksije preporučujemo pištolj za prskanje sa kompresovanim vazduhom. Zapremina posude bi trebalo da iznosi približno 5 litara. Za nanošenje tamnih kristala pogodne su dizne prečnika 4–6 mm. Radni pritisak bi trebalo da bude od 2,0 do 3,0 bara. Tamni kristali se nanose u svež, zaglađen malter ili u još svežiji, izdašniji ili bogatiji drugi sloj mikroarmirane fasadne boje. Nanose se kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, na udaljenosti od približno 30–50 cm od podloge. Važno je pridržavati se odabranog načina prskanja staklenih čestica na celom objektu, jer je to jedini način koji obezbeđuje ujednačen izgled cele fasade. Radove treba izvoditi što je brže moguće – bez prekida, od ivice do ivice zida. Na zidnim površinama koje se protežu na više spratova, staklene čestice se nanose istovremeno na svim spratovima: nanošenje počinje na najvišem spratu, dok se na nižim spratovima radi sa „stepenastim pomakom“. Za obradu većih površina potrebno je obezbediti adekvatan broj pištolja sa levkom i dovoljno radne snage. Radna skela mora biti adekvatno udaljena od fasadnih površina; u suprotnom, cevi skele mogu sprečiti ravnomerno nanošenje šljokica. Preporučujemo izradu testnih polja ili probnih površina pre obrade fasadnih površina, kako bi se potvrdili željeni intenzitet staklenih perli i njihova potrošnja. U slučaju visokih temperatura i niske vlažnosti vazduha, kao i pri vetru, preporučuje se dodavanje aditiva JUBIZOL Finish summer additive u dekorativne maltere. Ovaj aditiv približno udvostručuje vreme raspoloživo za prskanje tamnih šljokica u dekorativni malter.

Otpornost sveže obrađenih površina na oštećenja uzrokovana kišnicom (ispiranje šljokica) postiže se najkasnije u roku od 24 sata u normalnim uslovima ($T = +20$ °C, rel. vlažnost vazduha = 65%).

8. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Fasadne površine obrađene JUBIZOL Decor dark glitter ne zahtevaju posebno održavanje. Prašinu očistiti metlom, usisavanjem ili pranjem vodom.

Na površinama kod kojih na opisan način nije moguće ukloniti nečistoće, prebojiti površinu dvoslojnim nanosom fasadne boje ili ponovno malterisanje. Nanos odgovarajućeg osnovnog premaza je obavezan.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Uslovi transporta – bez posebnih ograničenja. Čuvati na suvom mestu, van domašaja dece.

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: neograničen.

10. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala,

nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-030/24-pek, 19.08.2026