

MŰSZAKI ADATLAP 03.01.18-HUN



JUPOL Trend

Kiváló fedőképességű mosható festék azonnali felhasználásra

1. Leírás, alkalmazás

A JUPOL Trend környezetbarát, a legmodernebb polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló mosható, kiemelkedően magas fedőképessű beltéri falfesték. Igényes felhasználók számára, lakóépületek és irodaépületek, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősek otthona és egyéb épületek falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére. A megszáradt filmréteg jó páraáteresztő, ellenáll az általános háztartási tisztítószerekkel vagy agresszív fertőtlenítőszerekkel történő nedves dörzsölésnek (2. osztály) és teljesen matt megjelenésű. Megfelelő felületet képeznek a kiegyenlítő anyagokkal simított felületek, papír és rusztikus flies tapéták, rusztikus üvegszálás tapéták, gipszkarton és szálerősítésű cement lapok, forgácslapok, vakolatlan beton, finom vakolatok, stb. A festéket rendkívül alacsony illékony szerves anyag (VOC) tartalom jellemzi, nehézfémeket nem tartalmaz.

2. Színárnyalatok

- 400-as színárnyalat - Coconut
- 405-as színárnyalat - Lemon
- 410-es színárnyalat - Curry
- 411-es színárnyalat - Papaya
- 425-ös színárnyalat - Merlot
- 426-os színárnyalat - Pink gin
- 429-es színárnyalat - Mystic plum
- 430-as színárnyalat - Lavanda
- 442-es színárnyalat - Royal blue
- 452-es színárnyalat - Olive
- 454-es színárnyalat - Avocado
- 456-os színárnyalat - Mint
- 460-as színárnyalat - Espresso
- 462-es színárnyalat - Latte
- 463-as színárnyalat - Ivory
- 465-ös színárnyalat - Mocca
- 470-as színárnyalat - Smoke
- 471-es színárnyalat - Graphite

- 472-es színárnyalat - Carbon
- 473-as színárnyalat - Antracite

Két vagy több különböző tónusú festék tetszés szerinti arányban keverhető egymással!

3. Műszaki adatok

Csomagolás	2.5 l		
Sűrűség	~1,547 kg/dm ³		
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	1 g/l		
EU VOC követelmény – kategória	A/a<30		
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	5%		
Vízzel hígítás térfogatban	~8%		
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Tapintásra száraz		3h
	További megmunkálásra alkalmas		4-6h
Anyagszükséglet	115-135 ml/m ² (egyrétegű felhordás esetén)		
Ajánlott rétegszám	2		
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	EN 13300 szerinti besorolás	Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	Ellenálló, 2. osztály
		Fedőképesség	1. osztály
		kiadósság mellett	8m ² /l
	Páraáteresztő-képesség EN ISO 7783-2	Fény	Teljesen matt
		μ, együtttható	<175
		Sd-érték (d = 100 μm)	<0,018m 1. osztály (Magas páraáteresztő képesség)

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete legyen +5 °C és +35 °C között, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. A felület előkészítése

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) vastagság milliméterenként legalább 1 napig hagyjuk száradni illetve érni, betonfelületek esetén pedig a száradási idő legalább egy hónap. A festett felületekről eltávolítjuk a vízben könnyen és gyorsan oldódó festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zománccfestékeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a festést megelőzően mindenképp fertőtlenítsük.

Az első alkalommal történő festést megelőzően alapozó bevonat alkalmazása kötelező, javasoljuk a AKRIL EMULZIÓ használatát, a bonyolultabb és kevésbé jó minőségű felületek (kevesbé jó minőségű gipszkarton lemezek, gipszvakolatok, szálerősítésű cement lapok, forgácslapok és vakolatlan beton felületek) esetén pedig a JUKOL PRIMER használatát.

Az alapozókkal kapcsolatos műszaki információkért, kérjük olvassa el a műszaki adatlapot.

6. A festék előkészítése

A festék a használat előtt nem igényel különösebb előkészítést – amennyiben szállítás vagy hosszabb ideig tartó tárolás során egy hígabb folyadék vált ki a tetején, akkor használat előtt csak jól keverjük össze. Ecsettel történő felhordás esetén (pl. olyan felületeken, ahol a festőhenger használata nem lehetséges), hosszú szálú festőhenger alkalmazásakor, illetve erősen nedvszívó alapfelületek festésekor a festéket használat előtt vízzel hígítsuk a fenti táblázatban megadott arány szerint. FIGYELEM! A festék fedőképessége hígítással és biocid készítmények hozzáadásával rohamosan csökken!

A festék bármilyen „javítása” (színezőanyagok hozzáadása, hígítás stb.) festés közben tilos.

Azokban a helyiségekben, ahol a levegő viszonylag magas páratartalma miatt nagy valószínűséggel keletkezik kondenzvíz, és ezáltal a sarkokban, a szekrények mögött és egyéb helyeken nagy valószínűséggel jelenik meg a falpenész. A fal- és a mennyezetfelületek dekoratív védelme érdekében a festékhez adjunk hozzá 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) JUBOCIDE PLUS-t.

7. A festék felhordása

A festéket JUPOL Gold hengerrel (vagy hasonló rövidszőrű teddy hengerrel vagy textil festőhengerrel textil festőhengerrel - a szőrök illetve a szálak hossza 10 mm; használható természetes vagy műszőrme illetve különböző szintetikus szálakból poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter készült textil), festőecsettel vagy szóróval. Hordjuk fel hengerrel közvetlenül az eredeti kannából, ne használjunk lehúzórácsot.

A festéket egy rétegben hordjuk fel nem túl szennyezett felületek felújítási festése esetén, és két rétegben 4-6 óráig ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, levegő rel. páratart. = 65%) időközönként minden más esetben. A kétrétegű felhordás akkor is szükséges, ha a festék hígítva lett. Hosszúszőrű festőhengerrel történő felhordás esetén, lehúzó rács használata javasolt.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

8. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó szennyeződések leseperhetjük vagy leporszívózhathatjuk. A rátapadt port és egyéb foltokat pedig az általában használt univerzális háztartási tisztítószeroldatba mártott nedves ruhával vagy szivaccsal történő enyhe dörzsöléssel távolítsuk el, majd tiszta vízzel mossuk le a felületet.

Azokon a felületeken, amelyekről a szennyeződések a feltüntetett módon nem tudjuk eltávolítani, alkalmazzunk felújító festést. Ez a bevonat két rétegben történő újbóli felhordását jelenti „A festék felhordása” fejezetben leírtak szerint. A kevésbé szennyezett felületek felújító festésekor az esetek többségében egy réteg is elegendő, mivel a festék rendkívül jó fedőképességű. Felújító festés esetén alapozó bevonat alkalmazása általában nem szükséges.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a minőségét megőrzi: legalább 36 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, a ΔE_{2000} együttes színbeli különbség – az ISO 7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapján – a JUB színkártyák árnyalatai esetén maximum 1,5, NCS és RAL színkártyák színárnyalatai esetén maximum 2,5. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt festék és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A többi színkártya alapján készített festék a JUB-nál rendelkezésre álló bázisok és színező paszták legjobban hasonlító változata, ezért ebben az esetben a kívánt árnyalattól való együttes színbeli eltérés az előbbieken feltüntetett garantált értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a festék műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítése, a kiegyenlítés szabályainak figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás miatti színárnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 179/26-čad, 2026.08.24