

MŰSZAKI ADATLAP 03.01.42-HUN



JUPOL Trend glitter

Kiválóan mosható áttetsző dekorációs bevonat csillámokkal

1. Leírás, alkalmazás

A JUPOL Trend glitter modern polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló, dekorációs csillámokat tartalmazó, áttetsző beltéri falbevonat. Lakóépületekben, reprezentatív és üzleti helyiségekben, galériákban és egyéb kiállítóterekben, konferenciák, promóciós és hasonló rendezvények céljára szolgáló helyiségekben, továbbá iskolákban, óvodákban, szállodákban, kórházakban, egészségügyi intézményekben, idősek otthonában stb. található fal- és mennyezeti felületek dekorációs kialakítására szolgál. A terméket olyan felületeken alkalmazzuk, amelyeket korábban JUPOL Trend, JUPOL Gold supreme vagy a JUB választékába tartozó más minőségi beltéri falfestékekkel festettek.

A JUPOL Trend glitter egyszerű felhordást biztosít, optimálisan beállított konzisztenciája csökkenti a megfolyás, a csepegés és a szóródás kockázatát. Alacsony illékony szerves vegyület (VOC) tartalmú, valamint nem tartalmaz lágyítószerkeket és nehézfémeket. A megszáradt bevonat kiváló páraáteresztő képességgel és magas nedves dörzsállósággal rendelkezik.

A felület mosható, így az enyhébb szennyeződések a szokásos háztartási tisztítószerkeket oldatába mártott ruhával eltávolíthatók. A kívánt dekorációs hatás eléréséhez általában egy réteg felhordása elegendő.

2. Színárnyalatok

- Áttetsző

3. Műszaki adatok

Csomagolás	2,5 l
Sűrűség	~1,05 kg/dm ³
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	2,5 g/l
EU VOC követelmény – kategória	A/a<30
Száradási idő	Tapintásra száraz
	3h

Száradási idő		
Anyagszükséglet		80-100 ml/m ²
EN 13300 szerinti besorolás	Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	Ellenálló, 1. osztály
	Fény, megjelenés	Közepesen matt
Páraáteresztő-képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<100
	Sd-érték (d = 100 μm)	<0,03m 1. osztály (Magas páraáteresztő képesség)

4. A felület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz és tiszta – gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) vastagság milliméterenként legalább 1 napig hagyjuk száradni illetve érni, betonfelületek esetén pedig a száradási idő legalább egy hónap. A festett felületekről eltávolítjuk a vízben könnyen és gyorsan oldódó festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zománccfestékeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a festést megelőzően mindenképp fertőtlenítsük.

Első felhordás előtt az alapfelületre két réteg JUPOL Trend vagy JUPOL Gold supreme-et hordjunk fel (a kívánt színárnyalatban) szórással vagy rövid szálú szörme- illetve textil festőhengerrel (szálhossz kb. 10 mm).

A fent jelölt alapozó festékekkel kapcsolatos műszaki információkért, kérjük olvassa el azok műszaki adatlapját.

5. A festék előkészítése

A festék a használat előtt nem igényel különösebb előkészítést – ha a szállítás vagy hosszabb ideig tartó tárolás közben egy hígabb folyadék vált ki a tetején, akkor csak jól keverjük össze.

Az összefüggő falfelületek (illetve lehetőség szerint az azonos árnyalattal festendő valamennyi felület) bevonásához szükséges, eltérő gyártási tételből (sarzs) vagy különböző gyártási időpontból származó festékeket egy megfelelően nagy edényben homogenizáljuk. Nagy felületek esetén, amikor műszakilag nem biztosítható az egy réteg felhordásához szükséges festékmennyiség homogenizálása, a kiegyenlítő edényben legalább három vödör tartalmát keverjük össze. Amikor az így előkészített festék egyharmadát felhasználtuk, töltünk a keverékhez újabb festéket, majd alaposan keverjük össze a tartályban maradt anyaggal. Az eljárást szükség szerint ismételjük meg.

A festék felhordás közbeni módosítása (színezőpaszta hozzáadása, hígítás stb.) nem megengedett. Az egyes felületekhez szükséges festékmennyiséget a felület nagysága és az átlagos anyagszükségleti adatok alapján számítsuk ki vagy becsüljük meg. Egyedi esetekben az anyagszükségletet megfelelő méretű próbafelületen végzett felhordással határozzuk meg.

6. A festék felhordása

A festéket JUPOL Gold hengerrel (vagy hasonló rövidszőrű teddy hengerrel vagy textil festőhengerrel textil festőhengerrel - a szőrök illetve a szálak hossza 10 mm; használható természetes vagy műszörme illetve különböző szintetikus szálakból poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter készült textil), festőecsettel vagy szórással. A festéket a hengerrel közvetlenül az eredeti kannájából hordjuk fel, ne használjunk lehúzórácsot.

Az egyes falfelületeket megszakítás nélkül, egyik szélről a másikig haladva vonjuk be. A festőhengerrel nehezen hozzáférhető felületeket (sarkok, élek, hornyok, keskeny kávék stb.) mindig először fessük le, megfelelő ecsettel vagy az adott felülethez igazodó kisebb festőhengerrel.

A felhordás csak megfelelő körülmények között végezhető: a levegő és az alapfelület hőmérséklete +5 °C és +35 °C között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80%-ot.

A szerszámokat használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel. A hengerről először spaklival távolítsuk el a felesleges festéket, majd a szerszámokat alaposan mossuk el vízzel.

7. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó szennyeződések leseperhetjük vagy leporszívózhatjuk. A rátapadt port és egyéb foltokat pedig az általában használt univerzális háztartási tisztítószeroldatba mártott nedves ruhával vagy szivaccsal történő enyhe dörzsöléssel távolítsuk el, majd tiszta vízzel mossuk le a felületet.

Azokon a felületeken, amelyekről a szennyeződések a feltüntetett módon nem tudjuk eltávolítani, alkalmazzunk felújító festést, mely újabb bevonat felhordását jelenti két rétegben, az "A festék felhordása" fejezetben leírtak szerint. A kevésbé szennyezett felületek felújító festésekor az esetek többségében egy réteg is elegendő, mivel a festék rendkívül jó fedőképességű. Felújító festés esetén alapozó bevonat alkalmazása általában nem szükséges.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a minőségét megőrzi: legalább 36 hónap.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 183/26-čad, 2026.08.24