

TEHNIČKI LIST 02.02.03-BS



JUBOGLET Hobby kit 1-50

Reparaturni kit na bazi gipsa

1. Opis, upotreba

JUBOGLET Hobby kit 1-50 je masa na bazi gipsa, koja se brzo veže i namijenjena je za izravnavanje unutrašnjih zidova. Koristi se za popunjavanje većih udubljenja i neravnina, za popunjavanje instalacionih kanala, žljebova i spojeva, a na manjim površinama može se koristiti i kao klasični grubi ili fini malter. Rijetko se koristi za izravnavanje većih zidnih ili stropnih površina, jer je to teško zbog relativno kratkog "otvorenog vremena" pripremljene smjese maltera. Izravnane površine mogu se farbati svim vrstama disperzivnih boja, ali se obično prvo zagladi sa JUBOLIN Classic 0-3, JUBOLIN P 25 fine 0-5 i JUBOGLET Nivelin 0-3

2. Tehnički podaci

Pakovanja		2 kg, 15 kg
Gustoća		~1,7 kg/dm ³
Debljina nanosa		<5 mm
Razrjeđenje sa vodom - maseno		35 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Prikladno za daljnji rad	24-48 h
Prosječna potrošnja		1,1 kg/m ² /mm
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent	<30
	vrijednost Sd (d = 3 mm)	0,09 m razred 1 (visoka paropropusnost)
Prihvata na standardni krečno-cementni malter (EN 4624)		>0,35 MPa

3. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge bi trebala biti od +5 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne bi trebala biti

viša od 80%.

4. Priprema podloge

Podloga neka bude čvrsta, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine, s prebojenih površina odstranimo sve neodgovarajuće nanose boje, uljane boje, lakove i emajle. Podloga može biti neomalterisani zid od cigle ili omelterisani, već ranije prebojeni zidovi i stropovi. Očišćenu podlogu uobičajeno prije nanošenja samo navlažimo s vodom.

5. Priprema mase za ugradnju

JUBOGLET Hobby kit 1-50 pripremimo tako da suhoj smjesi dodamo približno 35% vode (~0,35 l/kg). Suhu mješavinu istresemo u odmjerenu količinu vode, te ručno ili električnim mješačem 1 minutu intenzivno miješamo, da dobijemo homogenu pastoznu masu.

Otvoreno vrijeme za ugradnju pripremljene smjese je 30 minuta.

6. Nanošenje mase za izravnavanje

Masu nanosimo nehrđajućom čeličnom gletaricom ili nehrđajućom molerskom špahtlom. Površinu zagladimo čim počne gubiti vodu, odnosno čim počne stvrdnjavati. Koliko će to brzo biti, ovisi o mikroklimatskim uslovima, debljini nanosa i o upojnosti podloge.

U svakom slučaju, moramo poštivati da će masa za manje od jednog sata otvrdnuti do te mjere da je više nećemo moći obrađivati.

Pri maksimalno debelom nanosu, površina je nakon 1 do 2 dana primjerena za brušenje, upola tanji nanos jednaku obradivost postiže već za ~ 12 sati. Konačnu čvrstoću masa postiže 2 do 3 dana po ugradnji (ovisno o debljini nanosa). Tada površinu možemo dodatno fino izravnati JUBOLIN Classic, JUBOLINOM P25 Fine ili NIVELINOM, ali ukoliko takvo izravnavanje nije potrebno, možemo je obojiti unutrašnjim disperzijskim zidnim bojama.

Alat odmah poslije upotrebe temeljno operemo vodom.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od navlaživanja. Skladištenje u suhim i prozračnim prostorima, čuvati van dohvata djece!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 za 2 kilogramsko ili najmanje 12 za 15 kilogramsko pakiranje.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS-059/25-pek, 27.08.2026