

TECHNICKÝ LIST 03.01.48-SKY



JUPOL Perfect

Prémiová farba s jednovrstvovým krytím

1. Popis, použitie

JUPOL Perfect je vysoko krycia vnútorná maľba (náterová hmota) na steny, vyrobená na báze vodnej disperzie moderných polymérnych spojív. Je vhodná na nové a renovačné nátery stenových a stropných povrchov, ako aj na realizáciu vybraných dekoratívnych techník. Suchý farebný film je dobre paropriepustný, má matný vzhľad a vyznačuje sa odolnosťou proti mokrému oteru (trieda 3).

Farbu je možné nanášať na dobre priľnavé staré disperzné nátery, rôzne druhy omietok, vyrovnávacie hmoty (stierky), neomietnutý betón, papierové tapety, flisové (vliesové) tapety a tapety zo sklenených vlákien. Možno ju nanášať priamo aj na sadrokartónové dosky (Q2) bez použitia základného náteru. Neobsahuje ťažké kovy a vyznačuje sa nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC).

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)
- Farebné odtiene podľa vzorkovníka farieb JUB Home of Colours E-G, N, W
- Farebné odtiene podľa vzorkovníka farieb JUB Favourite Feelings E-G
- tónovanie do pastelových farebných odtieňov je možné pomocou DIPI Super color (do 750 ml/15L bielej farby) alebo do intenzívnejších farebných odtieňov pomocou DIPI Koncentrat (do 100 ml/15L bielej farby)
- dodanie v odtieňoch navrhnutých na špeciálne prianie zákazníka je možné za určitých podmienok

Farby rôznych odtieňov je možné navzájom miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie	5 l, 15 l
Hustota	~1,5 kg/dm ³
Obsah prchavých organických zlúčenín VOC	< 1 g/l
Požiadavka EU VOC – kategória	A/a<30
Riedenie vodou - podľa hmotnosti	10%

Riedenie vodou - podľa objemu			~15%
Doba schnutia T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)	Suchý na dotyk		3h
	Vhodný na ďalšiu úpravu		4-6h
Spotreba			120 ml/m ²
Odporúčaný počet vrstiev			1-2
Vlastnosti zaschnutého farebného filmu	Zaradenie podľa STN EN 13300	Odolnosť proti oteru za mokra	odolný, trieda 3
		Krycia schopnosť	trieda 1
		pri výdatnosti	10m ² /l
	Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	Vzhľad	matná
		μ, koeficient	<175
		ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 100 μm)	<0,023m trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred maľovaním musíme dezinfikovať povrchy napadnuté stenovými plesňami.

Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulzia (v pomere 1:1), pre náročnejšie a nasiakavejšie podklady vodou zriedený JUKOL Primer (v pomere 1:1).

Môžeme začať s maľovaním po 6 hodinách (AKRIL Emulzia) alebo po 12 hodinách (JUKOL Primer) od naniesenia základného náteru pri normálnych podmienkach (T = 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %).

Základný náter zvyčajne nie je potrebný pri renovačných náteroch ani pred aplikáciou farby na povrchy vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami.

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste výrobku.

6. Príprava farby

Farbu primerane zriedíte vodou (pozri tabuľku vyššie).

Pri použití rovnakého odtieňa na väčšie plochy odporúčame farbu v dostatočne veľkej nádobe zjednotiť zmiešaním obsahu minimálne troch vedier. Po spotrebovaní približne jednej tretiny takto zjednotenej farby pridajte do nádoby nové vedro farby a dôkladne ho premiešajte so zvyškom predchádzajúcej zmesi. Egalizácia bielej farby rovnakej výrobnéj šarže alebo rovnakého dátumu výroby, ktorú sme neriedili, nie je potrebná. Akékoľvek „úpravy“ farby v priebehu natierania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú prípustné.

V priestoroch, kde je v dôsledku vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu vysoká pravdepodobnosť vzniku stenových plesní a rias, možno do pripravenej farby pridať 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) prípravku JUBOCIDE Plus. Upozorňujeme,

že pridaním JUBOCIDE Plus sa pokrytie zníži.

7. Nanášanie farby

Na nanášanie farby odporúčame alebo textilný maliarsky valček (dĺžka vlasu alebo nití je 16 - 20 mm; možno použiť prírodnú a umelú kožušinu resp. textílie z rôznych syntetických nití – alebo maliarsky štetec, vhodný na nanášanie disperzných farieb na steny.

Jednotlivé stenové plochy natierame bez prerušenia od jedného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčekmi.

Farbu je možné nanášať aj striekaním, v tomto prípade odporúčame použiť trysku 615 a minimálny tlak 120 barov.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.

8. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Natreté povrchy nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Nepriľnutý prach a iné voľné nečistoty je možné zamiešť, vysať alebo zmyť prúdom vody. Priľnutý prach a odolnejšie škvry je možné odstrániť jemným trením mokrou handričkou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť a zmyť čistou vodou.

Tam, kde však špinu a škvry nemožno odstrániť vyššie opísanými metódami, sa vykoná renovačné maľovanie, ktoré pozostáva z dvojvrstvového nanosenia farby, ako je popísané v kapitole „Nanášanie farby“. V prípade renovačného maľovania menej znečistených povrchov najčastejšie postačuje jedna vrstva. Pri renovačnom maľovaní obvykle nie je potrebná aplikácia základného náteru.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 185/26-čad, 16.09.2026