

TEHNIČNI LIST 03.02.16-SLV



JUPOL Block spray

Specialna zidna barva za prekrivanje in blokado madežev

1. Opis, uporabnost

JUPOL Block spray je hitro sušeka barva, izdelana na topilni osnovi in je namenjena lokalni blokadi vodotopnih snovi, oziroma madežev, s katerimi so notranje zidne površine prepojene in jih običajne disperzijske barve ne prekrijejo v celoti. V vodi lahko in hitro topne snovi JUPOL Block spray v nasprotju s klasičnimi vodnimi zidnimi barvami učinkovito blokira, odlikuje pa ga tudi dobra pokrivnost in dober oprijem na zamaščene zidne površine (očiščeni ostanki oljnih madežev, ipd.). Izdelek je se dobro obnese pri podbarvanju lokalnih problematičnih območij, kar pomeni, da lahko kasneje iste površine prebarvamo z notranjo disperzijsko barvo. Ker je izdelek v razpršilcu, ga lahko uporabimo le na lokalnih mestih.

2. Barvni odtenki

- bela (matt)

3. Tehnični podatki

Embaliranje	400 ml
Poraba	175- 200 ml/m ² (za dvoslojni nanos)
Vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC)	5 g/l
Kemijska sestava	Topilna osnova
Gostota	~ 0,75 g/cm ³
Tlak v dozi	4 bar
Čas sušenja	Čas tvorjenja filma (min.)
T = +20°C, rel. vl. zraka = 65% (ur)	Prašno suh (min.)
	Primerno za nadaljnjo obdelavo (min.)
	~ 10
	~ 20
	~ 30

	Popolno suh (ur)	~ 24
Lastnosti posušenega filma	Debelina dvo - slojnega nanosa (µm)	~ 15
	Debelina štiri - slojnega nanosa (µm)	~ 35
	Sijaj	matt

4. Pogoji vgradnje

Temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 °C do +35 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.

5. Priprava podlage

Podlaga naj bo trdna, suha, brez prahu in drugih ne oprijetih ali slabo oprijetih delcev. V največji možni meri s podlage odstranimo vse trdovratne madeže, tudi ostanke olj in drugih maščob.

Stari barvni nanosi morajo biti nepoškodovani in čvrsto oprijeti podlage.

Nanos barve JUPOL Block spray na površine prebarvane z barvami na bazi krede in drugimi v vodi hitro razmočljivimi barvami, ter na površine prebarvane z oljnimi barvami, laki in emajli ni možen. Navedene premaze moramo v celoti odstraniti. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo z izdelkom ALGICIDE Plus spray ali ALGICIDE Plus concentrate.

6. Priprava barve

Pred uporabo dozo temeljito pretresemo (vsaj 2 minuti, med tem moramo slišati kroglico). Po dozi ne smemo udarjati s topim predmetom in na splošno pazimo, da je ne poškodujemo.

7. Nanašanje barve

V prostoru, kjer apliciramo barvo JUPOL Block spray, naj bo poskrbljeno za ustrezno prezračevanje. Barve v bližini odprtega ognja oziroma predmetov, ki so segreti na visoke temperature, ne smemo uporabljati. Barvo nanašamo z razdalje minimalno 25 cm, v enem ali več tankih slojih, pri tem pazimo, da nam barva na vertikalnih površinah ne zateče, zato priporočamo, da pri vsakem nanosu, ko obrnemo smer pršenja, naredimo prekinitev pršenja. Če barvo nanašamo neposredno na madeže, naredimo nanos vsaj 1 cm preko celotne površine madeža, saj bomo tako zmanjšali možnost vidnosti madeža kasneje pri končnem barvanju. Po 24 urah od zadnjega nanosa barve, lahko pričnemo z barvanjem zaključnega sloja, ki naj bo disperzijska barva višje kvalitete, npr.: JUPOL Classic, JUPOL Gold supreme, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt, JUPOL Brilliant in JUPOL Junior.

Šobo na dozi po uporabi obvezno očistimo, tako storimo tako, da kovinsko dozo obrnemo s šobo navpično in sprožimo brizganje. Tako držimo 2 do 3 sekunde, oziroma toliko časa, da skozi šobo barva ne prši več. Ko končamo čiščenje, dozo zopet zapremo z originalnim pokrovom.

8. Vzdrževanje in obnavljanje prebarvanih površin

Prebarvane površine kakega posebnega vzdrževanja ne potrebujejo.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem in visokimi temperaturami, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 36 mesecev.

10. Druge informacije

Tehnična navodila so podana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti v primeru, če je podlaga za nanos naših izdelkov pripravljena neustrezno ali z materiali neustrezne kvalitete drugih proizvajalcev. V primeru nanosa naših izdelkov na že obstoječe podlage starih nanosov oz. na pred pripravljene podlage z materiali drugih proizvajalcev, je obvezno potrebno pred pričetkom del izdelati ustrezna testna polja oz. površine z vsemi predvidenimi nanosi JUB-ovih izdelkov, skladno s tehničnimi navodili.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 191/26-čad, 17.09.2026