

TEHNIČKI LIST 01.01.11-HRV



WHITE Primer

Bijeli temeljni premaz za zidne i stropne površine

1. Opis, primjena

WHITE Primer je bijeli pokrivni unutarnji zidni premaz izrađen na bazi vodene disperzije polimernih veziva. Kao temeljni premaz namijenjen je za premazivanje zidnih i stropnih površina prije bojanja disperzijskim bojama slabije pokrivnosti, a nanosi se na razne mineralne ili suhomontažne podloge čije su površine spojeva već obrađene do razine kvalitete Q2.

2. Nijanse

- bijela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

Pakiranje	5 kg, 15 kg	
Gustoća		
Razrjeđivanje vodom maseno	0 %	
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~3 h
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu	4-6 h
Sadržaj hlapivih tvari (HOS)	1 g/l	
EU HOS zahtjev - kategorija	A/g <30	
Potrošnja	100-110 g/m ²	
Preporučeni broj slojeva	1	

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +5 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 80%.

5. Priprema podloge

Podloga mogu biti unutarnje zidne i stropne površine - fine vapnene, vapneno-cementne ili cementne žbuke, beton, gips kartonske ploče, vlaknocementne ploče, iverica i ne pregrube dekorativne žbuke svih vrsta. U svakom slučaju mora biti čvrsta, suha i bez slabo vezanih čestica, prašine, ostataka ulja za oplate, masti ili druge nečistoće.

U normalnim uvjetima ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost = 65%) novougrađene žbuke i mase za izravnavanje suše se ili odležavaju najmanje 1 dan za svaki mm debljine, dok je za betonske podloge vrijeme sušenja najmanje mjesec dana. Prilikom ponovnog bojanja s podloge u potpunosti uklanjamo sve stare slabo prihvaćene i vodotopive žbuke, posipe i druge dekorativne premaze.

Prilikom sanacija oštećenih površina koristimo isključivo postupke koji zakrpanoj površini daju što veću ujednačenost u pogledu hrapavosti.

Spojevi gipskartonskih ploča koje se obrađuju u kvaliteti Q2 moraju biti fino brušeni i poravnati s pločama, bez vidljivih anomalija.

6. Uputa za upotrebu

Premaz prije upotrebe dobro promiješati. Nanosi se dugodlakim krznenim ili tekstilnim valjkom (duljina niti je mm; prirodno i umjetno krzno ili tekstilne obloge od raznih sintetičkih niti -), kistom prikladnim za nanošenje disperzijskih premaza ili prskanjem, najčešće u jednom sloju.

Neiskorišteni premaz treba čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži radi mogućih popravaka ili buduće upotrebe.

Alat temeljito operite vodom odmah nakon upotrebe.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 186/25-čad, 23.09.2026